RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/2/23 Rev. 3 del 28/2/2023

Preparato il:		Lotto n°:

QUARZO LIQUIDO COLORATO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	**222,0**	**222**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		**4,2**	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		**2,8**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		**2,4**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		**3,3**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,9**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		**3,3**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		**2,8**	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		**8,4**	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		**5,1**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4KB01	082	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	**7,0**	**175**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	PP	046	20	**9,0**	**180**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	PP	083	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	**5,0**	**125**	
POLICRIL 547	2635677AA	035	1.000		**270**	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		**1,9**	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		**2,4**	
Acqua pretrattata		1000	1	**31,0**	**31**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	**3,0**	**75**	
Acqua pretrattata		1000	1	**268,0**	**268**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.559,5**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
KGZIRKONCOL	Lt. 1,0			1			
#							
#							
CISZIRKONCOL	Lt. 950,0			950			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____