

PROYECTO	Concordia
MUNICIPIO Y ESTADO	Tlahuiltepa, Hidalgo.
SUSTANCIA	Granito
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Tlahuiltepa se recorren 172 km al Sur hasta la capital del Estado Pachuca de Soto, 73 km al Oeste pasando Ixmiquilpan, seguir por 70 km de carretera pavimentada hasta Tolantongo, seguir por 39 km de terracería hasta el poblado San Andrés Miraflores.
INFRAESTRUCTURA	Camino de terracería ubicado al SW que lleva al poblado de Tlahuiltepa a 13 Km al NE, donde se encuentran los servicios básicos. Para servicios más completos se deben dirigir a la cabecera municipal de Tlahuiltepa.
SUPERFICIE APROX.	20 ha
GEOLOGÍA	Aflora un cuerpo intrusivo de edad del Eoceno de composición granítico de color gris claro muy fracturado y diaclasado el cual se encuentra intrusionando una secuencia calcárea de lutitas y calizas de la Formación Tamaulipas.
CALIDAD	Presenta buena resistencia al corte, obteniendo mosaicos de buena calidad.
POTENCIAL	150 000 000 m ³ aproximadamente.
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad privada. Para más información con el delegado Josafad Chávez Valencia.
REQUERIMIENTO	Se recomienda apoyo técnico y financiero para evaluar el prospecto a mayor detalle.
OBSERVACIONES	Se observa un intrusivo de color gris claro, con un diaclasamiento intenso, rumbo general de la dirección del flujo S 45° W e inclinación 85° NW, se observan bloques de hasta 50 cm ³ , intrusionando un paquete calcáreo conformado de lutitas y calizas.
FUENTE	Subdirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Mexicano, correo electrónico: subdsert@sgm.gob.mx Programa de muestreo de minerales no metálicos de localidades seleccionadas del estado de Nuevo León. Nota: para mayor información consulte la página Web Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx/iconos informes técnicos/inventarios mineros/estado/municipio.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la localidad Concordia en el municipio Tlahualtepa, Hidalgo.



Detalle del granito de la localidad Concordia en el municipio Tlahualtepa, Hidalgo.



Muestra colectada de granito Concordia en el municipio Tlahualtepa, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Concordia Sustancia: Granito No. de Ficha: HGO-6

I. Localización

Municipio: Tlahuiltepa Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
 NAD27 UTM X: 499614 NAD 27 UTM Y: 2302730 Elevación: 893 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Tlahuiltepa se recorren 172 km al Sur hasta la capital del Estado Pachuca de Soto, 73 km al Oeste Pasando Ixmiquilpan, seguir por 70 km de carretera pavimentada hasta Tolantongo, seguir por 39 km de terracería hasta el poblado San Andrés Miraflores.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Más información con Josafad Chávez Valencia (Delegado) Superficie: 20 ha
 Datos de Localización: Domicilio conocido en el poblado de Tlahuiltepa Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>3 Km</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>1 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>150 000 000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Agilización e intemperismo</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 70 km Agua 0.0 km Terracería 0.0 km Carretera 39 km Mano de Obra 70 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 70 km al oeste se ubica Jacala donde se encuentran todos los servicios.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO-6 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica como un granito, gris claro, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido de granito muestra la buena calidad de corte con aristas sanas no dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es resistente a la inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Se observa un intrusivo de color gris claro, con un diaclasamiento intenso, rumbo general de la dirección del flujo S 45° W e inclinación 85° NW, se observan bloques de hasta 50 cm3, intrusionando Un paquete calcáreo conformado de lutitas y calizas.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 15/04/2011