

PROYECTO	El Negro Plata
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Mármol
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 43 km aproximadamente, hasta la altura del km 79. Se sigue al noreste por la carretera estatal a San Joaquín, recorriendo 6 km, llegando a la altura del km 6, para desviarse al noroeste por carretera asfaltada durante 5 km, hasta el poblado La Tinaja; a partir de esta ranchería se toma brecha al sureste durante 2 km, llegando al sitio de muestreo.
INFRAESTRUCTURA	A 9.7 km al suroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Vizarrón de Montes, y a 1.4 km al noroeste se localiza la ranchería La Tinaja; en ambos poblados se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra.
SUPERFICIE APROX.	10 hectáreas
GEOLOGÍA	El banco muestreado se integra de mármol color gris claro en muestra sana y tonalidad gris oscuro a la meteorización, que presenta estratos de 0.20 a 0.80 m de espesor; generalmente se encuentra en forma masiva. Los datos estructurales en son rumbo N 25° W y echado de 60° al NE, se observan vetillas rellenas de calcita, con orientación N 44° E, e inclinación de 68° al NW; presenta abundantes macrofósiles. En las inmediaciones se observa una falla normal de orientación general N-S, que pone en contacto tectónico calizas con lutitas calcáreas intercaladas con calizas arcillosas
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 -8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería).
POTENCIAL	9'000,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Pequeña propiedad del C. Lázaro de La Vega, predio correspondiente al poblado Vizarrón de Montes. La información puede consultarse con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n en el poblado Vizarrón de Montes, municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo financiero y/o crediticio, para reactivar la explotación de bloques de mármol; ya que se cuenta con banco trabajado y bloques cortados. Asesorar técnicamente a los usuarios para eficientar la explotación del mármol.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto CAD-069. Consta de mármol. Poblado La Tinaja, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Mármol gris claro a gris oscuro, de aspecto masivo.



Mosaico pulido de la localidad el Negro Plata

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **El Negro Plata** Sustancia: **Mármol** No. de Ficha: **CAD-069**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Pablo Tolimán F14-C57
 NAD27 UTM X: 427955 NAD27 UTM Y: 2312768 Elevación: 1730 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 26.7 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro. y a 9.7 Km al noreste del poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Lázaro de La Vega Superficie: 10 Ha.
 Datos de Localización: Informes con C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, Vizarrón de Montes, Mpio. Cadereyta de Montes, Qro. Domicilio Conocido Tenencia de la Tierra: Pequeña propiedad

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>400 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>150 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>150 m</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>9'000,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Silicificación</u>		Color: <u>Gris claro a gris oscuro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 1.4 km Telefonía 1.4 km Agua 1.4 km Terracería 0.1 km Carretera 1.4 km Mano de Obra 1.4 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Vizarrón de Montes (a 9.7 km al suroeste) y Poblado La Tinaja (a 1.4 km al noroeste)
 Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica
 Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: CAD-069 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1041.62 Kg/cm², absorción de agua de 0.09 %, densidad promedio de 2.69 g/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
<u>En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas.</u>	
Descripción del Mosaico	
<u>Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficie lisa. Falla por colapso por Deslizamiento, núcleo dividido en 2 partes en forma de cono o de cuña, existen pocos Productos de fractura, generalmente diagonal al eje del esfuerzo. Se produjo una explosión Al efectuar la prueba, existió proyección de fragmentos.</u>	
Observaciones	
<u>Mármol de tonalidades gris claro a gris oscuro, en estratos de 0.2 a 0.8 m de espesor, generalmente Masivo, con abundantes macrofósiles, rumbo N 25° W y echado de 60° al NE; presenta aisladas Vetillas rellenas de calcita, con orientación N 44° E, e inclinación de 68° al NW. En las inmediaciones Se observa en contacto tectónico con lutitas calcáreas intercaladas con calizas arcillosas. Se Considera favorable para aprovecharse como roca dimensionable, para pisos y recubrimientos</u>	
Realizó: <u>Ing. Víctor R. Martínez Ortíz</u>	Fecha: <u>Febrero de 2012</u>