



PROYECTO
MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA

Chiquiñá
Peñamiller, Querétaro
Ónix

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Desde la cabecera municipal de Peñamiller, Qro., por la carretera pavimentada con dirección a San Miguel Palmas, se recorren 2.2 Km y se continua 300 m de terracería con dirección al sur, para llegar a localidad de ónix, ubicada en terrenos propiedad del Sr. David Munguía.

INFRAESTRUCTURA

A 300 m se encuentra la carretera pavimentada que comunica a la cabecera municipal de Peñamiller, Qro., donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento, telefonía e internet.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 2.5 hectáreas.

GEOLOGÍA

Consiste de un cuerpo tabular de 150 m de largo y 5 m de ancho, de rumbo N-S e inclinación 56° al NE, emplazado en caliza. El color al fresco oscila de blanco a crema y tiene la particularidad de presentar bandas coloformes y cristales de calcita crustiforme, con una apariencia muy especial.

CALIDAD

Debido a su buen aspecto se puede emplear en la fabricación de figuras decorativas, muebles para baño, mesas y losetas pequeñas.

POTENCIAL

15,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Pertenece al Sr. David Munguía.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

Se pueden extraer bloques de 1 X 1 X .90 m de dimensiones, para laminar placa y elaborar figuras decorativas y así, obtener una mayor recuperación.

FUENTE


Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Peñamiller, Querétaro. Septiembre 2007. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Vista general del cuerpo tabular de ónix blanco y crema, de la localidad Chiquiñá, en el municipio Peñamiller, Qro.



Aspecto del tajo de explotación esporádica, en la localidad de ónix Chiquiñá, en Peñamiller, Qro.



Dos tipos de mosaicos de ónix de la localidad Chiquiñá, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.



 SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Ficha Rocas Dimensionables		Ficha No. IPM-05	
		Nombre de Localidad: Chiquiñá	
		Roca: Ónix	
I. Localización			
Estado: Querétaro	Municipio: Peñamiller	Tenencia de la tierra: Propiedad privada	
Coord.UTM-NAD27-X: 413452	Coord.UTM-NAD27-Y: 2329013	Elevación: 1536 msnm	
Carta 1:250 000: Ciudad Valles F14-8	Carta 1:50 000: Peñamiller F14-C47		
Ubicación y acceso: Se ubica a 1.9 Km y 67°al NW de la cabecera municipal de Peñamiller, Qro. La localidad tiene acceso por 2.2 km de carretera que conduce a San Miguel Palma,s finalmente se continúan 300 m de terracería al sur para llegar al yacimiento.			
II. Propiedad Minera			
Nombre del predio: Cerro El Sótano	Superficie: 2.5 Ha.	Propietario: David Munguía	
Representante legal: Sr. David Munguía			
III. Características geológico-mineras:			
Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()			
Dimensiones:	Longitud 150 m	Ancho 5 m	Espesor 20 m
Forma:	Masivo (X)	Estratiforme ()	Color: Blanco y Crema
Fracturamiento:	Débil (X)	Moderado ()	Intenso ()
Alteración: metórica incipiente			
Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica (X) Abandonado () Prospecto ()			
IV. Infraestructura:			
Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()			
Distancia a los servicios: Al Norte a 300 m carretera pavimentada. A 2.2 km al sureste se localiza la cabecera municipal de Peñamiller, donde se cuenta con todos los servicios disponibles y mano de obra calificada.			
Planta de proceso:	Tipo No tiene	Capacidad	Producción
Mercado: Local () Regional (X) Nacional () Extranjero ()			
V. Actividades y descripción			
Muestreo: Número de muestras	1	Clave: IPM-05	
Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión			
Volúmen estimado:	15, 000 m ³		
Resultados de laboratorio: El material es de buen aspecto por su pulido y abrigantado.			
		Descripción del mosaico:	
		Ónix de color blanco y crema, de textura coloforme, consti- tuida por calcita, dolomita y sílice.	
Uso principal:		Figuras decorativas y loseta de 20X20 cm y de 10X10 cm de recuperación.	
Observaciones:		Se trata de un cuerpo tabular constituido por ónix de color blanco y crema, tiene la particularidad de presentar bandas coloformes y de cristales de calcita . La disposición del ónix permite extraer bloques de 1 X 1 X .90 m de dimensiones, para elaborar figuras decorativas y losetas pequeñas.	
Visitó:	Ing. José María Vélez Basurto	Fecha:	12 de Abril de 2011