



PROYECTO	La Manga
MUNICIPIO Y ESTADO	Pedro Escobedo, Querétaro
SUSTANCIA	Toba riolítica
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A 14.3 km en línea recta al SW de Pedro Escobedo. Se recorren por carretera 6 km a La Venta, 4 km a Galindo, 8 a Escolásticas y 2 km a San Cirilo. Se recorren 4 km hacia el SW, por una brecha que conduce hacia los tajos.
INFRAESTRUCTURA	A 6 km de la población de Escolásticas se cuenta con servicios básicos y a 7.5 km de la zona de talleres donde se transforma y beneficia la roca cantera.
SUPERFICIE APROX.	25 Ha.
GEOLOGÍA	Se trata de un depósito volcánico constituido por tobas pliocuaternarias mayoritariamente de color gris claro, se presentan zonas de color rosa y amarilla. El prospecto cubre un área aproximada de 500 m de longitud, 500 m de ancho y 5 m de desnivel.
CALIDAD	Por su poca dureza se facilita el labrado, se corta, pule y/o lamina como material de construcción ornamental: losetas, columnas, fuentes, esculturas y en bloques irregulares para mamposteo. No se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o se requiera resistencia a la abrasión.
POTENCIAL	1,250,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Ejido de uso común llamado "Escolásticas" y en propiedades particulares de Juan Ordoñez Bocanegra, Pablo Ángel González, Cecilia y Trinidad Uribe Méndez.
REQUERIMIENTO	Financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, que ayude a tecnificar la extracción y el aprovechamiento de estas rocas. Promoción de estas canteras y sus productos terminados, tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Los primeros trabajos de extracción se realizaron en 1940. Se observan tajos de explotación en una superficie de 10 hectáreas y con una producción histórica del orden de 200,000 m ³ . Estas canteras son solicitadas a nivel estatal y nacional, incluso se han exportado a Estados Unidos y a países de África.
FUENTE	Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Pedro Escobedo, Qro., 2006, SGM. Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Panorámica de la cantera en la localidad La Manga, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.



Detalle de la extracción de cantera rosa y amarilla en la Localidad La Manga. Los bloques de estos colores se cotizan a mejor precio.



Mosaico cortado y pulido de la toba riolítica.



FICHA DE INVENTARIO FÍSICO DE YACIMIENTOS MINERALES

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO.

1) Número: PE-11	2) Nombre: La Manga	3) Substancia/roca: Toba riolítica
4) Ubicación:	A 14.3 km al S 38° W en línea recta desde la cabecera municipal de Pedro Escobedo, Qro.	
5) Municipio, Estado:	Pedro Escobedo, Qro.	6) Localidad: San Cirilo
7) Latitud:	2 256 010	8) Longitud: 371 996
9) Elevación:	2 243 msnm	11) Escala: 1:50,000
10) Hoja, Clave:	La Estancia F14-C76	
12) Acceso:	A partir de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, se recorren 6 km hasta el poblado La Venta, 4 km por la carretera al poblado Galindo, 8 km hasta la población de Escolásticas y 2 km al poblado de San Cirilo. Finalmente se recorren 4 km hacia el SW, por una brecha que conduce hacia los tajos.	
13) Situación Legal:	Ejidal	14) Exp./Título:
15) Fecha:	16) Concesionario: Ejido Escolásticas	
17) Tenencia de la tierra:	Terreno de uso común	
18) Infraestructura:	Regular: porque hay que mejorar el camino de acceso y esta un poco distante de la zona de talleres de Escolásticas y población con servicios.	
19) Distancia de caminos, Poblaciones, agua, líneas eléctricas, ferrocarril, etc.:	A 6 km de la población de Escolásticas que cuenta con servicios básicos y a 7.5 km de la zona de talleres donde se transforma y beneficia la roca cantera.	
20) Ambiente Ecológico:	Sin ninguna contaminación	
21) Tipo de depósito:	Roca Dimensionable (cantera gris claro, rosa y amarilla)	
22) Roca encajonante:		
23) Rocas asociadas:		
24) Forma:	Capas horizontales	
25) Dimensiones:	Longitud: 500 m, ancho: 500 m, espesor: 5 m	
26) Alteraciones:	Oxidación	
27) Mineralogía:	Cuarzo, feldespato y escasos ferromagnesianos	
28) Origen:	Volcánico piroclástico	
29) Muestreo: (Número de muestras y tipo)	Una Bloque para corte, pulido y pruebas físicas	
Afloramiento ()	Interior de mina ()	Tajo (x)
Terreros ()	Jales ()	Retaques ()
Mineral ()		
30) Clave de las muestras:	PE-11	
31) Toneladas/Volumen potencial:	1.25 millones de m ³	
32) Estado Actual:	En explotación	33) Planta de Beneficio: A 8 km talleres de laminación y pulido.
34) Observaciones:	Localidad que se distingue por extracción cantera de color gris claro, pero también aparecen zonas de color rosa y amarilla, que por su escasez se cotizan a mejor precio. Las primeras extracciones se realizaron por 1940, incluso antes de iniciarse la zona de Escolásticas, pero su lejanía y falta de infraestructura no le han dejado desarrollarse plenamente. Actualmente sólo trabajan 10 personas en la zona y hay tajos de explotación en 10 ha. Se estima producción histórica de 200,000 m ³ , aunque existe otra cantidad similar en bloques irregulares de mamposteo.	
35) Resultados del Laboratorio:	Por su poca dureza se facilita su labrado, pero no se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o alta resistencia a la abrasión.	
36) Principales usos:	Cortada, pulida y/o laminada como material de construcción ornamental. Para elaboración de losetas, adoquines, columnas, fuentes y esculturas. En bloques irregulares para mamposteo.	
37) Visitó:	Ing. Amador Núñez Miranda	38) Fecha: 8 de Marzo de 2006