



PROYECTO
MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA

Magueycitos
Pinal de Amoles, Querétaro.
Tonalita

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

A partir de la cabecera municipal de Pinal de Amoles, Qro., con dirección al sur, se recorren 1.3 km de carretera pavimentada para llegar al ejido Magueycitos, donde se localiza el afloramiento de tonalita.

INFRAESTRUCTURA

En la localidad se cuenta con energía eléctrica, agua, terracería y carretera pavimentada, en la cabecera municipal de Pinal de Amoles, se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 20 hectáreas.

GEOLOGÍA

Se presenta un cuerpo intrusivo emplazado de forma masiva con escalonamientos ligeros y mesetas. La roca es de color verde y gris claro, se aprecia muy fracturado con dos sistemas uno de rumbo SE50°NW y otro perpendicular de rumbo SW60°NE, esto impide laminar placa, sólo se puede extraer loseta de 20 X 20 cm y de 10 X 10 cm.

CALIDAD

Por su aspecto y resistencia se puede emplear en fachadas exteriores e interiores, y en recubrimientos de muros y pisos.

POTENCIAL

5'000,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Pertenece al Ejido Magueycitos, Mpio. Pinal de Amoles, Qro.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de losetas y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva, sin embargo, debido a los dos sistemas de fracturamiento, se restringe la posibilidad de extraer bloques para laminar.

FUENTE

Programa de muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Querétaro. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de Tonalita en la localidad Magueycitos, Ejido Magueycitos, Mpio., de Pinal de Amoles, Querétaro.



Estructura masiva del cuerpo de Tonalita, que se observa muy fracturado, en la localidad Magueycitos, Mpio. Pinal de Amoles, Qro.



Mosaico de Sienita de la Localidad El Cercado, Mpio., de Saltillo, Coahuila, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES

Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. QRO-2

Nombre de Localidad: Magueycitos

Roca: Tonalita

I. Localización

Estado: Querétaro Municipio: Pinal de Amoles Tenencia de la tierra: Ejidal
 Coord.UTM-NAD27-X: 436123 Coord.UTM-NAD27-Y: 2335970 Elevación: 2326 msnm
 Carta 1:250 000: Ciudad Valles F14-8 Carta 1:50 000:

Ubicación y acceso: Se ubica a 1.3 Km y al sur de la cabecera municipal Pinal de Amoles, Qro. El prospecto tiene acceso por la carretera pavimentada que conduce al ejido Magueycitos y se recorren 1.5 km para llegar al cuerpo intrusivo

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Magueycitos Superficie: 20 Ha. Propietario: Ejido Magueycitos

Representante legal: Comisariado Ejidal en turno Sr. Salvador Maqueda S.

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva (X) Sedimentaria () Metamórfica ()
 Dimensiones: Longitud 400 m Ancho 250 m Espesor 50 m
 Forma: Masivo (X) Estratiforme () Color: Verde y gris claro
 Fracturamiento: Débil () Moderado () Intenso (X)
 Alteración: Metéorica
 Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto (X)

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua (X) Electricidad (X) Telefonía () Pista aérea () Carretera (X) Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: El promontorio se localiza a 1.5 km de la cabecera municipal de Pinal de Amoles, Qro., donde se cuenta con mano de obra, hospedaje y telefonía

Planta de proceso: Tipo No tiene Capacidad Producción

Mercado: Local () Regional (X) Nacional () Extranjero ()

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra: 1 Clave: QRO-2

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión

Volumen estimado: 5000,000 m³

Resultados de laboratorio: Loseta de tonalita de elevada resistencia, buen brillo y aspecto



Descripción del mosaico:

Tonalita de textura holocristalina, hipidiomórfica de grano medio, compuesta por oligoclasa, andesina, cuarzo, biotita, hornblenda alterada, apatito, circón, sericita, hematita y limonita

Uso principal: Mosaicos de tonalita de 20 X 20 cm y de 10 X 10 cm

Observaciones: El prospecto de roca dimensionable consiste de un intrusivo que se presenta en forma masiva, de color verde claro y gris claro en ciertas partes del cuerpo, se aprecia muy fracturado con dos sistemas, uno de rbo SE50° NW y otro perpendicular de rbo SW60°NE, esto impide laminar placa, únicamente se puede extraer loseta

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto Fecha: 7 de Abril de 2011