



PROYECTO
MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA

San Cristóbal
San Joaquín, Querétaro
Microgranodiorita

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Desde la cabecera municipal San Joaquín, Qro., se recorren 5.2 km de terracería hasta el ejido San Cristóbal, de aquí se continúan 2 km de terracería con dirección a la Mina Grande, donde se ubica el afloramiento de microgranodiorita.

INFRAESTRUCTURA

En la localidad se cuenta con agua y terracería, a 2 Km al sur se localiza el núcleo ejidal San Cristóbal, donde cuenta con energía eléctrica y mano de obra. En la cabecera municipal de San Joaquín, se tiene servicio de alojamiento, telefonía e internet.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 300 hectáreas.

GEOLOGÍA

Se presenta un cuerpo intrusivo de composición granodiorítica, emplazado de forma masiva con escalonamientos abruptos y morfológicamente forma una montaña alta. La roca es de color verde y gris claro por el contenido de clorita y epidota, con textura porfídica. Se observa muy fracturado con dos sistemas uno de rumbo SE65°NW y otro perpendicular de rumbo SW10°NE, esto impide laminar placa, sólo se puede extraer loseta de 40 X 40 cm y de 20 X 20 cm, de recuperación.

CALIDAD

Por su aspecto y resistencia se puede emplear en fachadas exteriores e interiores y recubrimientos de muros y pisos.

POTENCIAL

5'000,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Denuncio minero a nombre del Sr. Vicente Ferrel Herrera L.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de losetas y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva y diques, sin embargo, debido a los dos sistemas de fracturamiento, se restringe la posibilidad de extraer bloques para laminar.

FUENTE

Programa de muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Querétaro. Los Granitos de México. 1ra parte, 1992. CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Vista general del afloramiento de Microgranodiorita de la localidad San Cristóbal, Ejido San Cristóbal, Mpio. San Joaquín, Qro.



Aspecto del cuerpo intrusivo del prospecto San Cristóbal, Ejido San Cristóbal, Mpio. San Joaquín, Qro.



Mosaico de Microgranodiorita de la Localidad San Cristóbal, Mpio. San Joaquín, Qro., que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. QRO-3

Nombre de Localidad: San Cristóbal

Roca: Microgranodiorita

I. Localización

Estado: Querétaro Municipio: San Joaquín Tenencia de la tierra: Ejidal
 Coord.UTM-NAD27-X: 437879 Coord.UTM-NAD27-Y: 2313938 Elevación: 2320 msnm
 Carta 1:250 000: Pachuca F14-11 Carta 1:50 000: San Joaquín F14-C58

Ubicación y acceso: Se ubica a 3.5 Km y 65° al NW de la cabecera municipal de San Joaquín, Qro. El prospecto tiene acceso a la terracería que conduce al ejido san Cristobal (5.2 km) y de aquí se recorren 2 km para llegar al afloramiento en la Mina Grande

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Mina Grande Superficie: 300 Ha. Propietario: Ejido San CristóbalRepresentante legal: Denuncio minero a nombre de Vicente Ferrel Herrera Ledezma

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva (X) Sedimentaria () Metamórfica ()
 Dimensiones: Longitud 250 m Ancho 200 m Espesor 100 m
 Forma: Masivo (X) Estratiforme () Color: Verde y gris claro
 Fracturamiento: Débil () Moderado () Intenso (X)
 Alteración: Meteórica
 Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto (X)

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua (X) Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: El ejido San Cristóbal dista 2 km al sur donde se cuenta con mano de obra y la cabecera municipal de San Joaquín a 3.5 km al SE, donde se cuenta con los servicios disponibles, hospedaje, telefonía e internet

Planta de proceso: Tipo No tiene Capacidad Producción

Mercado: Local () Regional (X) Nacional () Extranjero ()

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra 1 Clave: QRO-3Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresiónVolumen estimado: 5 000,000 m³Resultados de laboratorio: Microgranodiorita de elevada resistencia, buen brillo y aspecto

Descripción del mosaico:

Microgranodiorita de textura holocristalina porfídica,
constituida por oligoclase, andesina, ortoclase, cuarzo,
hornblenda, titanita, apatito, sericita, clorita, epidota y
hematita

Uso principal: Loseta de microgranodiorita de 40 X 40 cm y de 20 X 20 cm de recuperación

Observaciones: El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva y diques, de color verde y gris claro, con dos sistemas de fracturamiento SE65°NW con echado NE22° y otro de rbo SW10°NE con inclinación al SE18°, esto limita la extracción de lámina y parquet de diferentes dimensiones

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto Fecha: 13 de Abril de 2011