


PROYECTO	La Laja, Qro.
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta, Querétaro
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza a 1.5 Km de la Comunidad Indígena Sombrerete y a 18.5 Km al noreste de la cabecera municipal de Cadereyta, Querétaro. A partir de Cadereyta, Qro., el acceso es la carretera federal No. 120 a Xilitla, por la que se recorrió al km 64.5 hasta el cruce San Javier- Sombrerete, y de ahí 7 km de camino pavimentado a la comunidad de Sombrerete y 1.2 km de terracería a la localidad.
INFRAESTRUCTURA	La Comunidad Indígena Sombrerete cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable; asimismo, a 13 Km se encuentra el centro industrial de Vizarrón, Qro., en los que se tienen servicios básicos poblacionales y la zona industrial de procesamiento de mármol.
SUPERFICIE APROX.	4 hectáreas
GEOLOGÍA	Secuencia de caliza recristalizada perteneciente a la Formación El Doctor (Cretácico Inferior), la unidad se compone de estratos gruesos de caliza recristalizada y silicificada de fondo blanco y textura criptocristalina, compuesta por calcita y minerales arcillosos.
CALIDAD	La caliza recristalizada de La Laja no resiste el corte para la producción de placa, por lo que el aprovechamiento del yacimiento es para la producción de parquet de recuperación y terrazo. Asimismo, la elaboración de artesanías y piezas arquitectónicas.
POTENCIAL	150 000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad de la Comunidad Indígena de Sombrerete. Representante Sr. Rafael Mauro Romero Ángeles Tel. 4411070964
REQUERIMIENTO	Promoción para la extracción y producción de terrazo y piezas arquitectónicas de mármol blanco.
OBSERVACIONES	La secuencia presenta una frente inactiva de corte con hilo diamantado. El banco presenta tres niveles de extracción para aprovechar las capas de estratificación gruesa.
FUENTE	Programa de Rocas Dimensionables, 2011. Programa de Rocas Dimensionables en el Estado de Durango.



Panorámica del depósito de caliza recristalizada de la localidad La Laja, Mpio., de Cadereyta, Qro.



Banco de extracción de la localidad La Laja, Mpio., de Cadereyta, Qro.



Mosaico que muestra las características físicas de la caliza recristalizada de La Laja, Mpio., de Cadereyta, Qro.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: La Laja, Qro.		Sustancia: Caliza recristalizada		No. de Ficha: QRO-218	
---	--	---	--	------------------------------	--

I. Localización

Municipio: <u>Cadereyta</u>	Estado: <u>Querétaro</u>	Carta 1:50,000: <u>F14-C58</u>
NAD27 UTM X: <u>434064</u>	NAD27 UTM Y: <u>2299412</u>	Elevación: <u>2538</u> msnm

Localización y Acceso: A 1.2 km de Sombrerete y a 18.5 km al NE de Cadereyta, Qro. Tiene acceso por el cruce San Javier, a la altura de km 64.5 de la Carr. Cadereyta-Xilitla.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: <u>Comunidad Indígena de Sombrerete</u>	Superficie: <u>4 hectáreas</u>
Datos de Localización: <u>Comunidad Indígena de Sombrerete, Qro.</u>	Tenencia de la Tierra: <u>Propiedad Comunal</u>

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>100</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>100</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>100</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>100 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>No aplica</u>	Color: <u>Blanco con líneas rojizas</u>		

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.2 km Telefonía 7 km Agua 1.2 km Terracería 1.2 km Carretera 25 km Mano de Obra 1.2 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Cadereyta, Querétaro

Planta de Proceso: Tipo: No aplica Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☒ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: QRO-218 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Caliza recristalizada compacta y de buen brillo

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
Parquet de recuperación, piezas arquitectónicas y terrazo.	
Descripción del Mosaico	
Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficie lisa. Falla por colapso	
Por deslizamiento, núcleo dividido en 2 partes en forma de cono o de cuña o diagonal al esfuerzo	
Caliza recristalizada de fondo blanco con líneas angostas rojizas, de textura cristalina, compuesta por calcita	
Cristalina, sílice y minerales arcillosos.	
Observaciones	
Los accesos son buenos, la población cuenta con los servicios básicos. El depósito presenta tres niveles inactivos	
De corte con hilo diamantado, de donde se puede aprovechar la extracción de bloques para corte de parquet	
De recuperación, piezas arquitectónicas y laja para terrazo.	

Realizó: <u>Ing. Arturo j. Ruiz Ortiz</u>	Fecha: <u>Abril de 2011</u>
---	-----------------------------