

**PROYECTO****MUNICIPIO Y ESTADO**
SUSTANCIA**Sombrerete****Cadereyta de Montes, Querétaro.**
Caliza**LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

Desde la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, con dirección a la delegación Vizarrón, se recorren 13.4 km de carretera pavimentada hasta el entronque con la terracería del Acueducto, por ésta, se continua por 10.3 km, posteriormente se recorren 500 m de brecha al sur para llegar al afloramiento de caliza, en la propiedad ejidal Rancho Nuevo del Sr. Angelino Romero.

INFRAESTRUCTURA

La comunidad San Javier Las Tuzas dista 12 km al noroeste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de obra. En la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, se tiene servicio de alojamiento, internet y telefonía.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 5 hectáreas.

GEOLOGÍA

La localidad consiste de un afloramiento de caliza de textura microcristalina, de color gris oscuro, de estratificación media, con un rumbo NW40° y una actitud de 24° al SW; tiene un fracturamiento E-W e inclinación de 19° al SE. Se aprecia con vetilleo de calcita blanca de hasta 1.5 cm de espesor.

CALIDAD

Por su color y aspecto se puede emplear como loseta en fachadas de exteriores e interiores y elaborar figuras decorativas.

POTENCIAL

600,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Pertenece a la comunidad Sombrerete, Ejido Rancho Nuevo. Mpio. Cadereyta de Montes, Qro.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

La disposición de la roca y potencia de los estratos, permite extraer bloques de 1 X 1 X 1 m y loseta de 20 X 20 cm para fachada y elaborar figuras decorativas.

FUENTE

Programa de muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Querétaro. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Vista general del afloramiento de caliza, de la localidad Sombrerete, Ejido Rancho Nuevo, Mpio., de Cadereyta de Montes, Qro.



Aspecto de la estratificación de la caliza, localidad Sombrerete, Ejido Rancho Nuevo, Mpio., de Cadereyta de Montes, Qro.



Mosaico que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. QRO-C10

Nombre de Localidad: SombrereteRoca: Caliza**I. Localización**

Estado: Querétaro Municipio: Cadereyta Tenencia de la tierra: Ejidal
 Coord.UTM-NAD27-X: 434158 Coord.UTM-NAD27-Y: 2293252 Elevación: 1933 msnm
 Carta 1:250 000: Pachuca F14-11 Carta 1:50 000: _____
 Ubicación y acceso: Se ubica a 18.8 Km y 75° al NE de la cabecera municipal de Cadereyta, Qro. El prospecto tiene acceso por la carretera pavimentada que conduce a Vizarrón (13.4 km), de aquí recorren 10.3 km de terracería del acueducto y 500 m al sur

II. Propiedad MineraNombre del predio: El Berrendo Superficie: 5 Ha. Propietario: Ejido Rancho NuevoRepresentante legal: Comisariado Ejidal en turno Sr. José Martínez Hernández**III. Características geológico-mineras:**

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()
 Dimensiones: Longitud 200 m Ancho 100 m Espesor 30 m
 Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Grís oscuro
 Fracturamiento: Débil () Moderado (X) Intenso ()
 Alteración: Meteórica
 Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto (X)

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: La cabecera municipal de Cadereyta, Qro., dista 18.8 km al NE, donde se cuenta con mano de obra y todos los servicios disponibles, hospedaje, telefonía e internetPlanta de proceso: Tipo No tiene Capacidad _____ Producción _____

Mercado: Local () Regional (X) Nacional () Extranjero ()

V. Actividades y descripciónMuestreo: Número de muestra: 1 Clave: QRO-C10Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresiónVolúmen estimado: 600,000 m³Resultados de laboratorio: Buena resistencia a la compresión y buen brillo**Descripción del mosaico:**

Caliza de textura microcristalina, compuesta por calcita (micrita), dolomita, hematita y minerales arcillosos

Uso principal: Lámina y parquet de caliza para elaborar mosaico de 30 X 30 cm y de 20 X 20 cm

Observaciones: La localidad consiste de un afloramiento de caliza de color gris oscuro, de estratificación media, rbo NW40°SE con inclinación al SW24°, se observa vetilleo de calcita de hasta 1.5 cm de espesor y también en parches, la disposición de la roca permite extraer bloques de 1 X 1 X 1 m de dimensiones. Tiene un fracturamiento E-W19° al SE

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto Fecha: 14 de Abril de 2011