



PROYECTO	Cerro Coyotepec
MUNICIPIO Y ESTADO	San Vicente Coyotepec, Puebla
SUSTANCIA	Caliza Vicentino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza a 2 Km al sureste de San Vicente Coyotepec, Pue., y a 80 Km en línea recta al sureste de la ciudad de Puebla. Desde la ciudad de Puebla se tiene acceso por la carretera libre a Tehuacán, siguiendo el trayecto Tepeaca-Tepeyahualco-Tepexi de Rodríguez-Ixcaquixtla- San Vicente Coyotepec.
INFRAESTRUCTURA	A 2 Km se encuentra el núcleo de población de San Vicente Coyotepec, el que cuenta con energía eléctrica, servicio de telefonía y agua potable. En la cercana cabecera municipal de San Vicente se puede contratar mano de obra calificada para la extracción.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 3 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se trata de una cuenca de depósito de caliza lacustre de color "Crema Vicentino" o "Mármol Italcrema" de textura cristalina compuesto de calcita, hematita, sílex y materia orgánica. En la cuenca de depósito se tienen cortes de extracción con hilo diamantado.
CALIDAD	Por las características de estratificación en estratos gruesos, el yacimiento tiene amplia capacidad de producción de bloques para producir placas de recubrimiento de muros interiores y recubrimientos de pisos, así como muebles para baño y mesas.
POTENCIAL	80,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece a una pequeña propiedad del Sr. Eladio Nava Zavaleta Telcel. 2231003416
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como internacional.
OBSERVACIONES	La localidad es propiedad del Sr. Eladio Nava Zavaleta, quien cuenta con equipo moderno de extracción. El depósito limita al suroeste con otro productor. El depósito es de alta calidad y su comercialización en Italia se conoce como "Mármol Italcrema".
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas del Estado de Puebla. Junio de 2011. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Cantera de Caliza "Mármol Crema Vicentino" de la localidad Cerro San Vicente, Mpio de San Vicente, Puebla.



Características del "Mármol Crema Vicentino", de la localidad Cerro San Vicente, Mpio., de San Vicente, Puebla.



Mosaico Pulido del "Mármol Crema Vicentino", de la localidad Cerro San Vicente, Mpio., de San Vicente, Puebla.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

244

Ficha No.	PUE-244
------------------	---------

Nombre de Localidad: Cerro Coyotepec

Roca: Caliza

I. Localización

Estado: Puebla Municipio: San Vicente Coyotepec Tenencia de la tierra: Propiedad Privada

Coord.UTM-NAD27-X: 625628 Coord.UTM-NAD27-Y: 2034216 Elevación: 1935 msnm

Carta 1:250 000: Cuernavaca E14-5 Carta 1:50 000:

Ubicación y acceso: Se localiza a 2 Km en línea recta al SW de la Cabecera Municipal de San Vicente Coyotepec., y a 90 Km al al sureste de Puebla, Pue. El acceso es por carretera pavimentada Puebla-Tecali- Tepeyahualco- Molcaxac- Ixcaixtla -San Vicente.

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Cerro Coyotepec Superficie: 3 Ha. Propietario: Sr. Eladio Nava Zavaleta

Representante legal: Sr. Eladio Nava Zavaleta Tel. 2231003416

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()

Dimensiones: Longitud 100 m Ancho 100 m Espesor 60 m

Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Crema Vicentino (Mármol Italcrema)

Fracturamiento: Débil () Moderado (X) Intenso ()

Alteración: Silicificación

Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica () Abandonado (X) Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: El banco de extracción se localiza en el Cerro Coyotepec a 2 Km al SW de San Vicente Coyotepec, localidad que cuenta con con mano de obra calificada, electricidad, agua potable y servicios médicos.

Planta de proceso: Tipo Trituración Capacidad 255 ton/mes Producción 200 ton/mes

Mercado: Local () Regional () Nacional (X) Extranjero ()

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra Dos Clave: PUE-244

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión

Volúmen estimado: 40, 000 m³

Resultados de laboratorio: Buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Caliza color crema de textura microcristalina (mudstone),
 compuesto de calcita, hematita y minerales arcillosos.

Uso principal: Placa para muros y fachadas interiores, parquet de pie cuadrado, placa para lavabos, mesas y ornar

Observaciones: La localidad está situada en el centro de una cuenca lacustre calcárea, la que presenta estratos de caliza muy pura en estratos gruesos, localmente presenta un nivel de extracción con barrenación continua de 4 m de alto, 60 m de largo y 60 m de ancho. La extracción es rústica con barrenación y cargador frontal, con lo que se extraen bloques de 2 m X 1.2 m X 1.2 m.

Visitó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz Fecha: 6 de junio de 2011