

INFORME TÉCNICO EJECUTIVO

PROYECTO	Sierra El Tentzo
MUNICIPIO Y ESTADO	San Juan Tzicatlacoyan, Puebla
SUSTANCIA	Caliza Fosilífera
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza en la falda suroccidental de la Sierra El Tentzo, a 1.5 Km al sur del núcleo de población de San Antonio de Juárez, Mpio., de San Juan Tzicatlacoyan, Puebla. Se tiene acceso tanto por San Juan Tzicatlacoyan como por la localidad de Tepeaca, Puebla. A partir de Tzicatlacoyan se recorre por camino de terracería 10 km con rumbo a San Antonio hasta la Sierra de El Tentzo.
INFRAESTRUCTURA	El prospecto se localiza inmediatamente al sur de San Antonio de Juárez, lugar que cuenta con todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	4 hectáreas
GEOLOGÍA	La sierra El Tentzo está constituida en la base por una secuencia de lutitas y calizas, sobre la que descansa un grueso paquete de calizas fosilíferas de estratificación gruesa pertenecientes a la Formación Orizaba del Cretácico inferior.
CALIDAD	Por las características de potencial y la estratificación gruesa de la caliza fosilífera es factible extraer bloques para la producción de parquet.
POTENCIAL	600 000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad privada. Sr. Matías Muñoz Flores avecindado del pueblo de San Antonio de Juárez, Mpio., de Tzicatlacoyan, Puebla.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación en parquet, así como la comercialización de este material a nivel nacional.
OBSERVACIONES	El potencial de la roca es bueno y constituye una zona con recursos suficientes para sostener una producción de bloques de caliza fosilífera.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas para el estado de Puebla.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica del afloramiento de caliza fosilífera de la localidad Sierra El Tentzo, San Juan Tzicatlacoyan, Puebla.



Zona de afloramientos de la Sierra El Tentzo.



Mosaico que muestra las excelentes condiciones de brillo y pulido de la caliza fosilífera.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Sierra El Tentzo** Sustancia: **Caliza fosilífera** No. de Ficha: **PUE-C4**

I. Localización

Municipio: San Juan Tzicatlacoyan Estado: Puebla Carta 1:50,000: Cuernavaca E14-5
NAD27 UTM X: 606298 NAD27 UTM Y: 2076532 Elevación: 2355 msnm

Localización y Acceso: Ejido San José del Cabo, San José del Cabo nuevo.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Matías Muños Flores Superficie: 4 hectáreas
Datos de Localización: San Antonio de Juárez Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>200</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>150</u>
☒ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>25</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>600 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>No aplica</u>		Color: <u>Gris claro.</u>	

IV. Infraestructura

Servicios
Electricidad 1.5 km Telefonía 1.5 km Agua 1.5 km Terracería 1.5 km Carretera 20 km Mano de Obra 1.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: San Antonio de Juárez

Planta de Proceso: Tipo: No aplica Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☒ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: PUE-C4 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Caliza fosilífera o mármol comercial de elevada resistencia y buen brillo

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Lámina y parquet de mármol comercial para construcción y pisos.

Descripción del Mosaico

Calidad de corte bueno, los cubos de prueba presentaron aristas sanas y superficies lisas. No se presentan fallas por deslizamiento y colapso. El mosaico es de caliza fosilífera de color gris claro y textura micro cristalina compuesta por calcita (Espatita y Micrita), clorita, hematita, limonita y minerales arcillosos.

Observaciones

La apertura de un banco de extracción requiere el camino de acceso con desarrollo aproximado de 1.2 Km.
Las características del afloramiento son favorables para su explotación. Las pruebas físicas del mosaico indican que la caliza puede aprovecharse para su transformación en pisos y en placas para construcción.

Realizó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz

Fecha: Marzo de 2011