



PROYECTO
MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA

Café Tabaco
Tepexi de Rodríguez, Puebla.
Caliza

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Desde la cabecera municipal Tepexi de Rodríguez, se recorren 3.2 km por la carretera pavimentada que conduce a San Juan Ixcaquixtla, se continúan 2.1 km de terracería con dirección a la comunidad Cañada de Xóchitl, el yacimiento de travertino se localiza en la inmediación norte del poblado.

INFRAESTRUCTURA

La cabecera municipal Tepexi de Rodríguez dista 3.8 km al noroeste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de obra, así como servicio de hospedaje, internet y telefonía.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 1.5 hectáreas.

GEOLOGÍA

El depósito de caliza es textura microcristalina, de edad Cretácico superior, es de color marrón, con diminutas vetillas de calcita blanca, se presenta en estratos de gruesos a masivos de rumbo NW40° y una inclinación de 5° al SW, con un fracturamiento de rumbo E-W.

CALIDAD

En función de su aspecto y color se puede emplear como piso, loseta en fachadas de exteriores e interiores, elaborar figuras decorativas y artesanía pequeña. Comercialmente éste material se conoce como "Café Tabaco".

POTENCIAL

200,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

La propiedad privada pertenece al Grupo Ojeda, S.A. de C.V., y se ubica en el municipio Tepexi de Rodríguez, Pue.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

La explotación se lleva a cabo con barrenación corta y polvo expansivo. La disposición de la roca y potencia de los estratos, permite extraer bloques 2.5 X 3 X 1.5 m de dimensiones, para laminar y elaborar parquet.

FUENTE

Programa de muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Puebla. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de caliza color marrón de la localidad Café Tabaco, Municipio Tepexi de Rodríguez, Pue.



Tajo de caliza y bloques cortados con barrenación corta hidráulica, en la localidad Café Tabaco.



Mosaico que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. PUE-T11

Nombre de Localidad: Café Tabaco

Roca: Caliza

I. Localización

Estado: Puebla Municipio: Tepexi de Rodríguez Tenencia de la tierra: Propiedad Privada
Coord.UTM-NAD27-X: 617051 Coord.UTM-NAD27-Y: 2053390 Elevación: 1874 msnm
Carta 1:250 000: Orizaba E14-6 Carta 1:50 000: Molcaxac E14-B64

Ubicación y acceso: A 3.8 km y 60° al NE de Tepexi de Rodríguez. La cantera tiene acceso por la carretera que conduce a San Juan Ixcaquixtla, por donde se recorren 3.2 km, se continúan 2.1 km de terracería para llegar al depósito en Cañada de Xóchilt.

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Cañada de Xóchilt Superficie: 1.5 Ha. Propietario: Grupo Ojeda S.A de C.V.
Representante legal: Domingo Ojeda Hoyos

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()
Dimensiones: Longitud 100 m Ancho 100 m Espesor 20 m
Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Marrón
Fracturamiento: Débil (X) Moderado () Intenso ()
Alteración: Meteórica
Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica (X) Abandonado () Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: La cabecera municipal de Tepexi de Rodríguez dista 3.8 km al SW, donde se cuenta con mano de obra y todos los servicios disponibles, hospedaje, telefonía e internet.

Planta de proceso: Tipo Laminación Capacidad Producción 2600 m³

Mercado: Local (X) Regional (X) Nacional (X) Extranjero (X)

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestras 1 Clave: PUE-T11
Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión
Volumen estimado: 200, 000 m³
Resultados de laboratorio: Excelente calidad de producto con buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Caliza de textura microcristalina, compuesta por calcita (micrita), aragonito, dolomita, hematita y minerales arcillosos.

Uso principal: Lámina y parquet para elaborar piso, loseta, muebles de sala y baño, decoración y artesanía pequeña.

Observaciones: El depósito de caliza color marrón se presenta en estratos de gruesos a masivos de rbo NW40°/5° al SW. La roca se observa con diminutas vetillas de calcita blanca; con barrenación hidráulica y polvo expansivo extraen bloques de 2.5X3X1.5 m, para laminar en su propia planta. El material es resistente, de buen aspecto y color.

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto Fecha: 4 de Mayo de 2011