

PROYECTO	Santa Ana Viejo
MUNICIPIO Y ESTADO	Tepexi de Rodríguez, Puebla.
SUSTANCIA	Travertino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir de la cabecera municipal de Tepexi de Rodríguez se recorren 2.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 48 para continuar al oeste por 5.7 km de terracería hasta la comunidad de Agua Santa Ana, para desviarse al norte a 2.5 km donde se ubica el banco. con un recorrido total de 10.4 km.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería hasta la localidad; agua energía eléctrica y mano de obra calificada, combustible y otros servicios de insumo a 6 km en la cabecera municipal Tepexi de Rodríguez.
SUPERFICIE APROX.	2 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que esta localidad se ubica dentro de una zona de extracción de travertino, donde solo se explotan en superficie.
GEOLOGÍA	Consiste de un depósito de travertino de forma estratiforme con 250 m de longitud, 100 m de ancho y 40 m de profundidad, coronando unas calizas, lutitas y areniscas de la formación Morelos y Zicapa con un moderado fracturamiento lo que permite extraer bloques de hasta 5 m ³ .
CALIDAD	El travertino es de color beige oscuro, este material es muy aceptado tanto en el mercado nacional como internacional.
POTENCIAL	1 000 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Es una propiedad privada del Sr. Carlos Gómez
REQUERIMIENTO	Promover créditos para comprar maquinaria de última generación para la extracción de bloques.
OBSERVACIONES	Es un depósito de travertino de color beige claro, de origen químico existe un tajo de 50 m de largo 25 de ancho y 15 m de espesor, donde se extraían bloques de hasta 5m ³ , se extrajo con barrenos cortos y trascabo.
FUENTE	S.G.M. Cartografía Geológica Minera, cata Molcaxac E14-B64 escala 1: 50 000. Noviembre, 2006. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx .

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la explotación de bloques de travertino del banco Santa Ana Viejo.



Detalle del banco de travertino localidad Santa Ana Viejo, Tepexi de Rodríguez, Puebla.



Muestra colectada de travertino en la localidad Santana Viejo, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Santa Ana Viejo II Sustancia: Travertino No. de Ficha: PUE-T41

I. Localización

Municipio: Tepexi de Rodríguez Estado: Puebla Carta 1:50,000: MOLCAXAC E14-B64
 NAD27 UTM X: 609596 NAD 27 UTM Y: 2046919 Elevación: 1815 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo del centro de Tepexi de Rodríguez se recorren 2.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 48 para continuar al oeste por 5.7 km de terracería hasta la comunidad de Agua Santa Ana, para desviarse al norte a 2.5 km donde se ubica el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Carlos Gómez Superficie: 2 Has
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>250 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>100 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica</u>		Color: <u>Beige oscuro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 0.0 km Agua 0.0 km Terracería 0.0 km Carretera 8.2 km Mano de Obra 6 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 6 km al norte en Tepexi de Rodríguez donde se encuentran los servicios básicos

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: --- Claves: PUE-T44 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Se clasifica como un travertino, beige claro, con una regular densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

Descripción del Mosaico

El mosaico de travertino cortado y pulido muestra una buena calidad de corte y con aristas sanas no dañadas. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores.

Observaciones

Es un depósito de travertino de color beige oscuro, con estratificación de 1 m a 3 m de rumbo NE 30° SW e Inclinación 2° SE, de origen químico existe un tajo de 50 m de largo, 30 de ancho y 15 m de desnivel de donde se extraían bloques de hasta 5m³. El método de explotación es con barrenación corta y trascabo.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 16/05/2011