




PROYECTO	La Punta (Tingambato)
MUNICIPIO Y ESTADO	Otzoloapan, Edo. de México.
SUSTANCIA	Granito de biotita gris verdoso.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica al noroeste 18.1 km en línea recta 86° NW de la cabecera municipal Otzoloapan, se transita por carretera pavimentada 5.3 km llegando a la localidad de Zuluapan y de ahí por camino pavimentado 12.8 km al SW hasta la ranchería La Punta donde se observa afloramiento de granito.
INFRAESTRUCTURA	A 12.4 km al noreste se encuentra la localidad de Zuluapan donde se puede contratar mano de obra y en la cabecera municipal Otzoloapan la infraestructura necesaria para la explotación de granito.
SUPERFICIE APROX.	Superficie Ejidal 1,254 Has. Superficie aprox. del afloramiento 25 Has.
GEOLOGÍA	La localidad corresponde a un intrusivo Ks(?)Gr de dimensiones batolíticas conocido como intrusivo Hundable. Se ubica en la parte centro-oriental de la carta Tuzantla E13 A45. Su composición es granítica, con matriz granular del feldespato, cuarzo, plagioclasa y biotita, parcialmente afectado por metamorfismo de contacto.
LEYES Y/O CALIDAD	Cumple con las especificaciones establecidas por la Norma ASTM-C-503-1978 (acabados arquitectónicos y de la construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 12, 500,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 500 m x 500 m x 50 m
SITUACIÓN LEGAL	Ejido La Punta (Tingambato).
REQUERIMIENTO	Promoción para la comercialización de los bloques de granito en el mercado local, estatal y nacional, con la participación, apoyo y asesoría de las autoridades correspondientes, y a su vez la generación de empleos.
OBSERVACIONES	El potencial de granito es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes de bloques. La localidad es un prospecto que no tiene historial de explotación de granito, solo para material de construcción (cimientos y muros) y de relleno cuando el material se encuentra alterado.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables. Inventario de Rocas Dimensionables (Consejo de Recursos Minerales).



Panorámica del afloramiento en la porción este de la localidad Tingambato (La Punta), Mpio. de Oztoloapan, Edo. de México.



Prospecto de Granito de horhblenda en la localidad de Tingambato (La Punta), Municipio de Oztoloapan, Estado de México. Clave MEX-07.



Mosaico, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

Ficha Técnica de Rocas Dimensionables



Nombre de Localidad: **La Punta (Tingambato)** Sustancia: **Granito de hornblenda gris verdoso** No. de Ficha: **MEX-O6**

I. Localización

Municipio: Otzoloapan Estado: Estado de México Carta 1:50,000: E14 A45
 NAD27 UTM X: 352506 NAD27 UTM Y: 2109809 Elevación: 884 msnm

Localización y Acceso: Se ubica al noroeste 18.1 km en línea recta 86° NW de la cabecera municipal Otzoloapan, se transita por carretera pavimentada 5.3 km llegando a la localidad de Zuluapan y de ahí por camino pavimentado 12.8 km al SW hasta la ranchería La Punta, donde se observa afloramiento de

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Juan Núñez y Marcelo Núñez (Propietarios). Superficie: 1254 Has.

Datos de Localización: Presidente Mpal. C. J. Santos Cabrera Cruz Tel. 01 (726) 266 91 20 y 91 40 Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>12,500,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica Moderada</u>		Color: <u>Gris verdoso</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 2.5 km Telefonía 18.1 km Agua 2.5 km Terracería - km Carretera km Mano de Obra 12.8 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad mas cercana es Zuluapan (12.8 km) y la cabecera municipal Otzoloapan (18.1 km).

Planta de Proceso: Tipo: No aplica Capacidad: No aplica Producción: No aplica

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva.

Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: MEX-O6 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. compresión

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 1982 Kg/cm2,

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, Y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico


Roca colo gris verdoso, con una moderada alteración hidrotermal, su mineralogía se basa en cuarzo, Plagioclasa, Feldespato y Hornblenda

Observaciones

El potencial de granito es considerablemente alto, lo que constituye una fuente de recursos suficientes para la explotación de grandes volúmenes de bloques, la localidad es un prospecto que no tiene historial de explotación de granito solo para material de construcción y relleno, por lo que la comunidad y autoridad ejidal mencionan que se requiere una fuente de recursos y empleo en la zona para evitar la emigración de su gente. Por lo que comentan no existe problemática asociada a la explotación del material granítico.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 29 de Febrero 2012