

Mortero predosificado fluido de alta resistencia sin contracción.

DESCRIPCIÓN:

Z GROUT, es un mortero predosificado a base de cemento, áridos especiales de granulometría controlada y adiciones especiales. Que mezclado con agua nos permite obtener una mezcla fluida y trabajable sin presentar segregación. En estado endurecido no presenta contracción y alcanza altas resistencias mecánicas iniciales y finales: no contiene cloruros ni componentes metálicos. Cumple con la norma técnica ASTM C-1107 calificando como Grout grado "A"

USOS:

- Como material de relleno de alta resistencia sin contracción
- Como mortero de reparación en estructuras de concreto estructural y no estructural.
- Relleno en elementos prefabricados.
- En donde se requiera el desarrollo de resistencias a edades tempranas.

VENTAJAS:

- Producto diseñado para no presentar contracción.
- Fácil preparación, con solo la adición de agua recomendada.
- Altas resistencias mecánicas a edades iniciales y finales.
- No contiene cloruros.
- Rápida puesta en servicio.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de superficie:

- El concreto debe encontrarse limpio, libre de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, entre otros.
- Para asegurar la adherencia, se recomienda usar nuestro puente de adherencia epóxico Z POX 32 e inmediatamente después aplicar el Z GROUT o en su defecto, horas antes saturar el concreto antiguo con agua, sin que exista agua superficial en el momento de la aplicación. La condición de saturación es especialmente importante cuando se utiliza una consistencia fluida.

Mezclado

- El Z GROUT debe mezclarse entre 5.5 a 6 litros de agua por bolsa de 30 kg. El mezclado puede hacerlo con ayuda de un mezclador de bajas revoluciones (<500 rpm) por un tiempo de 3 a 5 minutos hasta lograr una consistencia homogénea. Antes de colocar, deje reposar la mezcla por 3 minutos para dejar salir el aire atrapado (burbujas en la mezcla).
- En caso de utilizar el producto como material de relleno y requiera la adición de agregados, estos no deben ser mayor a ½" en tamaño, ni exceder el 30% del peso del Z GROUT.

Aplicación

- La mezcla del Z GROUT debe colocarse en forma continua y rápida siempre desde un solo lado, asegurándose de preparar la cantidad suficiente para cada aplicación. La

trabajabilidad del producto es de 30 a 35 minutos aproximadamente, dependiendo la temperatura en obra.

- Como todo material cementicio, es importante realizar el proceso de curado para evitar problemas de fisuración y alcanzar la máxima resistencia a la compresión. Se podrá realizar este procedimiento de manera convencional con agua, manteniendo húmeda las zonas donde se ha aplicado Z GROUT por 7 días o utilizar un curador químico de Z Aditivos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PARÁMETROS DE CONTROL	RESULTADOS
Apariencia / Color	Polvo / Gris
Densidad aparente del polvo	1.4 ± 0.15 Kg/L
Densidad de la mezcla	2.21 Kg/L
Fluidez en mesa de flujo (sin golpes) ASTM C-230	25 cm
Extensibilidad	≥ 56 cm
Resistencia a la compresión a 1 día (ASTM C -109)	≥ 200 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 7 días (ASTM C -109)	≥ 400 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días (ASTM C -109)	≥ 500 kg/cm ²
Vida útil	12 meses

PRESENTACIÓN:

- Bolsa de 30 kg.

RENDIMIENTO:

- La bolsa de 30 kg rinde 14 litros de relleno.

Mortero predosificado fluido de alta resistencia sin contracción.

NOTAS LEGALES:

- La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Z Aditivos son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Z Aditivos respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Z Aditivos son tan particulares que, de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual.

Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web, www.zaditivos.com.pe la presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

- El producto no es considerado peligroso; sin embargo, la exposición en tiempos prolongados puede causar irritación en la piel, irritación ocular, irritación respiratoria y puede provocar daños en los órganos.
- Almacenar en un lugar seco y fresco, proteger del agua y de la humedad del aire, debido a que el producto se solidifica en contacto con el agua. Evitar almacenar con ácidos.
- Se recomienda usar los EPP's adecuados para la manipulación del producto.