WATER TREATMENT
CHEMICALS

AEC KİMYA | Quardex

WATER TREATMENT CHEMICALS
PRODUCT PORTFOLIO

1. Substanțe chimice utilizate în sistemele de apă potabilă și municipale

1.1. Produse chimice pentru dezinfecție

1.2. Dezinfectanți + inhibitori de calcar și rugină

2. Produse chimice utilizate în transferul de căldură (cazan)

2.1. Captator de oxigen

2.2. Produse chimice inhibitoare de calcar și coroziune

2.3. Produse chimice pentru conductele de abur

2.4. Dispersanți

3. Biocide

4. Produse chimice pentru apa de răcire

4.1. Produse chimice pentru apă de răcire în circuit închis

4.2. Produse chimice pentru apă de răcire în circuit deschis

4.2.1. Inhibitori de coroziune

4.2.2. Inhibitori de sedimente și depuneri

5. Produse chimice pentru membrane (osmoză inversă)

5.1. Inhibitor de sedimente și depuneri

5.2. Produse chimice organice inhibitoare de rugină și depuneri calcaroase

6. Produse chimice de curățare

1. Produse chimice utilizate în sistemele de apă potabilă și municipale

Aceste substanțe chimice sunt importante pentru controlul stratului de biofilm, al depunerilor și al coroziunii din conductele de apă potabilă și din sistemul municipal de alimentare cu apă. Coroziunea și depunerile formate în aceste sisteme au crescut concentrația de metale grele din apă și, prin urmare, au scăzut calitatea apei potabile și a apei municipale.

În plus, depunerile, coroziunea și alte impurități formate în conductele de apă potabilă și municipale au provocat îngustarea sau defectarea conductelor. În acest fel, costurile energetice ale întreprinderii ar crește în mod neașteptat.

1.1. Produse chimice de dezinfecție yyy

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX 1-110	Soluție de **hipoclorit** de sodiu

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex I-J1 0 previne formarea bacteriilor, ciupercilor și algelor datorită proprietăților sale de agent oxidant în sistemele de apă potabilă, municipale și industriale. Produsul este eficient atunci când valoarea pH-ului apei este cuprinsă între 6 și 8.

CANTITATE DE DOZARE

Doza pentru Quardex I-J1 0 poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi cantitatea utilizată, gradul de murdărie, cantitatea de substanțe chimice de întreținere din sistem, tipul depunerilor create de microorganisme, căldura și timpul de înjumătățire. Doza adecvată este între 5-25 g/m°. În timpul procesului de tratare, în sistem trebuie să existe clor liber.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 12,00 + 1,50	1,22 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX I-1 20	Hipoclorit de sodiu, silicat și fosfat

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex I-J20 previne formarea bacteriilor, ciupercilor și algelor datorită componentei sale de hipoclorit de sodiu. Agentul oxidant al produsului elimină, de asemenea, componentele organice care hrănesc microorganismele.
Quardex I-120 este utilizat pentru prevenirea depunerilor și coroziunii în conductele și rezervoarele sistemelor de apă potabilă și municipale, cu ajutorul componentelor silicatice și fosfatice.

CANTITATE DE DOZARE

Doza recomandată pentru Quardex I-120 se ajustează în funcție de nivelul de clor liber (0,5 mg/l), care trebuie specificat în reglementările regionale privind sistemele de apă potabilă și municipale. Dacă se preferă utilizarea Quardex I-J20 în procesul de curățare prin șoc, nivelul de clor liber trebuie fixat la J 0 mg/l.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1). 1 1,3 + 1,5	1,16 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX 1-130	Fosfat anorganic și alcalin Componente de sare de silicat

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex I-130 este utilizat pentru prevenirea coroziunii prin formarea de straturi protectoare de silicat și fosfat pe suprafețele metalice ale sistemelor de apă potabilă. Produsul previne coroziunea și sedimentarea prin blocarea formării cristalelor cu ajutorul componentei fosfatice. Quardex I-J30 formează sedimente moi, care pot fi eliminate rapid din sistem atunci când limita de prevenire a durității apei este depășită.

DOZĂ

Quardex 1-130 trebuie utilizat în cantitate maximă de 100 ppm în sistemele de apă potabilă
.

PRODUS pH	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 1 0,0 + 1,5	1,20 + 0,05 g/cm*

2. Produse chimice utilizate în transferul de căldură (cazan)

În lumea de astăzi, substanțele chimice pentru tratarea apei și-au sporit rolul semnificativ datorită creșterii capacității echipamentelor moderne de cazane. Se poate asigura stabilizarea performanței echipamentelor de încălzire, a cazanelor sau a materialelor de construcție prin combinarea procesului fizic și chimic de tratare a apei. Aceste substanțe chimice ajută la evitarea degradării chimice a echipamentelor și a formării depozitelor minerale și biologice pe suprafețele care intră în contact cu apa.
Produsele chimice cu caracteristici multicomponente pot fi utilizate și pentru curățarea conductelor de condens și a turbinelor, echilibrarea alimentării și a apei din cazane, tratarea apei de răcire, dezinfectarea și tratarea apelor uzate. Cu produsele noastre chimice marca Ouardex, vă asigurăm că procesul fizic și chimic de tratare a apei este eficient.

2.1. Oxygen Scavengers

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-211	Neutralizator de amine și oxigen produs pe bază de DEHA

DOZA

Cantitatea de dozare a produsului depinde de cantitatea de CO, presiunea aburului și caracteristicile sistemului de tratare a apei. Cantitatea de dozare recomandată este între 5-25 ppm.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-2J J este utilizat pentru reglarea pH-ului și prevenirea coroziunii provocate de oxigen în conductele de condens. În plus, previne coroziunea prin neutralizarea acidului carbonic din apa de condens. Quardex K-21 J nu poate fi utilizat în cazanele care intră în contact cu conductele alimentare, din cauza componentelor sale volatile.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH 1 3,00 + 1,00	1,00* 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-21 2	Componentă lichidă pe bază de sulfit

CANTITATE DE DOZARE

În majoritatea cazurilor, cantitatea de produs liber este cuprinsă între 2-4 gr/m³ în apa de alimentare a cazanului. Pentru a reține J grame de oxigen în apa de alimentare a cazanului sunt necesare 20-25 grame de Quardex K-2J 2. Totuși, acest lucru depinde de performanța degazificatorului și se adaugă după degazificator.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-2J 2 este utilizat pentru a evita coroziunea oxigenului în sistemele cu presiune sub 40 bari. Nu conține materii prime volatile și poate fi utilizat în sistemele care necesită abur de înaltă puritate. Quardex K-2J 2 este produs din materiile prime enumerate în FDA J73.31 0, care pot fi utilizate și în cazanele care produc abur atunci când intră în contact cu alimentele.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 6,5 + 1,5	1,25 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-21 3	Produs lichid pe bază de DEHA

DOZA

Cantitatea de dozare a produsului depinde de caracteristicile sistemului, cum ar fi 0, cantitatea și presiunea aburului. La determinarea cantității, trebuie să se solicite ajutorul unui reprezentant AEC Chemical. Pentru 1 ppm O„ 3 ppm de DEHA trebuie utilizat în sistem.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-213 previne coroziunea provocată de oxigen în conductele de condens. Utilizarea acestui produs crește pH-ul sistemului până la 8,3 și previne coroziunea provocată de dioxidul de carbon. Quardex K-213 nu crește conductivitatea apei din cazan în timpul reacției și nu are efecte secundare asupra sănătății umane. Produsul se descompune la temperaturi peste 288 °C și se transformă în amoniac.

PRODUS pH	DENSITATEA PRODUSULUI
Alcaline (cu soluție lichidă)	0,902 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX K-214	Carbo hidrazină inclusă produs lichid

DOZĂ

Cantitatea de dozare a produsului depinde de caracteristicile sistemului, cum ar fi temperatura apei de alimentare, raportul de concentrație, presiunea aburului, cantitatea de oxigen. Pentru a reține 1 gram de oxigen, sunt suficiente aproximativ 24 de grame de Quardex K-214. În majoritatea cazurilor, se recomandă adăugarea a 2 grame de J-2 în apa din cazan. Quardex K-2J 4 este compatibil cu produsele pe bază de fosfat și policarboxilat, dar nu și cu cele care conțin sulfit.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-214 este un produs lichid care previne coroziunea provocată de oxigen în conductele de alimentare cu apă ale cazanelor, în cazane și în conductele de condens. Conține substanțe volatile și, din acest motiv, Quardex K-2J4 nu poate fi utilizat în sistemele care necesită abur de înaltă puritate. Acest produs poate fi utilizat ca alternativă la hidrazină și nu prezintă riscuri pentru sănătate, spre deosebire de aceasta. Quardex K-214 nu crește conductivitatea în cazan datorită componentelor sale organice.

pH-ul PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 6,5 * 1,5	1,02 + 0,05 g/cm*

2.2. Scale and Corrosion Inhibitor Chemicals

NUMELE PRODUSULUI

QUARDEX K-221

COMPONENTĂ PRINCIPALĂ

Produs lichid pe bază de derivați fosfatici anorganici și organici, dispersant și absorbant de oxigen nevolatil (sulfat)

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-22J previne formarea depunerilor, acumularea sedimentelor și coroziunea oxigenului în sistemele de cazane. Quardex K-221 nu conține substanțe volatile și, din acest motiv, poate fi utilizat în sisteme care necesită abur de înaltă puritate. Quardex K-22J este produs din materiile prime enumerate în FDA J73.31 0, care pot fi utilizate și în cazanele care produc abur atunci când intră în contact cu alimentele.

CANTITATE DE DOZARE

În general, cantitatea de PO,°- ar trebui să fie de 0-20 g/m', iar cantitatea de K-22J ar trebui stabilită în funcție de această structură.
J g/m* Quardex K-22J = 0,049 g/m* P0,*-J
g/m° Quardex K-22J = 0,099 g/m' SO,*-

pH-UL PRODUSULUI

pH (%1): 6,5 + 1,5

DENSITATEA PRODUSULUI

1,19 * 0,05 g/cm*

PRODUS NUME

£}UARDEX K-222

PRINCIPAL COMPONENT

Anorganic fosfat și dispersant implicat produs lichid

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-222 previne formarea depunerilor și acumularea sedimentelor în sistemele de cazane. Produsul nu conține substanțe volatile și poate fi utilizat în sistemele care necesită abur de înaltă puritate. Quardex K-222 este produs din materiile prime enumerate în FDA 173.3J 0, care pot fi utilizate și în cazanele care produc abur atunci când intră în contact cu alimentele.

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare a produsului depinde de caracteristicile sistemului, cum ar fi temperatura apei de alimentare, raportul de concentrație, presiunea aburului, duritatea totală etc. În general, cantitatea de PO,°- ar trebui să fie de J0-20 g/m*, iar cantitatea de K-222 ar trebui stabilită în funcție de această structură.

PRODUS pH

pH (%1): 1 0,0 + 1,5

DENSITATE PRODUS

1,45 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME

£}UARDEX K-223

PRINCIPAL COMPONENT

Fosfat anorganic, dispersant, absorbant de oxigen nevolatil și produs lichid pe bază de amine neutralizate volatile

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-223 previne formarea depunerilor, acumularea sedimentelor și coroziunea oxigenică în sistemele de cazane. În plus, neutralizează CO din abur. Quardex

K-223 nu poate fi utilizat în cazanele cu abur care intră în contact cu alimentele, din cauza substanțelor sale volatile.

DOZĂ

Cantitatea de dozare a produsului depinde de caracteristicile sistemelor, cum ar fi CO, cantitatea, presiunea aburului etc. De obicei, cantitatea de dozare este determinată de cantitatea de oxigen din apa de alimentare. În plus, cantitatea de sulfit din apa din boilere trebuie să fie peste 20%.

g/m³.

pH-UL PRODUSULUI

pH (%1): 1 0,5 + 1,5

DENSITATEA PRODUSULUI

1,1 0 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE

QUARDEX K-224

PRINCIPAL COMPONENT

anorganic fosfat ă și dispersant implicat produs lichid

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-224 este un produs lichid care previne formarea depunerilor și acumularea de sedimente în sistemele de cazane. Acest produs nu conține substanțe volatile și poate fi utilizat în sistemele care necesită abur de înaltă puritate. Quardex K-224 este produs din materiile prime enumerate în FDA 173.3J 0, care pot fi utilizate și în cazanele care produc abur atunci când intră în contact cu alimentele.

CANTITATE DE DOZARE

În general, cantitatea de PO,°- ar trebui să fie J 0-20 g/m* și cantitatea de K-224 ar trebui stabilită în funcție de această structură. Cantitatea de Quardex K-224 poate fi determinată cu ajutorul metodelor standard de analiză a fosfatului total.
PO,* total: %8 I- 0,5

PRODUS pH

pH (%1): 12,5 + 1,5

DENSITATE PRODUS

1,20 + 0,05 g/cm*

2.3. Steam Line Chemicals

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-231	Produs lichid care conține amine volatile

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-231 utilizat pentru prevenirea coroziunii acide provocate de dioxidul de carbon din conductele sistemului de abur și apă condensată.

CANTITATE DE DOZARE

Doza de produs depinde de caracteristicile sistemelor, cum ar fi CO, cantitatea, presiunea aburului, infrastructura sistemului etc. În general, cantitatea necesară pentru eliminarea unui gram de dioxid de carbon ar trebui să fie de 5 g/m'. Conform FDA 173.31, cantitatea de produs din abur ar trebui să fie de maximum 1 00 g/m'. La punctul de utilizare, ar trebui să se aplice analiza cantității de produs în locul controlului pH-ului.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 1 1,5 + 1,5	0,98 * 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-232	Produs lichid care conține substanțe tensioactive, cu aspect și densitate asemănătoare laptelui.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-232 previne coroziunea provocată de dioxidul de carbon și oxigenul prin formarea unei bariere impermeabile pe suprafețele metalice la liniile de condensare.

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de produs necesară depinde de caracteristicile sistemelor, cum ar fi CO, cantitatea, presiunea aburului, infrastructura sistemului etc. În general, cantitatea necesară pentru eliminarea unui gram de dioxid de carbon ar trebui să fie de 5 g/m*. Conform FDA 173.31, cantitatea de produs din abur ar trebui să fie de maximum 1 00 g/m°. La punctul de utilizare, ar trebui să se aplice analiza cantității de produs în locul controlului pH-ului.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH: 6,5 + 0,5	1 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX K-242	Produs lichid care conține poliamină filmogenă și amină volatilă

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-242 este un produs organic care previne coroziunea prin formarea unui strat protector în sistemele de cazane și neutralizarea dioxidului de carbon din conductele de abur. Acesta protejează întregul sistem prin difuzarea în apă și abur. Menține nivelul pH-ului întregului sistem la același nivel. Poate fi utilizat în sistemele care implică apă moale; cazane care implică apă demineralizată sau apă de osmoză inversă.

DOZA

Doza de produs depinde de caracteristici precum CO, cantitate, presiunea aburului și cerințele sistemului. În general, cantitatea necesară pentru eliminarea unui gram de dioxid de carbon din conductele de abur ar trebui să fie de 5 g/m*. Conform FDA 173.31, cantitatea de produs din abur ar trebui să fie de maximum 1 00 g/m*. La punctul de utilizare, ar trebui să se aplice analiza cantității de produs în locul controlului pH-ului.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1). 12 + 0,5	1 + 0,05 g/cm*

2.4. Dispersants

NUMELE PRODUSULUI	COMPONENTĂ PRINCIPALĂ
£}UARDEX K-251	Produs lichid care conține polimer maleic, acrilat și izotiazolină

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Produs organic care nu conține fosfați și se utilizează în sistemele de cazane pentru prevenirea formării calcarului.

CANTITATE DE DOZARE

Doza recomandată este de 100 ppm.

PRODUS pH	DENSITATEA PRODUSULUI
pH:4*0,5	0,99+ 1,09 g/cm'

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX K-252	Produs lichid care conține fosfat fosfat și dispersant

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex K-252 este un produs care previne formarea calcarului și acumularea de sedimente în sistemele de cazane. Nu conține substanțe volatile și poate fi utilizat în sistemele care necesită abur pur. Quardex K-252 este produs din materii prime enumerate în FDA 173.31 0, care pot fi utilizate și în cazanele care produc abur atunci când intră în contact cu alimentele.

CANTITATE DE DOZARE

În general, cantitatea din apa din cazan a PO3* ar trebui să fie de 1 0-20 g/m*, iar cantitatea de K-252 ar trebui stabilită în funcție de această structură. Conform FDA J73.31 0, doza de Quardex K-252 ar trebui să fie mai mică de 1 00 g/m*.

J g/m* Quardex K-252 = 0,08 g/m° PO4*-

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 12,5 + 1,5	1,20 + 0,5 g/cm*

3. Biocide

Microorganismele care se înmulțesc în sistemele de răcire, circuitele închise sau sistemele cu membrană pot provoca coroziune severă și contaminare. În plus, bacteriile dăunătoare, precum Legionella Pneumophila și Legionella Gormanji, pot provoca boli.

Cu ajutorul sistemelor Quardex Biocides, instalațiile pot fi protejate împotriva ciupercilor, algelor, microorganismelor și bacteriilor.

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX B-311	Lichid Produs care **implică** izotiazolină

DOZA

Cantitatea de utilizare pentru Quardex B-31 1 poate varia în funcție de factori precum nivelul de contaminare, cantitatea de substanță alimentată, tipul de depozit format în sistem, căldura și timpul de înjumătățire. Quardex B-31 J se utilizează cel mai bine fără diluare și cu scopul de a șoca sistemul. În general, cantitatea de utilizare a Quardex B-3J1 este de aproximativ J00-200.
pps

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-3J1 este un biocid care previne dezvoltarea bacteriilor, ciupercilor și algelor fără a oxida sistemele. Pentru ca produsul să fie eficient, valoarea pH-ului trebuie să fie între 6 și 9. Quardex B-31 J nu poate fi utilizat în sistemele de apă potabilă.

PRODUS pH	DENSITATEA PRODUSULUI
pH: 3,75 + 1,5	1,03 + 0,5 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEXB-312	Lichid produs care este o combinație de săruri organice de amoniu cuaternar

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea utilizată pentru Quardex B-312 poate varia în funcție de factori precum nivelul de contaminare, cantitatea de substanță alimentată, tipul de depozit format în sistem, căldura și timpul de înjumătățire. Quardex B-31 J se utilizează cel mai bine fără diluare și cu scopul de a șoca sistemul. În general, cantitatea utilizată de Quardex B-3J1 este de aproximativ J00-200
pps

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cantitatea de utilizare pentru Quardex B-312 poate varia în funcție de factori precum nivelul de contaminare, cantitatea de substanță alimentată, tipul de depozit format în sistem, căldura și timpul de înjumătățire. Cantitatea de dozare pentru Quardex B-3J 2 este între J0-1 00 g/m*.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 6,5 + 1,5	1 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX B-313	Produs lichid care conține peroxizi anorganici

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea utilizată pentru Quardex B-313 poate varia în funcție de factori precum nivelul de contaminare, cantitatea de substanță alimentată, tipul de depozit format în sistem, căldura și timpul de înjumătățire. Atunci când este utilizat în scopuri de șoc în sisteme, Quardex B-313 trebuie aplicat în cantitate de aproximativ 100-2000 g/m*. Quardex B-313 poate fi utilizat începând de la filtru pentru sistemele cu membrană în mod continuu sau pentru șoc. Pentru sistemele cu membrană, cantitatea adecvată de dozare este de 10-250 g/m'. Quardex B-313 este un produs oxidant și, din acest motiv, trebuie obținută permisiunea producătorului membranei.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-3J 3 este un biocid oxidant care previne apariția bacteriilor, ciupercilor și algelor în sistemele industriale și de recirculare a apei.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1). 3,20 + 1,5	1,12 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME

£}UARDEX B-31 4

PRINCIPAL COMPONENT

Produsul conține (DBPNA)

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-314 este un biocid utilizat pentru inhibarea dezvoltării bacteriilor, mucegaiului și algelor în sistemele industriale de apă. Produsul are o capacitate rapidă de suprimare a microorganismelor.

DOZĂ

Cantitatea de dozare a produsului este legată de temperatura apei de alimentare, densitatea, presiunea aburului și duritatea totală. Ratele normale de utilizare ar trebui să fie între 0,05% și 0,50%, dar acestea pot varia în funcție de cantitatea necesară de produs sau de caracteristicile mediului. Pentru a menține produsul stabilizat, utilizatorul trebuie să monitorizeze temperatura și valoarea pH-ului în timpul aplicării. Pentru sterilizarea sistemului, produsul trebuie utilizat imediat după diluare.

pH-ul produsului

pH: 2,5 + 0,5

DENSITATEA PRODUSULUI

1,25 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE

£}UARDEX B-31 5

PRINCIPAL COMPONENT

Produs lichid care conține clor și brom

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-3J 5 utilizat pentru curățarea microbiologică a sistemelor de răcire.

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare depinde de duritatea apei de alimentare, rata de condensare, pH-ul, clorul activ etc. În condiții normale, produsul poate fi utilizat în sisteme de răcire în concentrații cuprinse între 0,5 și J ppm.

PRODUS pH

pH minim: 12

DENSITATE PRODUS

1,20 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME

£}UARDEX B-317 care

PRINCIPAL COMPONENT

Produs sub formă de comprimate

conține DDAC

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-3J7 este un produs sub formă de tablete utilizat în sistemele de aer condiționat.

DOZA

J bucată pentru un dispozitiv

PRODUS NUMELE

£}UARDEX B-318

PRINCIPAL COMPONENT

Produs implică benzen sulfonamidă N-cloro-4-metil 3 gr. comprimat

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex B-3J 8 este utilizat ca biocid în sistemele de aer condiționat.

DOZA

Piesa J pentru un dispozitiv

4. Produse chimice pentru apa de răcire

Este esențial să se asigure condiții biologice și chimice pentru protejarea purității apei în sistemele cu circuit închis și deschis. În sistemele de apă cu circuit închis, pierderile pot fi tolerabile, iar capacitatea de apă din sistem nu se modifică prea mult. Din acest motiv, în sistemele de apă cu circuit închis, formarea calcarului nu reprezintă o problemă semnificativă. În plus, compușii care formează calcar în sistemele de apă cu circuit închis nu dăunează sistemului, deoarece nu împiedică transferul de căldură. Cu toate acestea, pot apărea depuneri pe diferite suprafețe ale sistemului dacă apa din sistem este contaminată sau dacă nivelul de oxigen diluat crește. Produsele chimice Oua rdex pentru circuit închis oferă soluții profesionale pentru sistemul dumneavoastră.

4.1. Close Circuit Cooling Water Chemicals

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX KS-411	Produs lichid care conține nitrit și inhibitor de coroziune

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare a produsului depinde de conductivitate, duritatea apei, cantitatea de solide în suspensie etc.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex KS-41 J este utilizat în sistemele de răcire care prezintă o probabilitate ridicată de formare a sedimentelor din cauza solidelor în suspensie.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH > 1 2	1,13 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX KS-41 2	Produs lichid care conține molibdat

CANTITATE DE DOZARE

La prima utilizare în sistem, Quardex KS-4J 2 trebuie adăugat într-o singură etapă. După prima utilizare, cu sistemul alimentat cu apă proaspătă, produsul poate fi adăugat în cantități mai mari cu ajutorul sistemului de dozare care se nivelează cu cantitatea de apă alimentată. Quardex KS-412 trebuie măsurat cu cantitatea de molibdat formator de film. Cantitatea minimă de molibdat necesară pentru a circula în sistem trebuie măsurată cu ajutorul personalului tehnic.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex KS-4J 2 este utilizat pentru crearea unui strat impermeabil între apă și suprafața metalică. Quardex KS-412 previne deteriorarea materialelor din oțel și cupru prin stabilizarea valorii pH-ului între 9 și 9,5.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH: 9,5 + 0,5	1,1 5 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX KS-413	Produs lichid care formează pelicură formarea poliaminei, neutralizarea aminei și inhibitor special de cupru

DOZA

Cantitate de dozare
În general, cantitatea de dozare a produsului este între 1,0- 5,0 L/m*. Cantitatea de dozare a produsului este legată de temperatură, cantitatea de clor etc. Deoarece Quardex KS-4J 3 este consumat prin formarea unui strat pe suprafețele metalice, acesta trebuie măsurat cu cantitatea de poliamină din apă. În plus, cantitatea adecvată de dozare trebuie măsurată în funcție de valoarea pH-ului.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex KS-4J 3 este utilizat pentru crearea unui strat impermeabil între apă și suprafața metalică. Produsul conține un inhibitor suplimentar pentru protejarea componentelor din cupru din sistem. Quardex KS-4J 3 previne deteriorarea componentelor din cupru și oțel, menținând valoarea pH-ului între 9 și 9,5.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 1 1,5 + 0,5	1,00 + 0,05 g/cm*

4.2. Open Circuit Cooling Water Chemicals

O altă competență a AEC Chemicals este asigurarea funcționării sistemelor active de răcire cu substanțele chimice pe care le utilizăm. Sistemele de recirculare oferă cele mai eficiente soluții pentru întreprinderi, protejând în același timp resursele naturale de apă. Prin utilizarea tranzistoarelor termice, profesioniștii urmăresc recuperarea aburului vaporizat care pătrunde din surse externe.
Cele mai frecvente probleme în sistemele de răcire deschise sunt coroziunea, depunerile și formarea de sedimente. Aceste tipuri de probleme apar în timpul transferului de căldură în conducte. Pentru a crea un sistem eficient, se recomandă utilizarea produselor chimice Quardex, cum ar fi biocidele, antispumantele și alte componente multiple.

PRODUS NUME

£}UARDEX AS-511

PRINCIPAL COMPONENT

Produs lichid care conține zinc, fosfat anorganic și organic cu dispersanți

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-51 J previne sedimentarea și depunerile datorită efectului său dispersant. Previne coroziunea datorită zincului pe care îl conține produsul.

DOZĂ

În condiții normale, în sistemele de răcire, produsul poate fi utilizat între 20-100 ppm. Quardex AS-5J 1 poate fi măsurat cu analiza totală P04°- sau ZN+2. Dozarea trebuie efectuată în conformitate cu acest parametru.
P04* anorganic. 9,00 + 0,5 %
PO4 organic*". 1,8 + 0,5 %
ZN+2:5,00 ?0,5%

PRODUS pH

pH (%1): 1,5 * 1,0

DENSITATEA PRODUSULUI

1,20 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME

£}UARDEXAS-512

PRINCIPAL COMPONENT

Lichid produs care implică fosfați fosfați, benzotriazol și dispersant

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-512 previne sedimentarea și depunerile datorită efectului său dispersant. De asemenea, previne coroziunea materialelor din cupru datorită benzotriazolului pe care îl conține produsul. Se utilizează în general în industria siderurgică, în centralele energetice și în industria petrochimică.

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare a produsului depinde de duritatea apei de alimentare, densitatea, valoarea pH-ului etc. În condiții normale, produsul poate fi utilizat în concentrații de aproximativ 3-30 ppm. Quardex AS-SJ 2 poate fi măsurat cu ajutorul analizei totale P04'.
J g/ cm* Quardex AS-512 = 0,21 g/cm' P04*-.

PRODUS pH

pH (%1): 2,0 + 1,0

DENSITATE PRODUS

1,20 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX AS-513	Produs lichid care conține fosfonați, dispersanți și inhibitori de cupru

CANTITATE DE DOZARE

Doza de produs depinde de parametrii apei de alimentare a turnurilor de răcire. În condiții normale, produsul poate fi utilizat în concentrații de aproximativ 50-J 00 ppm. Produsul trebuie dozat direct în bazinul turnului.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-SJ 3 previne coroziunea cu ajutorul inhibitorilor săi speciali. În plus, produsul pasivează celulele active de coroziune care au apărut anterior. Poate fi utilizat și în ape dure.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 3,1 5 + 1,5	1,1 0 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX AS-51 4	Produs lichid care conține benzatriazol

DOZĂ

În condiții normale, produsul poate fi utilizat în concentrații de aproximativ 3-30 ppm. Quardex AS-SJ 4 poate fi măsurat cu cantitatea de benzatriazol.
J g/ cm* Quardex AS-514 = 0,1 5 g/cm* benzotriazol.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-51 4 previne coroziunea suprafețelor metalice care conțin cupru. În plus, Quardex AS-51 4 reduce efectul coroziv al ionilor de cupru.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 1 1,8 + 1,5	1,1 5 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX AS-51 5	Produs lichid care conține fosfonat și dispersant

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare a produsului este legată de parametrii apei de alimentare a turnurilor de răcire. În condiții normale, produsul poate fi utilizat în concentrații de aproximativ 50-J 00 ppm. Controlul dozării trebuie efectuat prin măsurarea rezervelor de fosfați. Rezervele de fosfați trebuie să fie de minimum 5 ppm.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-5J 5 previne coroziunea și depunerile în turnurile de răcire cu ajutorul inhibitorilor săi organici și anorganici.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 3,1 5 + 1,5	1,1 0 + 0,05 g/cm*

4.2.2. Inhibitori de sedimente și depuneri (

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX AS-521	Lichid produs care implică acid fosfonic

DOZA

Cantitatea de dozare a Quardex AS-52J este legată de conductivitate, duritatea apei și solidele în suspensie. În general, cantitatea normală de dozare a produsului este între 2-40 g/ m°. Quardex AS-521 trebuie măsurat din cantitatea P04' din apă.
J g/ m' Quardex AS-52J = 0,17 g/ m* P04'.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-52J este un produs care previne sedimentarea și depunerea de calcar în apele geotermale cu valori ridicate de duritate, alcalinitate și sulfat.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 2,0 + 0,5	1,1 0 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX AS-522	Lichid produs care implică acid fosfonic, benzatriazol și dispersant

CANTITATE DE DOZARE

Doza de Quardex AS-522 depinde de conductivitate, duritatea apei și solidele în suspensie. Doza adecvată de Quardex AS-522 pentru apa circulantă trebuie să fie de aproximativ 3-30 g/m'. Quardex AS-522 trebuie măsurat în funcție de cantitatea de PO4* din apă.
J g/ m' Quardex AS-522 = 0,085 g/ m° PO4*.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-522 este un produs care previne sedimentarea în sistemele de apă de răcire.

PRODUS pH	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 2,5 * 1,5	1,1 4 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX AS-523	Produs lichid care conține acid fosfonic și dispersant

CANTITATE DE DOZARE

Doza adecvată pentru Quardex AS-523 în apa circulantă trebuie să fie de aproximativ 3-30 g/m*. Quardex AS-523 trebuie măsurat în funcție de cantitatea de PO4' din apă.
J g/ m* Quardex AS-523 = 0,085 g/ m° PO4*-.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-523 este un produs care previne sedimentarea în sistemele de apă de răcire.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 2,5 + 1,5	1,13 + 0,05 g/cm*

4.2.3. Dispersants

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX AS-531	Lichid produs care implică amestec dispersant anionic

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de dozare a Quardex AS-53J este legată de conductivitate, duritatea apei și solidele în suspensie. În general, cantitatea normală de dozare a produsului este între 5-50 g/ m*. Quardex AS-531 poate fi măsurat cu cantitatea de policarboxilat din apă.
J g/ m* Quardex AS-53J = 0,25 g/ m* policarboxilat.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex AS-531 este utilizat pentru prevenirea sedimentării oxizilor metalici și a mineralelor din solidele în suspensie care circulă în sistem.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 4,5 + 1,5	1,05 + 0,05 g/cm*

5. Membrană (osmoză inversă) Produse chimice

Tehnologiile de filtrare cu membrană sunt unul dintre cele mai importante subiecte din domeniul tratării apei. Prin această tehnologie, profesioniștii au urmărit să filtreze apa de suprafață sau subterană pentru a o face potabilă. Prin filtrarea apei din canalizare, profesioniștii pot obține apă utilizată în domenii tehnice. Pe de altă parte, prin filtrarea apei industriale se poate obține apă pentru sisteme cu circuit închis. Membranele utilizate pentru apa uzată și apa de uz casnic sunt clasificate în patru categorii, după cum urmează: micro, ultra, nano și hiper. Sistemele de filtrare cu membrană prezintă numeroase avantaje în comparație cu sistemele tradiționale de tratare a apei. Aceste avantaje pot fi enumerate după cum urmează:

-Echipamente mici, cu configurare ușoară în comparație cu alte sisteme
- Consum redus de energie în comparație cu alte sisteme
- Capacitatea de a efectua toate operațiunile de tratare a apei cu automatizare

În plus, pentru a maximiza eficiența sistemelor cu membrană, se recomandă utilizarea antiscalanților și biocidelor Quardex
.

5.1. Sediment and Scale Inhibitor

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX RO-800	Lichid produs care implică homopolimer acrilic

CANTITATE DE DOZARE

În general, Quardex RO-800 se utilizează înaintea pompelor de înaltă presiune între
5-20 ppm.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex RO-800 este utilizat pentru prevenirea sedimentelor și a depunerilor în apa cu un nivel ridicat de duritate, alcalinitate, sulfați și săruri similare.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1). 7,5 * 1,5	1,40 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUMELE	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX RO-811	Lichid produs care **implică acid fosfonic**

CANTITATE DE DOZARE

În general, cantitatea de Quardex RO-811 în apa uzată a sistemului cu membrană este de 1-J 0 g/ m°. Acest produs poate fi măsurat cu P04*- în apă.
J g/ m* Quardex RO-811 = 0,47 g/ m° PO4*-.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex RO-811 este un produs care previne sedimentarea în sistemele cu membrane cu un nivel ridicat de duritate a apei și solide în suspensie.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): 1 1 + 0,5	1,36 + 1,0 g/cm*

5.2. Organic Rust and Scale Inhibitor Chemicals

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
£}UARDEX RO-831	Lichid produs care implică acizi organici

DOZA

Cantitatea de dozare a produsului depinde de gradul de contaminare al sistemului. Atunci când se utilizează Quardex RO-831, produsul trebuie să circule în sistem cu o soluție de 5-10%. În timpul curățării, temperatura poate crește până la 50 °C. Soluția fierbinte va accelera procesul de curățare. În general, curățarea durează 4-5 ore. După curățare, sistemul trebuie spălat cu apă. De asemenea, valoarea pH-ului trebuie fixată la 8,5 pentru dezactivarea acizilor din sistem.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Produsul Quardex RO-831 utilizat pentru curățarea ruginii din sistemele care conțin componente din oțel. Nu deteriorează sistemul datorită formulei sale cu acizi organici.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH (%1): 2 + 0,5	1,20 + 0,05 g/cm*

b. Produse chimice de curățare

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX T-611	Produs lichid care **conține organice organice** și protectori **protectori**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

QuardexT-6J 1 este un produs lichid utilizat pentru curățarea ruginii și a depunerilor din sistemele care conțin oțel, cupru etc.

CANTITATE DE DOZARE

Cantitatea de Quardex T-6J1 utilizată depinde de gradul de contaminare al sistemului. În general, înainte de curățare, se recomandă analizarea depunerilor. Atunci când se utilizează Quardex T-611, produsul trebuie să circule în sistem cu o soluție de 5 %-J 0. În timpul curățării, temperatura poate crește până la 50 °C. Soluția fierbinte va accelera procesul de curățare. În general, curățarea durează 4-5 ore. În timpul acestui proces de curățare, valoarea pH-ului sistemului trebuie măsurată continuu și, dacă crește peste 3, trebuie adăugat Quardex T-61 J până la 2-2,5. Când valoarea pH-ului este stabilă, procesul de curățare este finalizat. După curățare, sistemul trebuie spălat cu apă. De asemenea, valoarea pH-ului trebuie stabilită la 8,5 pentru dezactivarea acizilor din sistem.

pH-ul PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): « 2	1,1 5 + 0,05 g/cm*

DENUMIREA PRODUSULUI	COMPONENTĂ PRINCIPALĂ
QUARDEX T-612	Produs lichid care conține acizi anorganici și agenți de protecție a metalelor

INFORMAȚII

QuardexT-6J 2 este un produs lichid utilizat pentru curățarea ruginii și a depunerilor din sistemele care conțin componente din oțel carbon. Quardex T-6J2 nu dăunează suprafețelor metalice datorită substanței sale de protecție a metalelor. Cu toate acestea, produsul nu trebuie utilizat în sistemele cu aluminiu, zinc și cadmiu.

DOZA

Cantitatea de Quardex T-6J2 utilizată depinde de gradul de contaminare al sistemului. În general, înainte de curățare, se recomandă analizarea depunerilor. Atunci când se utilizează Quardex T-611, produsul trebuie să circule în sistem cu o soluție de %2-%J 0. În timpul curățării, temperatura poate crește până la 50 °C. Soluția fierbinte va accelera procesul de curățare. În general, curățarea durează 4-5 ore. În timpul acestui proces de curățare, valoarea pH-ului sistemului trebuie măsurată continuu și, dacă crește peste 3, trebuie adăugat Quardex T-612 până la 2-2,5. Când valoarea pH-ului este stabilă, procesul de curățare este finalizat. După curățare, sistemul trebuie spălat cu apă. De asemenea, valoarea pH-ului trebuie stabilită la 8,5 pentru dezactivarea acizilor din sistem.

pH-UL PRODUSULUI	DENSITATEA PRODUSULUI
pH (%1): « 2	1,1 5 + 0,05 g/cm*

PRODUS NUME	PRINCIPAL COMPONENT
QUARDEX T-621	Produs lichid care conține acid fosforic

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Quardex T-621 este utilizat pentru curățarea contaminărilor cauzate de ulei, rugină și murdărie.

DOZĂ

Cantitatea utilizată de Quardex T-6J2 depinde de gradul de contaminare al sistemului. În general, pentru o tonă de apă se adaugă 5 kg de Quardex T-62J. Produsul trebuie să circule în sistem timp de 24 de ore, după care se clătește de 3 ori.

PRODUS pH	DENSITATE PRODUS
pH: 6,00 * 1,5	1,19 + 0,05 g/cm*

INFORMAȚII DE CONTACT

Sediul central zB: Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi 4. Kisim D-2028 Sokak Nr: 18 Gebze/Kocaeli Ö Număr de telefon: +9 0262 754 51 90

zB Depozit: Eski Bakkalköy Yolu Cad. Güne§ Sok. Sarioglu Kardeşler Apt. Nr: 4 Atayehir/istanbul Ö Număr de telefon: +9 0216 574 73 43 info@aeckimya.com.tr

O •••'i•ya /Aeclfimya0 /AecKimya IAec.Kimya

www.aeckimya.com.tr'.

YERLİ ÜRETİPI