

FICHE TECHNIQUE : ARCOT EM 80/1 0+0

Famille : BARCOT Code : BC11, Famille : TEAUTRE Code : TEC et Famille : TISSUCONFC Code TLAR



APPLICATIONS

- Tapis de laminoir
- Toile enfourneur renforcée
- Bande entrée de four

COMPOSITION

E	Tissus polyester imprégnation PU
M	Monofilament en trame
80	Indice de résistance
1	1 plis
0	Tissu imprégné face inférieure
0	Tissu imprégné face supérieure
Liant	PU
Propriété	Non adhérent

CARACTERISTIQUES

Poids	0,6 kg/m ²
Epaisseur	0,85 mm
Couleur	Blanc transparent
Largeur de bande max.	2500 mm
Température de service admissible	
En continu	de -30° à + 100°C
Force de traction* pour une élongation de 1% (kl% statique)	3 N/mm
Coefficient de friction	0,15
Surface de travail	Tissu Polyester imprégné PU

SPECIFICITES

Conforme aux normes européennes pour le contact avec denrées alimentaires - certificat de conformité disponible sur demande.

VISUEL



JONCTION SANS FIN (SF) sur presse Novitool AERO

Dents de scie (DDS)
 Préchauffage : 100°C durant
 1 min
 Température : 164°C
 Temps : 0,45 min
 Pression : 0,6 bar
 Film : 2 PU



JONCTION AVEC AGRAFE (A)

Agrafe inox : ANKER G001A
 Agrafe plastique : VE 62 MO

DONNEES MECANQUES

	SF DDS	A inox	A Plastique
Rayon du sabre minimum	3	Non	Non
Diamètre min. de la poulie	8	25	15
avec contre flexion :	14	25	20

Accessoires possibles : profils ou barrettes