RIEN

FICHE TECHNIQUE: ARSYNTA 550

Famille : BALSY Code : TB1



APPLICATIONS

Toile de balancelle Manches diverses (transfert, décompression, stockage, etc.)

COMPOSITION

Matériau : Feutre aiguilleté en polyester sur

tissu de support polyester

Finition Thermofixé

Flambé une face

CARATERISTIQUES

Poids 0.5 kg/m^2

Epaisseur 1,8 mm

Couleur Blanc

Largeur maxi. 2150 mm

Température de service admissible

En continu $de -0^{\circ} \dot{a} + 150^{\circ}C$

Surface de travail Polyester

Perméabilité à l'air 200 I/dm²/min/200 Pa

SPECIFICITE

Conforme aux normes européennes pour le contact avec denrées alimentaires - certificat de conformité disponible sur demande.

VISUEL



ENTRETIEN

Les techniques actuelles de lavage de textiles comportent le plus souvent des mouvements rotatifs en tambour. Or ces dispositifs défibrent tous feutres aiguilletés. Ils sont donc à proscrire.

Aussi, le seul moyen de lavage consiste à laisser tremper l'article dans de l'eau tiède 40°C et savonneuse jusqu'à atteindre la propreté requise. Il convient ensuite de l'essorer et de le sécher sans action thermique ni mécanique (notamment rotative ou frottement).

Pour l'entretien des feutres aiguilletés il convient de privilégier :

- * Le séchage du feutre,
- *Le détachement minutieux des résidus de pâte ou de farine à l'aide d'une brosse à poils de Nylon souples,
- * L'aspiration des débris et excédents de farine à l'aide d'un aspirateur adapté