



生产基地



SWD9591

湿固化聚氨酯金属桥梁防腐防护涂料

产品描述

中国地域辽阔，面临各种不同的腐蚀环境，也给各地公路、桥梁的防腐蚀带来了不同的应用要求。SWD9591是一种高性能单组份湿固化聚氨酯体系涂层材料，成膜树脂在预聚过程中，引入了大量的脲键、缩二脲键、氨酯键及氢键，涂装后的涂层吸收环境中的湿气发生反应而固化成膜，形成密实的交联互穿网络分子结构，使涂层具有强大的耐化学介质腐蚀及物理机械性能。良好的浸润渗透特性及与基材中羟基键的化学反应使涂层与基材同时具有物理附着及化学附着，大大提高了涂层的附着力。柔性涂层特质使用在长距离金属桥梁表面，也不会因钢材的伸缩、震动而产生开裂，是用于金属桥梁的理想涂层材料。

产品特色与优势

- ★优异的附着力，与碳钢、混凝土等基材结合牢固
- ★高固体含量，符合环保使用需求
- ★优异的机械性能，耐磨、抗撞击、耐刻划；柔性涂层，可抵御循环应力破坏
- ★优异的防水性能
- ★优异的防腐性能，可耐多种化学腐蚀介质侵蚀破坏，如盐雾、酸雨等
- ★手涂型涂料，施工便利，可用多种施工操作方式
- ★单组份只需搅拌均匀便可涂装，不似多组份涂料因配比不准而易影响质量
- ★属修复类涂料，维护操作简单

产品应用范围

各种新建金属桥梁的防腐和旧的桥梁钢结构的维修。

产品信息

项目	结果
外观	颜色可调
粘度(cps)@20℃	250
固含量(%)	≥65
表干时间(小时)	2-4
活化期(小时)	1
理论涂布率	0.13kg/m ² (厚度100 μm)

产品物理性能

项目	测试标准	结果
铅笔硬度	GB/T6739-2006	2H
弯曲试验(圆柱轴)mm	GB/T6742-1986	1
抗击穿强度(kv/mm)	HG/T3330-1980	250
耐冲击性(kg·cm)	GB/T1732	60
耐温变性(-40—150℃)24小时	GB/9278-1988	无异常
附着力(Mpa)钢材	ASTMD-3359	5A(最高级)
密度g/cm ³	GB/T6750-2007	1.02

产品耐腐蚀性能

耐酸性50% H ₂ SO ₄ 或10%HCl, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性50%NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性50g/L, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾, 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	不起泡，不脱落

(仅供参考：需要注意挥发、溅蚀、溢出等影响，如需详细数据，推荐用户自己进行浸泡测试)



办公总部



工程案例



工程案例



产品施工环境

环境温度：-5—+35℃
相对湿度：35—85%
露点：金属材质表面施工时必须大于露点温度3℃以上。

产品应用指导

推荐干膜厚度	200—300 μm（或按设计要求）
表面处理	建议喷砂处理达到Sa2.5级以上， 或电动工具打磨达到St3级
覆涂间隔	2—24h，如覆涂时间超过24小时或表面有积灰，建议用砂纸打磨并清洁后再施工
建议涂装方法	无气喷涂，空气喷涂，刷涂，滚涂

产品施工注意事项

- ★本产品可在零下5℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时，建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- ★SWD建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀，使用多少、倒出多少，并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。倒出来的涂料须在1小时内用完。
- ★本产品出厂时已经按需要调整了涂料粘度，施工人员不能私自添加稀释剂，如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的，应电话询问供应方，在厂家指导下添加指定专用稀释剂。

产品相应固化时间

基材温度	表干	步行强度	完全固化
+10℃	6h	24h	7d
+20℃	3h	12h	6d
+30℃	2h	8h	5d

产品保质期

储存环境温度	5℃—35℃
产品保质期	12个月（未开封）
在阴凉、通风的环境下储存，避免阳光直射，远离热源。	
包装	5公斤/桶、20公斤/桶、25公斤/桶

产品健康和信息安全

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅SWD公司最新版本的产品安全技术使用说明（MSDS）。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关安全信息数据。

诚信声明

SWD公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室按相应标准测试获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果略有差异。因此SWD公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，SWD公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

