

Паспорт качества № 194.1К

Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 (520 м²) черный
наименование и обозначение продукции
изготовленной предприятием ООО «Гекса — Лотос»
наименование предприятия

Данные результаты приемо-сдаточных испытаний распространяются на партию продукции № 194.1К

Акт отбора образцов № 194.1К от «31» августа 2024 г.

Начало испытаний «01» сентября 2024 г.

Окончание испытаний «01» сентября 2024 г.

Место проведения испытаний: ООО «Гекса — Лотос»

Протокол испытаний № 194.1К от «01» сентября 2024 г.

Количество: 42 рулона, 21840 м²

Отгружено: 10 рулонов 5200 м²

№ п/п	Определяемые параметры	Норма по СТО 18603495.002-2010	Результаты испытаний	Методы испытаний (нормативные документы)
1	Внешний вид	Не допускаются следующие виды дефектов: дыры, проколы, пробоины, просечки	Соответствует СТО	Визуальный осмотр не менее 10 м полотна при освещённости не менее 30 лк
2	Ширина, м	От 2,1 до 5,3 (±2 %)	5,2	ГОСТ 29104.1-91
3	Поверхностная плотность, г/м ²	280 (±10 %)	253,3	ГОСТ ISO 9864-2014
4	Прочность при растяжении, кН/м - по длине - по ширине	Не менее 50 Не менее 50	51,7 50,4	ГОСТ Р 55030-2012
5	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % - по длине - по ширине	Не более 20 Не более 20	18,3 18,2	ГОСТ Р 55030-2012
6	Напряжение в материале при относительном удлинении 2%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 10 Не менее 10	11,4 12,5	ГОСТ Р 55030-2012 (ОДМ 218.5.002-2008)
	Напряжение в материале при относительном удлинении 5%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 25 Не менее 25	25,8 26,3	
	Напряжение в материале при относительном удлинении 10%, кН/м: - вдоль - поперек	Не менее 40 Не менее 40	40,9 41,3	

1 Заключение Геотекстиль тканый марки «Геоспан ТН 50» 5,2х100 м (520 м²) черный по результатам приемо-сдаточных испытаний соответствует СТО 18603495.002-2010.

И.о. начальника ОТК

Качурина С.А.



"КОПИЯ ВЕРНА"
Начальник строительного
отдела ООО «СМУ-90»
Серебряков С.В.