



ASTROLOGY THE EVOLUTION

lighter, stronger, lovely. vinyl floor



SCHEMA TECNICA FICHE TECHNIQUE			STANDARD	PLANCHE	À BÂTONS ROMPUS	
		Classification Construction	UNI EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène en pol (chlorure de vinyle). Engineered Stone Polymer Composite (ESPC)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MÉTHODE DE TEST	Évaluation	Évaluation	
 USAGE DOMESTIQUE: locaux d'habitation	 USAGE COMMERCIAL: milieux de travail	 USAGE INDUSTRIEL: environnements très sollicités	Application	EN ISO 10874	Résidentiel 23 Commercial 33 Industriel 42	Résidentiel 23 Commercial 33 Industriel 42
	SISTEMA DI INCASTRO		Système d'emboîtement	EN ISO 24337		
	FORMATO		Format (LargeurxLongueur)	EN ISO 24337	198 x 1830 mm	145 x 725 mm
	SPESSORE TOTALE		Épaisseur totale	EN ISO 24337	6,5 mm	6,5 mm
	SPESSORE DELLO STRATO DI USURA		Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
	GOFFRATURA A REGISTRO		Registre embossé		Oui (À l'exception de ARIETE)	
	RIVESTIMENTO RINFORZATO IN PU		Revêtement renforcé en PU		Oui	Oui
	BORDI SMUSSATI		Bords biseautés		Oui	Oui
	PESO		Poids	EN ISO 23997	9350 g/m2 +13%-10%	9350 g/m2 +13%-10%
PERFORMANCE TECHNIQUE						
	TENUTA DEL SISTEMA DI INCASTRO		Résistance de l'emboîtement	ISO 24334	Côté long(X): ≥1.0kN/m; Côté court(X) : ≥2.0kN/m	Côté long(X): ≥1.0kN/m; Côté court(X): ≥2.0kN/m
	RESISTENZA AL FUOCO		Résistance au feu	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
	RESISTENZA IMPRONTA RESIDUA		Résistance à l'empreinte résiduelle	EN ISO 24343-1	≤0.2mm	≤0.2mm
	STABILITÀ DIMENSIONALE		Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤0.25%	≤0.25%
	RESISTENZA ALLA LUCE		Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	SUPERFICIE ANTISCIVOLO		Résistance au glissement	EN 13893/DIN 51130	DS R10	DS R10
	PROPENSIONE ALL'ACCUMULO DI ELETTRICITÀ STATICA		Propension à l'accumulation d'électricité statique	EN 1815	2,0 kV sur béton	2,0 kV sur béton



ASTROLOGY THE EVOLUTION

lighter, stronger, lovely. vinyl floor



SCHEMA TECNICA FICHE TECHNIQUE			STANDARD	PLANCHE	À BÂTONS ROMPUS
		Classification Construction	UNI EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène en pol (chlorure de vinyle). Engineered Stone Polymer Composite (ESPC)	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MÉTHODE DE TEST	Évaluation	Évaluation
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Résistance à l'usure et aux rayure	EN 13329	≥2000 cycles	≥2000 cycles
	RESISTENZA AGENTI CHIMICI	Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bien	Très bien
	RESISTENZA TERMICA	Résistance thermique	EN 12664	0.050 (m ² ·K)/W	0.050 (m ² ·K)/W
	RESISTENZA SEDIA CON RUOTE	Résistance à la chaise à roues	EN 425	Pas de dommage	Pas de dommage
TECHNICAL DATA			STANDARD	PLANCHE	À BÂTONS ROMPUS
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	Chauffage au sol	EN 12667	Adapté max. 27°C	Adapté max. 27°C
	ATTIVITÀ ANTIMICROBICA	Activité antimicrobienne	EN ISO 22196	Antibactérien	Antibactérien
	ASSORBIMENTO ACUSTICO	Réduction du bruit d'impact	EN ISO 10140	21 dB	21 dB
	MATERIALE IMPERMEABILE	Matériau imperméable		Oui	Oui
	RESISTENTE AI TARLI, PARASSITI E FUNGHI	Résistant aux vers du bois, aux parasites et aux champignons		Oui	Oui
	RESISTENZA RESISTENZA ALLA DELAMINAZIONE	Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥90N/50mm	≥90N/50mm
	CURVATURA AL CALORE	Pliage à la chaleur	EN ISO 23999	≤1.0mm	≤1.0mm
	RESISTENZA ALLA MACCHIA	Résistance aux tâches	EN 438-2	Rating 5: Pas de changement	Rating 5: Pas de changement
	EFFETTO DEL PIEDINO DI UN MOBILE	Effet du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage	Pas de dommage
	RESISTENZA AI MICROGRAFFI	Résistance aux micro-rayures	EN 16094	Méthode A MSR: ≤MSR-A2	Méthode A MSR: ≤MSR-A2
	MASSIMA SUPERFICIE SENZA GIUNTI	Surface maximale de la pièce sans joint de transition		10x15 m (recommandé 10x10 m)	10x15 m (recommandé 10x10 m)
ENVIRONMENT & INDOOR AIR QUALITY					
	TOTALE EMISSIONI VOC	Émissions totales de COV	Règlement Français sur les émissions de COV	A+: ≤ 10 µg/m (après 28 jours)	A+: ≤ 10 µg/m (après 28 jours)
	SENZA FTALATI	Sans phtalates	EN 717-1	Class E1	Class E1
	EMISSIONI DI FORMALDEIDE	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	Class E1	Class E1