Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	200K			
				Area per atom (FCC)	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.7376	-18.9206	-12.2002	-9.4603
2	75	0	25	5.2485	0.9908	2.3054	0.4954
3	12.5	12.5	75	7.4950	9.6064	9.7132	4.8032
4	0	25	75	8.1677	39.9622	25.9191	19.9811
5	50	0	50	5.8570	-1.9805	-0.7171	-0.9903
6	25	25	50	7.1028	34.1835	22.3150	17.0918
7	0	50	50	7.8441	51.3505	30.5196	25.6753
8	37.5	25	37.5	6.5345	-165.7651	-82.9131	-82.8825
9	25	37.5	37.5	7.5480	41.4412	24.7481	20.7206
10	25	0	75	6.6450	4.0933	1.5952	2.0466
11	50	25	25	4.9836	-292.8826	-223.0932	-146.4413
12	37.5	37.5	25	6.6800	40.9580	27.1706	20.4790
13	25	50	25	7.0182	59.7873	35.1371	29.8936
14	0	75	25	7.6209	52.3298	29.5635	26.1649
15	75	12.5	12.5	5.7834	17.8443	10.8933	8.9221
16	12.5	75	12.5	7.3780	60.2332	35.2942	30.1166
17	100	0	0	4.8132	-79.6979	-30.1049	-39.8489
18	25	75	0	7.1042	56.8111	33.0084	28.4056
19	50	50	0	6.3638	45.1305	29.9194	22.5653
20	75	25	0	5.4894	21.6418	15.1201	10.8209
21	0	100	0	8.2590	53.6628	28.5992	26.8314

Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	400K			
				Area per Atom (FCC)	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.612904132	-22.0153	-15.6314	-11.0076
2	75	0	25	7.400168023	371.6672	277.2369	185.8336
3	12.5	12.5	75	7.362267096	-7.7693	-4.2514	-3.8847
4	0	25	75	8.067967248	8.4780	5.7387	4.2390
5	50	0	50	5.767231333	-0.4161	0.0000	-0.2081
6	25	25	50	7.006016375	21.8669	14.6303	10.9335
7	0	50	50	7.739795837	21.8610	14.2381	10.9305
8	37.5	25	37.5	6.534548824	-184.1290	-86.7084	-92.0645
9	25	37.5	37.5	7.420230437	25.5518	15.4443	12.7759
10	25	0	75	6.542962152	-15.2836	-7.8863	-7.6418
11	50	25	25	6.144575381	23.3702	16.6814	11.6851
12	37.5	37.5	25	6.585447713	32.8603	22.3523	16.4302
13	25	50	25	6.93790611	32.9782	22.2113	16.4891
14	0	75	25	7.520949884	38.3462	26.0472	19.1731
15	75	12.5	12.5	5.67061026	6.4191	6.4367	3.2095
16	12.5	75	12.5	7.183742909	30.1793	19.5163	15.0896
17	100	0	0	4.064899469	-335.7525	-216.2661	-167.8762
18	25	75	0	7.008106631	48.7436	29.4231	24.3718
19	50	50	0	6.269168723	52.1919	32.3328	26.0960
20	75	25	0	5.426648552	16.2900	13.3231	8.1450
21	0	100	0	8.158685245	52.3614	27.7986	26.1807

Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	650K			
				Area per atom (FCC)	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.407688245	-31.2108	-20.3707	-15.6054
2	75	0	25	5.062616714	8.8492	4.3258	4.4246
3	12.5	12.5	75	7.281429224	1.4832	1.5519	0.7416
4	0	25	75	7.888792065	9.2283	6.9339	4.6141
5	50	0	50	5.653073592	7.2881	4.5108	3.6440
6	25	25	50	6.903284146	17.3830	12.4289	8.6915
7	0	50	50	7.543343863	4.0300	3.1286	2.0150
8	37.5	25	37.5	6.388025432	-203.6936	-93.6127	-101.8468
9	25	37.5	37.5	7.261555465	14.0466	12.2288	7.0233
10	25	0	75	6.403002626	19.0536	8.8240	9.5268
11	50	25	25	6.049361209	10.1168	12.0674	5.0584
12	37.5	37.5	25	6.457734601	23.4138	19.5734	11.7069
13	25	50	25	6.625021701	-9.2981	-5.2981	-4.6490
14	0	75	25	7.297063373	34.3700	21.3922	17.1850
15	75	12.5	12.5	5.574805407	-4.3051	4.1975	-2.1525
16	12.5	75	12.5	7.065361026	25.1933	17.8618	12.5967
17	100	0	0	4.635543699	-79.9906	-25.3908	-39.9953
18	25	75	0	6.893951064	57.5577	32.9564	28.7789
19	50	50	0	6.16351139	45.4286	29.5448	22.7143
20	75	25	0	5.337495914	39.4192	27.0351	19.7096
21	0	100	0	8.031001521	48.3626	25.4265	24.1813