Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	200K					
				Area(FCC)	J1	J2	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.7376	10.6	10.5634	8.2007	8.2101	5.4797
2	75	0	25	5.2485	-4.75	-4.7487	-5.4292	-5.4296	-3.6201
3	12.5	12.5	75	7.4950	-18.4	-18.382	-14.7202	-14.7250	-9.8199
4	0	25	75	8.1677	-24.25	-24.1684	-17.7741	-17.7941	-11.8760
5	50	0	50	5.8570	-0.8	-0.8029	-0.8215	-0.8205	-0.5464
6	25	25	50	7.1028	-18.55	-18.4893	-15.6356	-15.6527	-10.4465
7	0	50	50	7.8441	-19	-18.8993	-14.4818	-14.5075	-9.6888
8	37.5	25	37.5	6.5345	0.1	-0.1708	-0.0739	0.0089	0.0612
9	25	37.5	37.5	7.5480	-15.2	-15.1218	-12.0412	-12.0619	-8.0551
10	25	0	75	6.6450	1.5	1.5068	1.3585	1.3564	0.9029
11	50	25	25	4.9836	191	190.6351	229.6629	229.8093	153.3038
12	37.5	37.5	25	6.6800	-22.35	-22.2816	-20.0339	-20.0543	-13.3832
13	25	50	25	7.0182	-18.4	-18.2951	-15.6707	-15.7006	-10.4870
14	0	75	25	7.6209	-12.95	-12.8503	-10.1433	-10.1695	-6.7971
15	75	12.5	12.5	5.7834	-5.7	-5.6742	-5.8957	-5.9046	-3.9423
16	12.5	75	12.5	7.3780	-19.1	-18.9889	-15.4725	-15.5026	-10.3551
17	100	0	0	4.8132	-23.45	-23.5459	-29.3119	-29.2721	-19.4882
18	25	75	0	7.1042	-16.35	-16.2491	-13.7518	-13.7802	-9.2058
19	50	50	0	6.3638	-23.4	-23.3282	-22.0173	-22.0398	-14.7083
20	75	25	0	5.4894	-11.8	-11.7703	-12.8760	-12.8868	-8.5984
21	0	100	0	8.2590	-7.3	-7.1892	-5.2497	-5.2765	-3.5355

Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	400K					
				Area(FCC)	J1	J2	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.612904132	17.6	17.5581	13.8492	13.8602	9.2475
2	75	0	25	7.400168023	-338.2	-337.5124	-273.8383	-274.0242	-182.8067
3	12.5	12.5	75	7.362267096	1.35	1.3357	1.0924	1.0963	0.7335
4	0	25	75	8.067967248	-6.05	-6.0329	-4.4908	-4.4950	-2.9995
5	50	0	50	5.767231333	-0.6	-0.6006	-0.6246	-0.6244	-0.4161
6	25	25	50	7.006016375	-12.95	-12.9117	-11.0686	-11.0795	-7.3936
7	0	50	50	7.739795837	-12.8	-12.7577	-9.9009	-9.9118	-6.6152
8	37.5	25	37.5	6.534548824	-17.5	-17.8008	-16.2526	-16.1605	-10.7123
9	25	37.5	37.5	7.420230437	-9.9	-9.8526	-7.9796	-7.9924	-5.3368
10	25	0	75	6.542962152	0.8	0.775	0.7183	0.7260	0.4891
11	50	25	25	6.144575381	-15.35	-15.3141	-14.9655	-14.9771	-9.9926
12	37.5	37.5	25	6.585447713	-19.5	-19.4459	-17.7336	-17.7500	-11.8443
13	25	50	25	6.93790611	-19.85	-19.7928	-17.1336	-17.1501	-11.4444
14	0	75	25	7.520949884	-25.85	-25.7779	-20.5840	-20.6032	-13.7483
15	75	12.5	12.5	5.67061026	-9.15	-9.1409	-9.6751	-9.6783	-6.4543
16	12.5	75	12.5	7.183742909	-15.9	-15.8458	-13.2498	-13.2649	-8.8533
17	100	0	0	4.064899469	98.35	98.0088	144.8339	145.0018	96.7798
18	25	75	0	7.008106631	-17.7	-17.6146	-15.1051	-15.1295	-10.1026
19	50	50	0	6.269168723	-19.55	-19.4682	-18.6584	-18.6845	-12.4737
20	75	25	0	5.426648552	-14.05	-14.0279	-15.5182	-15.5263	-10.3563
21	0	100	0	8.158685245	-6.6	-6.4932	-4.8014	-4.8275	-3.2358

Sr. No.	Al (%)	Co (%)	Fe (%)	650K					
				Area(FCC)	J1	J2	γISF	γESF	γTwin
1	0	0	100	7.407688245	17.65	17.5922	14.2647	14.2804	9.5306
2	75	0	25	5.062616714	0.25	0.2612	0.3051	0.3007	0.1975
3	12.5	12.5	75	7.281429224	-2.95	-2.9473	-2.4294	-2.4301	-1.6206
4	0	25	75	7.888792065	-9.15	-9.1318	-6.9500	-6.9546	-4.6395
5	50	0	50	5.653073592	-2.45	-2.4397	-2.5931	-2.5967	-1.7336
6	25	25	50	6.903284146	-12.9	-12.87	-11.1947	-11.2034	-7.4747
7	0	50	50	7.543343863	-4.2	-4.1924	-3.3367	-3.3387	-2.2271
8	37.5	25	37.5	6.388025432	-26.3	-26.6253	-24.9062	-24.8043	-16.4683
9	25	37.5	37.5	7.261555465	-18.9	-18.8745	-15.6024	-15.6095	-10.4110
10	25	0	75	6.403002626	2.25	2.2805	2.1274	2.1179	1.4056
11	50	25	25	6.049361209	-21.2	-21.1847	-21.0169	-21.0220	-14.0180
12	37.5	37.5	25	6.457734601	-25.4	-25.3622	-23.5762	-23.5879	-15.7331
13	25	50	25	6.625021701	2.15	2.1346	1.9379	1.9425	1.2981
14	0	75	25	7.297063373	-15.35	-15.2873	-12.5871	-12.6043	-8.4143
15	75	12.5	12.5	5.574805407	-17.7	-17.706	-19.0543	-19.0521	-12.7000
16	12.5	75	12.5	7.065361026	-18.6	-18.5555	-15.7702	-15.7828	-10.5302
17	100	0	0	4.635543699	-33.85	-33.9427	-43.8936	-43.8536	-29.2091
18	25	75	0	6.893951064	-14.4	-14.3008	-12.4752	-12.5039	-8.3552
19	50	50	0	6.16351139	-21.05	-20.98	-20.4461	-20.4689	-13.6610
20	75	25	0	5.337495914	-19.55	-19.4974	-21.9372	-21.9569	-14.6511
21	0	100	0	8.031001521	-5	-4.9029	-3.6872	-3.7113	-2.4903