56

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Заттың магниттік қасиеттері. Кюри температуры

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен магнитті қыздырсақ, ол магниттік қасиетін жоғалтады?

_____

_____



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Гистерезис	**А.** Магниттік өтімділік $\mu = B/B_0$.
2. Магнетиктердің түрлері	**Б.** Жұмсақ (трансформатор өзегі) және қатты (тұрақты магнит) ферромагнетиктер.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.

Ⓐ бұрғы (оң бұранда)
Ⓑ Кирхгоф
Ⓒ Ленц
Ⓓ сол қол

2. Магнит индукциясының бірлігі:

Ⓐ фарад
Ⓑ тесла
Ⓒ вебер
Ⓓ генри


3. Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:

Ⓐ Мыс өзек салу керек
Ⓑ Ток бағытын өзгерту керек
Ⓒ Орам санын азайту керек
Ⓓ Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек

4. Магниттің аттас полюстері:

Ⓐ Жоғалады
Ⓑ Тартылады
Ⓒ Әсерлеспейді
Ⓓ Тебіледі

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



$U_1/U_2 = N_1/N_2$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Магнетиктердің үш түрін мысалдарымен ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Өзексіз соленоидта B_0 = 2 мТл. Темір өзек (μ = 5000) салынса B қандай?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен трансформатор өзегі жұмсақ, ал тұрақты магнит қатты ферромагнетиктен жасалады? Гистерезис ілмегімен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §49; 2 есеп.
- B Үйдегі магниттік материалдарды тексеру.
- C Неодим магниттер мен сирек жер металдары туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Заттың магниттік қасиеттері. Кюри температуры.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: Диа – мыс; пара – алюминий; ферро – темір.

В деңгейі: B = 10 Тл (идеал жағдайда; іс жүзінде қанығу ≈ 2 Тл).

С деңгейі: Жұмсақ – ілмегі тар, қайта магниттелуге аз шығын; қатты – қалдық магниттелу үлкен.