山东华之商钢铁销售有限公司

**SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD**

# 质量检验证明书

**Mill Test Report/Сертифікат якості**

证明书序号 /Certificate Number/№ сертифіката: G250212-8-03

签发日期DATE/дата: 2025年04月5日/05.04.2025

**Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»**

**ntract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023**

**Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018 / GB/T 8162-2018**

**Specification No 8/ Специфікація № 8**

**Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотянуті**

| № | Heat NO./ № плавки | Steel grade / марка сталі | SIZE (MM) / роз міри | QUANTITY (TON) /вага, тон | Chemical Composition (%) / хімічний склад (%) | | | | | | | | | | PRODUCTION PROCESS / спо сіб виробництва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| 1 | 746368 | 20# | 60x12 | 15.75 | 0.22 | 0.25 | 0.56 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.007 | COLD DRAWN |
| 2 | 746369 | 20# | 60x14 | 2.236 | 0.21 | 0.26 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.008 | |
| 3 | 746370 | 45# | 60x14 | 2.498 | 0.45 | 0.25 | 0.56 | 0.021 | 0.021 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.007 | 0.009 | |
| 4 | 746371 | 20# | 63x12 | 2.816 | 0.21 | 0.26 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.008 | |
| 5 | 746372 | 20# | 63x14 | 2.35 | 0.21 | 0.26 | 0.55 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.008 | |
| 6 | 746373 | 20# | 70x12 | 2.72 | 0.22 | 0.25 | 0.56 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.007 | |
| 7 | 746374 | 20# | 73x14 | 1.956 | 0.22 | 0.25 | 0.56 | 0.020 | 0.020 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.009 | 0.007 | |
| 8 | 746375 | 20# | 34x 5 | 5.104 | 0.20 | 0.25 | 0.56 | 0.021 | 0.021 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.008 | 0.009 | |

| № | FLATTENING TEST/ Тест на сплющування | Hydraulic testing/ гідро-випробування | TENSILE △ b (Mpa) / межа міцності | YIELD △ s (Mpa) / межа текучості | ELONGATION Δ, % / видовження, % | HBW, H / Твердість за Брінелем, НВ | THERMAL PROCESSING / Термообробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 501.00 | 297 | 25.70 | 148.00 | processed /термооброблені |
| 2 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 502.00 | 298 | 26.60 | 146.00 | processed /термооброблені |
| 3 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 608.00 | 368 | 26.50 | 189.00 | processed /термооброблені |
| 4 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 501.00 | 297 | 25.70 | 151.00 | processed /термооброблені |
| 5 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 502.00 | 298 | 25.70 | 150.00 | processed /термооброблені |
| 6 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 501.00 | 298 | 25.50 | 149.00 | processed /термооброблені |
| 7 | - | No testing / без гідровипробуван ь | 501.00 | 298 | 25.50 | 146.00 | processed /термооброблені |
| 8 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробуван ь | 502.00 | 298 | 25.70 | - | processed /термооброблені |

*Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with DSTU 7809:2015, group of quality - B / Труби поставляютьс я з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно ДСТУ7809:2015, група якості - В.*

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)