山东华之商钢铁销售有限公司

SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD

质量检验证明书

Mill Test Report/Сертифікат якості

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: G250815-1

签发日期DATE/дата: 2025年08月15日/15.08.2025

Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»

Contract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023

Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018

Specification No 11/ Специфікація № 11

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

№	Steel grade / марка сталі	SIZE（MM）/ розміри	QUANTITY （TON） /вага, тон	Chemical Composition （%）/ хімічний склад （%）										PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва
				C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	
1	20#	25x 6	1.054	0.200	0.250	0.560	0.019	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	COLD DRAWN
2	20#	30x 2	2.090	0.200	0.250	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	
3	20#	30x 4	1.626	0.210	0.250	0.540	0.020	0.020	0.160	0.190	0.150	0.009	0.008	
4	20#	32x 2	0.886	0.210	0.260	0.550	0.020	0.020	0.160	0.200	0.140	0.009	0.008	
5	20#	36x 3	2.040	0.200	0.250	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	
6	20#	36x 8	3.250	0.210	0.260	0.550	0.020	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.008	
7	20#	40x 6	3.344	0.210	0.260	0.550	0.020	0.020	0.160	0.190	0.150	0.009	0.008	
8	20#	40x 8	6.704	0.220	0.250	0.560	0.020	0.020	0.160	0.200	0.150	0.009	0.007	
9	20#	60x12	5.056	0.200	0.250	0.550	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	
10	20#	63x12	3.212	0.220	0.250	0.560	0.020	0.020	0.160	0.200	0.150	0.009	0.007	
11	20#	63x14	1.032	0.200	0.250	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	

№	FLATTENING TEST/ Тест на сплющування	Hydraulic testing/ гідро-випробування	TENSILE △ b（Mpa） / межа міцності	YIELD △ s（Mpa） / межа текучості	ELONGATION Δ, % / видовження, %	HBW, H / Твердість за Брінелем, НВ	THERMAL PROCESSING / Термообробка
1	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	500	297	25.7	-	processed /термооброблені
2	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	297	25.7	-	processed /термооброблені
3	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	503	297	26.5	-	processed /термооброблені
4	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	298	25.7	-	processed /термооброблені
5	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	297	25.7	-	processed /термооброблені
6	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	296	26.6	-	processed /термооброблені
7	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	298	25.5	-	processed /термооброблені
8	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	500	297	25.7	-	processed /термооброблені
9	-	No testing / без гідровипробувань	501	297	25.5	151	processed /термооброблені
10	-	No testing / без гідровипробувань	501	298	26.5	149	processed /термооброблені
11	-	No testing / без гідровипробувань	501	298	25.5	152	processed /термооброблені

Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with GB/T 8162-2018 / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно GB/T 8162-2018.

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)