ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0679/4
INSPECTION CERTIFICATE № 0679/4
EN 10204-2004/3.1

UA.TR.131

Вантажоодержувач **BUYER**	ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	**Контракт №** **Contract #**	ИВП_сп9
Країна **Country**	Україна	**Заводське замовлення** **Production order #**	658466
Транспортний засіб **Vehicle №**	АЕ 8792РА / АЕ0297XF	**Номер замовлення клієнта** **Customer's ref #**	
Дата **Date**	06.04.2026г.	**Унікальний №** **Unique #**	25-008466

Аркуш 1 Sheet | Аркушів 1 Sheets

Найменування та код товару **Description and code of goods**	**Найменування стандартів** **Specifications**	**Клас постачання** **Class of delivery**	**Тип різьблення** **Thread type**
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Номери труб Pipe #	Марка сталі Grade / Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions: Діаметр OD, мм mm	Товщина WT, мм mm	Довжина, м length, м m	Загальна довжина, м Total length, м m	шт pieces	Фактична вага Actual weight: брутто gross, кг kg	нетто net, кг kg
1.	100	4750	20	1260524	347	325.0	30.00	н/к 6.00	9,38	1	2 060	2 050
2.	96	4751	20	1260524	347	325.0	30.00	н/к 6.00	9,63	1	2 118	2 108
3.	97	4752	20	1260524	347	325.0	30.00	н/к 6.00	9,65	1	2 154	2 144
		For item/поз.: #25-008466-009					**TOTAL/РАЗОМ**		**28,66**	**3**	**6 332**	**6 302**

BUNDLES/ПАКУНКІВ 3

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
Contact information: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0679/4
INSPECTION CERTIFICATE № 0679/4

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000	Pb x1000	Sb x1000	Bi x1000	Завод виробник заготовки Steel supplier
min		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1260524	DneprSteel	18.7	45.6	20.4	4	8	9.1	11.3	17.8	17	3	2	2	32	0.3	6	1			"MP"DNEPROSTEEL"LLC
	NTRP*	19		20	4	8	9	11	17	18	3	2	3	28		8				"Дніпросталь"
	NTRP*		45																	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*-control analysis of pipes/*-контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4/Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.
При розрахунку вуглецевого еквівалента використана формула:/When calculating the carbon equivalent the following formula was used:
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Результати випробування труб - Test results for pipes

Механічні властивості Mechanical Propertties

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Випробування на розтягування Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Відношення отов Ratio отов	Орієнтація зразків Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндрового зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Випробування на удар /Impact test: Орієнтація* Orientation*	Тип надрізу, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Ср.значення Average	Площа зрушення, Shear area	Розмір зразків Specimens size
		Н/мм2	Н/мм2	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HBW					%	мм/ mm
	min	412	245	21.0	-					-			min			
	max	-	-	-	-					156						
1260524	347	481	369	23.00		L	10		50	150 av.150.00						
		471	364	23.00		L	10		50	149 av.149.00						

* L - поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - поперечний зразок / transverse specimen

Стан постачання

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Дата:
Date:

Підпис інспектора 3-ої сторони : Підпис