山东华之商钢铁销售有限公司

SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: G250815-2

Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»

Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

质量检验证明书

Mill Test Report/Сертифікат якості

签发日期DATE/дата: 2025年08月15日/15.08.2025

Contract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023

Specification No 11/ Специфікація № 11

№	Steel grade / марка сталі	SIZE (MM) / розміри	QUANTITY (TON) /вага, тон	Chemical Composition (%) / хімічний склад (%)										PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва
				C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	
1	20#	65x14	1.960	0.200	0.260	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	COLD DRAWN
2	20#	70x 8	2.136	0.220	0.260	0.550	0.021	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.008	
3	20#	70x14	5.022	0.200	0.250	0.540	0.020	0.020	0.160	0.200	0.150	0.009	0.008	
4	20#	83x10	4.614	0.210	0.240	0.550	0.020	0.020	0.160	0.190	0.160	0.009	0.008	
5	20#	95x12	9.508	0.200	0.260	0.540	0.021	0.020	0.160	0.190	0.160	0.007	0.008	
6	20#	34x 3	4.952	0.200	0.250	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	
7	20#	48x 5	4.794	0.210	0.260	0.550	0.020	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.008	
8	20#	51x 3	4.292	0.210	0.260	0.550	0.020	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.008	
9	20#	95x 6	10.302	0.220	0.250	0.560	0.020	0.020	0.160	0.200	0.150	0.009	0.007	
10	20#	102x 8	10.148	0.220	0.250	0.560	0.020	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.007	
11	20#	121x 6	10.074	0.200	0.250	0.560	0.021	0.021	0.160	0.180	0.140	0.008	0.009	
12	20#	152x 5	10.106	0.210	0.250	0.560	0.020	0.020	0.160	0.200	0.160	0.009	0.007	

№	FLATTENING TEST/ Тест на сплющування	Hydraulic testing/ гідро-випробування	TENSILE △ b (Mpa) / межа міцності	YIELD △ s (Mpa) / межа текучості	ELONGATION △ % / видовження, %	HBW, H / Твердість за Брінелем, НВ	THERMAL PROCESSING / Термообробка
1	-	No testing / без гідровипробувань	503	299	26.5	151	processed /термооброблені
2	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	298	26.6	-	processed /термооброблені
3	-	No testing / без гідровипробувань	501	297	25.7	152	processed /термооброблені
4	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	298	26.7	-	processed /термооброблені
5	-	No testing / без гідровипробувань	502	298	25.6	149	processed /термооброблені
6	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	297	25.5	-	processed /термооброблені
7	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	298	26.5	-	processed /термооброблені
8	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	298	25.7	-	processed /термооброблені
9	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	296	26.6	-	processed /термооброблені
10	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	501	298	25.5	-	processed /термооброблені
11	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	500	297	25.7	-	processed /термооброблені
12	Passed /пройдено	No testing / без гідровипробувань	502	298	25.6	-	processed /термооброблені

Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with GB/T 8162-2018 / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно GB/T 8162-2018.

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)