DELTA 3000

700.653

Descrizione

Primer epossidico bicomponente che garantisce un'ottima adesione sulle superfici preparate. Può essere ricoperto con tutti gli stucchi epossidici, primer e fondi bicomponenti Boero.

Utilizzo

Raccomandato come holding primer nella nuova costruzione, adatto sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Informazioni

Aspetto	Semi-opaco	
Colori	.001 White - .171 Red- .259 Grey	
Lattaggi	0,75 – 2,5 – 10 l (solo .171 Red, comp. A 8 l + comp. B 2 l)	
Solidi in Volume	48 ± 2%	ISO 3233-2
Peso Specifico	1,50 ± 2 g/cm^3	ISO 2811-1
Flash Point	30 °C	ISO 3679
COV	477 g/l	Calcolato
Shelf Life	Comp. A 36 mesi Comp. B 24 mesi	

Applicazione

Pretrattamento: rimuovere ogni traccia di contaminazione superficiale, olio, grasso e dello strato lisciviato dell'antivegetativa mediante lavaggio con acqua dolce. Per acciaio al carbonio, alluminio e compositi utilizzare lavaggio con acqua dolce a pressione (200-300 bar) (ISO 8501-4). Procedere con sgrassaggio o pulizia con solvente, se necessario (ISO 12944-4 e ISO 8504-3), quindi ripetere il lavaggio con acqua dolce. Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di contaminanti.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE - NUOVA COSTRUZIONE

Acciaio al carbonio: sabbiatura abrasiva a secco fino a un grado minimo Sa 2½ (ISO 8501-1). La sabbiatura deve essere eseguita utilizzando un abrasivo idoneo, a graniglia affilata e angolare. In alternativa, per piccole aree o previo accordo scritto con il nostro personale tecnico, eseguire una molatura meccanica fino al grado St 3 (ISO 8501-1/2/3) utilizzando dischi a grana extra grossa P24.
La rugosità consigliata Rz ottenuta dopo la sabbiatura o la pulizia meccanica è 50-90 µm (ISO 8503-1/2). Applicare il primer in modo da ricoprire il metallo trattato prima che venga meno lo standard sopra indicato (comparsa di segni di ossidazione, variazioni di colore, ecc.).

Alluminio, acciaio inox, leghe: sabbiatura leggera uniforme con abrasivo non metallico idoneo (ISO 12944-4) oppure carteggiatura/molatura manuale o meccanica con dischi non metallici a grana extra grossa, grado P16 per acciaio inox e P36 per alluminio/altre leghe. Il supporto deve essere completamente e uniformemente rinnovato, privo di ossidazione (colore argento), e rivestito con primer lo stesso giorno della preparazione. Il profilo di rugosità Rz dopo la preparazione superficiale deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503-1/2).

Legno: contenuto massimo di umidità del legno 18%. Conferire rugosità superficiale mediante carteggiatura meccanica con carta abrasiva grana P60-P80. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 7 giorni.

Compositi con peel ply: rimuovere il peel ply. Se il supporto esposto è reticolato, in buone condizioni e pulito, applicare i prodotti consigliati. Se il supporto esposto non è in buone condizioni e/o è contaminato, sgrassare, conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80 e pulire prima dell'applicazione dei prodotti consigliati.
Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

DELTA 3000

700.653

Compositi senza peel ply: i compositi devono essere completamente reticolati prima di iniziare la preparazione della superficie. Danni che raggiungono la vetroresina senza gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

Come applicare

Standard 	Pennello e rullo (il rullo non è raccomandato per la prima mano quando è stata effettua sabbiatura)
Spray Convenzionale 	Pressione 3,5 bar Ugello 1,6 – 1.8 mm
Airless 	Pressione 150 bar Diametro ugello 0,017 – 0,021“

Spessore del film per mano

Spessore film secco per mano	Raccomandato: 100 µm Intervallo di applicazione standard: 100 - 130 µm
Spessore film umido per mano	Raccomandato: 210 µm Intervallo di applicazione standard: 210 - 270 µm

Informazioni supplementari sull'applicazione

Resa teorica	Intervallo di applicazione allo spessore raccomandato: 100 µm – 4,8 m2/l
Diluente	693 (10% massimo)
Induritore	EPOXY HARDENER 651 (per Delta 3000/UCHB, Epoply, Boeroguard Duo)
Rapporto di catalisi in volume	4:1
Rapporto di catalisi in peso	88:12
Pot-life a 20 °C	8 ore

Note applicative

Preparare la pittura mescolando i componenti nelle proporzioni corrette. Si consiglia di miscelare i kit completi per evitare un rapporto di miscelazione errato che può ridurre la protezione desiderata della vernice. Se è necessaria meno vernice, una quantità minore può essere preparata in un contenitore per miscelazione. Diluire il prodotto miscelato, non i componenti separatamente. Un'ulteriore diluizione si tradurrà in una minore spessore del film e in un'essiccazione più lenta. Se viene superato l'intervallo massimo di ricopertura, è necessario irruvidire la superficie per garantire l'adesione tra le mani.

I dati fisici dei prodotti a due componenti si riferiscono ai componenti che sono già stati miscelati.

Compatibilità

Prodotto precedente

N.A.

Prodotto successivo

Boeroguard, Boeroguard Duo, Defender, Epolight Win, Epolight EU, Epoyacht, Epoply, Smalto Poliuretanico 953

DELTA 3000

700.653

Tempo di essiccazione

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Intervallo ricopertura	12 ore	3 giorni	8 ore	3 giorni	6 ore	3 giorni	4 ore	2 giorni
Carteggiatura	36 ore	36 ore	24 ore	18 ore	18 ore	18 ore	12 ore	12 ore
Reticolazione completa	10 giorni	10 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	5 giorni	5 giorni

N.B. I tempi di essiccazione e gli intervalli di ricopertura aumentano con l'aumento dello spessore applicato. Prima di applicare un ulteriore mano di prodotto, verificare che lo strato di pittura esistente sia perfettamente asciutto. La superficie deve essere levigata superficialmente se l'intervallo di sovraapplicazione viene superato.

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essicazione:
Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.
Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essicazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).
Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.
Umidità relativa massima 85%.
La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO
Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI
Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

DELTA 3000

700.653

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce quelle precedenti a questa.