BOEROGUARD DUO

700.658

Descrizione

Boeroguard Duo è un primer epossidico modificato bicomponente ad alte prestazioni, progettato per applicazioni versatili nei cicli di protezione navale. Può essere impiegato sia come primer multiuso, sia come mano di collegamento (tie-coat) per sistemi antivegetativi. Il prodotto consente di semplificare il ciclo applicativo garantendo al contempo un'elevata protezione del supporto. Grazie al suo esteso intervallo di sovraverniciabilità (fino a 3 mesi), permette l'applicazione diretta di qualsiasi antivegetativa Boero senza necessità di preparazioni superficiali intermedie. Questa caratteristica assicura un'elevata flessibilità nella pianificazione delle lavorazioni e contribuisce a migliorare l'efficienza operativa nei cantieri navali.

Utilizzo

Consigliato come primer epossidico, idoneo per applicazioni sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento. Può inoltre essere utilizzato come mano di collegamento per sistemi antivegetativi nell'ambito del ciclo di protezione della carena.

Informazioni

Aspetto	Opaco	
Colori	.001 White - .259 Grey	
Lattaggi	0,75 – 2,5 – 10 l	
Solidi in Volume	56 ± 2%	ISO 3233-2
Peso Specifico	1,30 ± 0,02 g/cm^3	ISO 2811-1
Flash Point	23 °C	ISO 3679
COV	373 g/l	Calcolato
Shelf Life	Comp. A 36 mesi Comp. B 24 mesi	

Applicazione

Pretrattamento: Rimuovere ogni traccia di contaminazione superficiale, olio, grasso e strato dilavato di antivegetativa mediante lavaggio con acqua dolce. Per acciaio al carbonio, alluminio e materiali compositi utilizzare lavaggio con acqua dolce a pressione (200-300 bar) (ISO 8501-4). Procedere, se necessario, con sgrassaggio o pulizia con solvente (ISO 12944-4 e ISO 8504-3) e ripetere il lavaggio con acqua dolce. Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di contaminanti.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE - NUOVA COSTRUZIONE

Acciaio al carbonio: sabbiatura abrasiva a secco fino a un grado minimo Sa 2 (ISO 8501-1). La sabbiatura deve essere eseguita utilizzando un abrasivo idoneo, a graniglia tagliente e angolare. In alternativa, per piccole aree o previo accordo scritto con il nostro personale tecnico, eseguire molatura meccanica fino al grado St 3 (ISO 8501-1/2/3) utilizzando dischi a grana extra grossa P24. La rugosità consigliata Rz ottenuta dopo sabbiatura o pulizia meccanica è 50-90 µm (ISO 8503-1/2). Applicare una mano completa di primer che copra il metallo trattato secondo lo standard sopra indicato e prima che presenti segni di ossidazione o variazione di colore.

Alluminio, acciaio inox, leghe: leggera sabbiatura di spolvero uniforme con abrasivo non metallico idoneo (ISO 12944-4) oppure carteggiatura/molatura manuale o meccanica con dischi non metallici a grana extra grossa, grado P16 per acciaio inox e P36 per alluminio/altre leghe. Il supporto deve essere completamente e uniformemente rinnovato (colore argento), privo di qualsiasi ossidazione e rivestito con primer nello stesso giorno della preparazione. Il profilo di rugosità Rz dopo la preparazione della superficie deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503-1/2).

BOEROGUARD DUO

700.658

Legno: contenuto massimo di umidità del legno 18%. Conferire rugosità superficiale mediante carteggiatura meccanica con carta abrasiva grana P60-P80. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 7 giorni.

Compositi con peel ply: rimuovere il peel ply. Se il supporto esposto è completamente reticolato, in buone condizioni e pulito, applicare i prodotti raccomandati. Se il supporto esposto non è in buone condizioni e/o è contaminato, sgrassare, conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80 e pulire prima dell'applicazione dei prodotti raccomandati. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

Compositi senza peel ply: i compositi devono essere completamente reticolati prima di iniziare la preparazione della superficie. Conferire rugosità generale carteggiando uniformemente con carta abrasiva P80-P120. Danni che raggiungono la vetroresina senza gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Linee guida generali: rimuovere completamente qualsiasi pittura distaccata o scarsamente aderente. Evitare spigoli vivi tra le zone di pittura integra residua e la superficie raccordandole. È necessario eseguire ritocchi con primer epossidico per ricostruire lo spessore del ciclo di verniciatura specificato nelle specifiche di pitturazione e ottenere la corretta protezione anticorrosiva. Prima dell'applicazione di ogni mano, la superficie deve essere completamente priva di olio, grasso, sporco, condensa e altri contaminanti.

Superfici rivestite in buone condizioni: conferire rugosità superficiale con carta abrasiva grana P80-P120 a tutti i primer esposti fino a ottenere una superficie uniformemente irruvidita e non lucida. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 7 giorni.

Acciaio al carbonio: sabbiatura abrasiva a secco fino a un grado minimo P Sa 2 (ISO 8501-2/3).
Zone di corrosione e materiale degradato: sabbiatura localizzata fino al grado P Sa 2½ (ISO 8501-2/3) di nuove lamiere e saldature, con abrasivo adeguato. In alternativa, utilizzare molatura meccanica con dischi a grana extra grossa P24 fino al raggiungimento del grado P St 3 (ISO 8501-2/3).
Il profilo di rugosità dopo la preparazione della superficie deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503); il metallo deve essere pulito e uniformemente ruvido, evitando la lucidatura della superficie.

Acciaio al carbonio - area immersa: per procedere alla pitturazione con questo prodotto surface-tollerant, è inoltre possibile rimuovere completamente i vecchi rivestimenti mediante idropulitura ad alta pressione, High Pressure Water Jetting, HP WJ (pressione di esercizio da 700 a 2100 bar) - Ultra High Pressure Water Jetting, UHP WJ (> 2100 bar), dopo aver raggiunto il grado Wa 2½ (ISO 8501-4) e assicurandosi che il flash rust non superi il grado L (Low - ISO 8501-4). Su un'area di riferimento trattata come sopra, verificare che il profilo di rugosità esistente sia compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503). Ricontrollare la conformità al termine del trattamento.
Ricoprire con surface-tolerant secondo lo standard sopra indicato e prima che compaiano ulteriori segni di ossidazione o variazione di colore.

Alluminio, acciaio inox, leghe e piombo: sabbiatura localizzata/leggera sabbiatura di spolvero con abrasivo non metallico idoneo (ISO 12944-4) oppure carteggiatura/molatura manuale o meccanica con dischi non metallici a grana extra grossa, grado P16 per acciaio inox e P36 per alluminio/altre leghe. Il supporto deve essere completamente e uniformemente rinnovato (colore argento), privo di qualsiasi ossidazione e rivestito con primer nello stesso giorno della preparazione. Il profilo di rugosità dopo la preparazione della superficie deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503).

BOEROGUARD DUO

700.658

Legno: contenuto massimo di umidità del legno 18%. Conferire rugosità superficiale mediante carteggiatura meccanica con carta abrasiva grana P60-P80. Applicare la prima mano sulla superficie trattata entro un massimo di 7 giorni.

Compositi: i compositi devono essere completamente reticolati prima di iniziare la preparazione della superficie.
Danni che raggiungono la vetroresina senza gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80.
Danni che raggiungono la vetroresina con gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P80-P120. Applicare la prima mano sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

Come applicare

Standard 	Pennello e rullo (il rullo non è raccomandato per la prima mano quando è stata effettuata sabbiatura)
Spray convenzionale 	Pressione 3,5 bar Ugello 1,6 – 1.8 mm
Airless 	Pressione 150 bar Diametro ugello 0,017 – 0,021“

Spessore del film per mano

Spessore film secco per mano	Come primer Raccomandato: 100 µm Intervallo di applicazione standard: 100 - 150 µm Come mano d'aggancio Raccomandato: 100 µm Intervallo di applicazione standard: 70 - 100 µm
Spessore film umido per mano	Come primer Raccomandato: 180 µm Intervallo di applicazione standard: 180 - 270 µm Come mano d'aggancio Raccomandato: 180 µm Intervallo di applicazione standard: 125 - 180 µm

Informazioni supplementari sull'applicazione

Resa teorica	Intervallo di applicazione allo spessore raccomandato: 100 µm - 5,6 m2/l
Diluente	693 – Rullo/Pennello (5% max) 693 – Spray convenzionale: (10% max) 693 - Airless: (5% max)
Induritore	EPOXY HARDENER 651 (per Delta 3000/UCHB, Epoply, Boeroguard Duo)
Rapporto di catalisi in volume	4:1
Rapporto di catalisi in peso	88:12
Pot-life a 20 °C	4 ore

BOEROGUARD DUO

700.658

Note applicative

Preparare la pittura mescolando i componenti nelle proporzioni corrette. Si consiglia di miscelare i kit completi per evitare un rapporto di miscelazione errato che può ridurre la protezione desiderata della vernice. Se è necessaria meno vernice, una quantità minore può essere preparata in un contenitore per miscelazione. Diluire il prodotto miscelato non i componenti separatamente. Un'ulteriore diluizione si tradurrà in una minore spessore del film e in un'essiccazione più lenta. Se viene superato l'intervallo massimo di ricopertura, è necessario irruvidire la superficie per garantire l'adesione tra le mani.

I dati fisici dei prodotti a due componenti si riferiscono ai componenti che sono già stati miscelati.

Compatibilità

Prodotto precedente

N.A.

Prodotto successivo

Tutte le antivegetative Boero, Epolight Win, Epolight EU, Epoyacht, Epoply

Tempo di essiccazione

		10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Intervallo ricopertura	Sé stesso	8 ore	6 mesi	6 ore	6 mesi	4 ore	6 mesi	3 ore	6 mesi
	AF	9 ore	3 mesi	7 ore	3 mesi	6 ore	3 mesi	4 ore	3 mesi
Fuori polvere		3,5 ore	3,5 ore	2 ore	2 ore	1,5 ore	1,5 ore	45 minuti	45 minuti
Secco in profondità		30 ore	30 ore	18 ore	18 ore	12 ore	12 ore	8 ore	8 ore
Reticolazione completa		10 giorni	10 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	5 giorni	5 giorni

N.B. I tempi di essiccazione e gli intervalli di ricopertura aumentano con l'aumento dello spessore applicato. Prima di applicare un'ulteriore mano di prodotto, verificare che lo strato di pittura esistente sia perfettamente asciutto. La superficie deve essere levigata superficialmente se l'intervallo di sovraapplicazione viene superato.

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essicazione:
Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.
Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essicazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).
Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.
Umidità relativa massima 85%.
La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

BOEROGUARD DUO

700.658

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO
Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio

portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI
Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce quelle precedenti a questa.