MISTRAL FONDO

700.628

Descrizione

Primer anticorrosivo monocomponente clorocaucciù con eccellente resistenza all'ambiente marino.

Utilizzo

Sigillante per antivegetative vecchie e sconosciute nei cicli in carena. Monocomponente per cicli anticorrosivi sopra la linea di galleggiamento.

Informazioni

Aspetto	alluminato	
Colori	.051 Metallic grey	
Lattaggi	0,75 - 2,5 l	
Solidi in Volume	30 ± 2%	ISO 3233-2
Peso Specifico	1,24 – 1,28 g/cm^3	ISO 2811-1
Flash Point	44 °C	ISO 3679
COV	536 g/l	Calcolato
Shelf Life	36 mesi	

Applicazione

Indicazioni generali: rimuovere completamente qualsiasi pittura distaccata o scarsamente aderente. Evitare bordi netti tra le zone di pittura integra residua e la superficie mediante sfumatura dei bordi. Ritoccare con un primer epossidico se necessario per ripristinare lo spessore del ciclo di verniciatura specificato nelle specifiche di pitturazione e garantire la corretta protezione anticorrosiva.
La superficie deve essere completamente priva di olio, grasso, sporco, condensa e altri contaminanti prima di ogni applicazione del rivestimento.

MANUTENZIONE:

Superfici verniciate – primer e sigillanti: rimuovere tutto lo strato scarsamente aderito. Creare rugosità superficiale con carta vetrata di grado P120 a tutti i primers esposti fino a ottenere una superficie uniforme e non lucida.

Superfici verniciate_– antivegetative vecchie o sconosciute: la superficie deve essere asciutta, libera da sporco, contaminanti e leached leyer. Creare rugosità superficiale per l'intera area con carta vetrata grado P100.

Acciaio al carbonio: sabbiatura abrasiva a secco fino a un grado minimo P Sa 2½ (ISO 8501-2/3) con abrasivo adeguato. In alternativa, per piccole aree, oppure previo accordo scritto con il nostro personale tecnico qualora il trattamento debba essere eseguito come alternativa generale, effettuare una molatura meccanica con dischi a grana extra grossa P24 fino al raggiungimento del grado P St 3 (ISO 8501-2/3).
Il profilo di rugosità dopo la preparazione superficiale deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503); il metallo deve essere pulito e uniformemente ruvido, evitando di lucidare la superficie.

Alluminio, acciaio inox, leghe e piombo: sabbiatura localizzata/leggera con abrasivo non metallico idoneo (ISO 12944-4) oppure carteggiatura/molatura manuale o meccanica con dischi non metallici a grana extra grossa, grado P16 per acciaio inox e P36 per alluminio/altre leghe. Il supporto deve essere completamente e uniformemente rinnovato (colore argento), privo di ossidazione, e rivestito con primer lo stesso giorno della preparazione. Il profilo di rugosità Rz dopo la preparazione superficiale deve essere compreso tra 50 e 90 µm (ISO 8503-1/2).

MISTRAL FONDO

700.628

Legno: contenuto massimo di umidità del legno 18%. Conferire rugosità superficiale mediante carteggiatura meccanica con carta abrasiva grana P60-P80. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 7 giorni.

Compositi: i compositi devono essere completamente reticolati prima di iniziare la preparazione della superficie. Danni che raggiungono la vetroresina senza gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P60-P80. Danni che raggiungono la vetroresina con gelcoat: conferire rugosità con carta abrasiva P80-P120. Applicare la prima mano di primer sulla superficie trattata entro un massimo di 48 ore.

Come applicare

Standard 	Pennello - Rullo
Conventional Spray 	Pressione 3,5 bar Ugello 1,2 – 1.6 mm
Airless 	Pressione 150 bar Diametro ugello 0,015 – 0,017 “

Spessore del film per mano

Spessore film secco per mano	Raccomandato: 60 µm Intervallo applicazione standard: 50 - 70 µm
Spessore film umido per mano	Raccomandato: 125 µm Intervallo applicazione standard: 130 - 190 µm

Informazioni supplementari sull’applicazione

Resa teorica	Intervallo di applicazione allo spessore raccomandato: 60 µm – 6,3 m2/l
Diluente	703 (10% max)

Note applicative

Supporti porosi, legno, compositi: applicare la prima mano di Mistral Fondo diluito fino al 25% con Thinner 703.

Compatibilità

Prodotto precedente

Tutte le antivegetative Boero

Prodotto successivo

Tutte le antivegetative Boero, Noxy, Giano

Tempo di essiccazione

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Intervallo ricopertura	12 ore	NL	10 ore	NL	8 ore	NL	6 h	NL
Essicazione completa	10 giorni	10 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	5 giorni	5 giorni

N.B. I tempi di essiccazione e gli intervalli di ricopertura aumentano con l’aumento dello spessore applicato. Prima di applicare un ulteriore mano di prodotto, verificare che lo strato di pittura esistente sia perfettamente asciutto.

MISTRAL FONDO

700.628

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essicazione:
Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.
Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essicazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).
Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.
Umidità relativa massima 85%.
La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO
Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI
Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce tutte quelle precedenti a questa.