

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
A										来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者	A			
B														首次下发		A	20241121	范康祺	B			
C										SJ-250001		②/7		更新图纸尺寸及公差		B	20250102	范康祺	C			
D																						D
E																						E
F																						F
G																						G
H																						H
I																						I
J																						J
K																						K
L																						L

技术要求:

1.外观要求:表面应光滑,无疤痕、无电裂、不得存在气孔、气泡、瘤块、裂痕、砂眼、划伤、裂纹、缺肢、杂质等缺陷,飞边≤1mm;

2.橡胶材料:NR,邵氏硬度:60±3 shA;

2-1.橡胶拉伸强度≥14MPa,断裂伸长率≥300%;

2-2.热空气老化:70±3℃*72h;硬度变化≤15%,拉伸强度变化±25%以内;拉断伸长率变化25%以内;

2-3.耐臭氧性:臭氧浓度(50±2)pphm,温度、时间、伸长率为40℃x 72h x 20%,试验后试样无龟裂;

2-4.压缩性能:GB/T 7759 70±3℃*24h,橡胶变形率≤30%;

3.将产品固定安装在试验机上,从衬套抽向加载力,加载速度:10mm/min,记录衬套完全脱出的最大力,值F-L曲线:≥5000N,粘接面积≥90%

4.高低温试验:衬套和稳定杆粘结后,先经(87±3)℃x 70h高温存放,然后再经(-40±3)℃x 24h低温存放,验收标准:试验后组件不得有开裂,零部件橡胶不得有剥落;

5.耐久试验:零件满足台架试验以及路试各项要求,与稳定杆耐久一起试验,试验后,无龟裂、老化、异响等异常现象;(客户验证);

6.其它要求:衬套内侧不能有油污,衬套内孔及内孔边缘不能有毛刺、分模线等影响粘接的不良缺陷

7.表面永久性标示:稳定杆杆径、材料、客户零件号、供方代码、生产日期、公司简称

8.禁/限用物质的限制要求.满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》中禁/限用物质限制要求.

9.未注尺寸公差按±0.5执行,

10.性能要求见附表;

11.○为出厂检测尺寸.

刚度性能要求				
试验方向	测试速度	取值范围	计算范围	刚度要求
径向(Z向)	10mm/min	±15000N	±3000N	7000N/mm±15%
扭转(Ry)	10mm/min	±25°	±10°	≤2.5N·m/°

3	9010451-1/02-02	塑料底座	1	PA66+GF30		C114269/02-02
2	9010451-1/02-01	塑料骨架	1	PA66+GF50		C114269/02-01
1		橡胶	1	R6949		
序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
投影法 第一画法				比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 NR(6949)
热处理·表面处理				产品号 C114269-CPSJ		
				名称 稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号 9010451-1 (BJ221)
夏一我				范康祺	稳定杆系 统	
图样标记				S	共 1 张 第 1 张	安徽中鼎密封件股份有限公司