

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																					
A	表1:橡胶材料试验									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A																		
	试验项目		试验标准				试验要求																														
	衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1-2008规定的方法进行试验				邵氏硬度 55±5SHA									A	2025.2.26	蒋子杰																			
B	胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定进行				≥17MPa				SJ-251823		③/1	首次下发图纸		B	2025.4.11	蒋子杰																			
	胶料断裂伸长率试验						≥400%					变更产品名称																									
	橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行				脆性温度不高于-40℃												B																		
	热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×168h后				硬度变化0~+7 SH/A 拉伸强度变化率≤25%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX																														
C	压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,压缩20%,经70℃×24h后				压缩永久变形≤25%												C																		
	表2:产品性能试验																																				
	试验项目		试验方法				试验要求																														
D	径向静刚度试验 (Z向)		环境温度20±3℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。				13500N/mm±15%卡箍测试												D																		
	径向静刚度试验 (X向)		环境温度20±3℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。				仅记录实验数据,结果不做判定																														
	轴向静刚度试验 (Y向)		环境温度20±3℃.径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。				360N/mm±15%卡箍测试																														
E	扭转刚度试样 (Ry向)		环境温度20±5℃,以速度1000deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次.之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°.记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。				2Nm/deg±15%卡箍测试												E																		
	极限扭转角度试验		环境温度20±5℃,以速度1000deg/min扭转样棒,最大扭转角度±30°,预加载4次.之后预载0°,以速度1000deg/min扭转样件,最大扭转角度±30°.记录刚度曲线。				极限扭转角≥25° (刚度曲线无拐点,试验后衬套无破损)																														
F	衬套疲劳试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载3000N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次.同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度.按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%				刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响												F																		
G	异响试验		按实车状态装配进行疲劳耐久5万次后,在-40℃的环境下冷冻2小时,取出后转动稳定杆,摆动角度为±10°,频率1Hz				无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考												G																		
	粘接试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线				压脱力>5000N; 粘接面积>90%																														
H	技术要求: 1.表面无毛刺、裂纹、缺料、气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX; 2.橡胶部分未注圆角R1,未注尺寸请参照3D数模; 3.未注橡胶尺寸公差按G/T3672.1中M3级执行; 4.橡胶物性按《Q/JLY J7110647B-2012》执行,具体要求参照橡胶物性试验项目表; 5.衬套塑料骨架材料试验按《Q/JL J124010-2016》执行; 6.衬套性能按《Q/JLY J71106748-2017》执行,具体要求参照衬套性能试验项目表; 7.禁用、限用物质检测按《Q/JLY J71108088-2016》、《Q/JLY J71108458-2016》测试,要求满足《Q/JL J16001-2017》 8.A点为产品硬度参考点,参考硬度HA58±5; 9.衬套与稳定杆采用二次硫化装配,匹配杆径中25。 9.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。																																		H		
I																																					I
J																																					J
K																																					K
L																																					L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																					

2	橡胶			1	R6949-H55	
1	塑料骨架			2	PA66+GF50	C114405/01-01
序号	图号			数量	材料	备注
投影法	第一画法			比例	1:1	质量(g) 0.00g
热处理:表面处理				材质	组件	产品号 C114405-CPSJ
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	名称 吉利G426前稳定杆衬套 ③ (前稳定杆衬套)
图样标记	S			蒋子杰 2025.4.11	稳定杆系统	图号 6600297085 (ZJ1327)
共 1 张 第 1 张				安徽中鼎密封件股份有限公司		