

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																
A	表1:橡胶材料试验								<table><tr><td>来历</td><td>客户版本号</td><td>变更标记</td><td>区域</td><td>变更事项</td><td>中鼎版本号</td><td>年 月 日</td><td>变更者</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>首次下发图纸</td><td>A</td><td>2025.3.18</td><td>蒋子杰</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>②/6</td><td>更新刻字信息,刚度要求,图号,产品名称</td><td>B</td><td>2025.10.30</td><td>蒋子杰</td></tr></table>								来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者					首次下发图纸	A	2025.3.18	蒋子杰				②/6	更新刻字信息,刚度要求,图号,产品名称	B	2025.10.30	蒋子杰																								
来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者																																																									
				首次下发图纸	A	2025.3.18	蒋子杰																																																									
			②/6	更新刻字信息,刚度要求,图号,产品名称	B	2025.10.30	蒋子杰																																																									
B	试验项目	试验方法						试验要求																																																								
	衬套橡胶硬度	按照 GWT A M15-03:2024-09《汽车零部件用天然橡胶材料》标准NR 614 B2C1F1G3J牌号执行。						邵氏硬度 55±5SHA																																																								
B	热空气老化试验	按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验。						满足性能要求																																																								
C	压缩永久变形	按照 GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后。						压缩永久变形≤30%																																																								
	橡胶耐臭氧性	按照 GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》中规定的方法进行,臭氧浓度(50±5)pphm,温度、时间、伸长率为40℃×70h×20%。						试验后试样无龟裂																																																								
	橡胶低温脆性	按照 GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》中规定的方法进行,在-40℃温度下放置3min后,冲击。						无裂纹																																																								
D	撕裂强度要求	按 GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》中要求,选用无割口直角形试样进行试验。						撕裂强度≥20KN/m																																																								
	耐磨性要求	按GB/T 1689-2014《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》要求执行。						试验完成后耐磨耗指数≥200%																																																								
E	表2:产品性能试验																																																															
	试验项目	试验方法						试验要求																																																								
	径向静刚度试验 (Z向)	按 GWT A C05-06:2023-07《车用橡胶减震零部件动静特性试验方法》执行。						8000N/mm±15%卡箍测试 ②																																																								
F	扭转刚度试样 (Ry向)							≤2.5Nm/deg±15%卡箍测试																																																								
F	高温噪音试验	将衬套与稳定杆短棒硫化、卡箍装配在一起,放入100℃温度下保温24h,然后取出立即以0.3Hz的频率扭转±25°,扭转10个循环。						总成无异响																																																								
	低温噪音试验	将衬套与稳定杆短棒硫化、卡箍装配在一起,放入-40℃温度下保温24h,然后取出立即以0.3Hz的频率扭转±25°,扭转10个循环。						总成无异响																																																								
G	温度交变试验	将试件放入(-40±2)℃的环境温度中静置1小时,取出后立即放入(100±2)℃的环境中,重复以上过程6次。						试验完成后试件不得出现开裂、损伤和功能失效现象																																																								
	衬套剥离试验	将硫化一体的衬套和稳定杆剥离						压脱力≥5000N; 粘接面积≥90%																																																								
H	技术要求: 1、外观要求:表面应光滑、无疤痕、无龟裂、不得存在气孔、气泡、瘤块、裂痕、砂眼、划伤、裂纹、缺胶、杂质等缺陷,飞边<1mm。 2、橡胶材料:NR,硬度(参考):邵氏硬度55±5,材料性能按照 GWT A M15-03:2024-09《汽车零部件用天然橡胶材料》标准NR 614 B2C1F1G3J牌号执行。 3、塑料骨架材料:PA66+GF35,符合标准 GWT A M55-02:2024-08《汽车零部件用尼龙66(PA66)材料》(根据生产工艺来确定材料,有需要则选择更合适的材料,并执行相应标准)。 4、其它未注尺寸参考3D数模,未注公差参照公差表。 5、关键尺寸用☆标出,出厂检测尺寸用○标出。																																																															
I	<table><tr><td colspan="2">未注公差表</td></tr><tr><td>基本尺寸</td><td>长度 圆弧半径</td></tr><tr><td>≤6</td><td>±0.4</td></tr><tr><td>>6~10</td><td>±0.18</td></tr><tr><td>10~18</td><td>±0.22</td></tr><tr><td>18~30</td><td>±0.26</td></tr><tr><td>30~50</td><td>±0.31</td></tr><tr><td>50~80</td><td>±0.37</td></tr><tr><td>80~120</td><td>±0.44</td></tr></table>																未注公差表		基本尺寸	长度 圆弧半径	≤6	±0.4	>6~10	±0.18	10~18	±0.22	18~30	±0.26	30~50	±0.31	50~80	±0.37	80~120	±0.44																														
未注公差表																																																																
基本尺寸	长度 圆弧半径																																																															
≤6	±0.4																																																															
>6~10	±0.18																																																															
10~18	±0.22																																																															
18~30	±0.26																																																															
30~50	±0.31																																																															
50~80	±0.37																																																															
80~120	±0.44																																																															
J	<table><tr><td colspan="8">表3:产品信息</td></tr><tr><td>项目代号</td><td>名称</td><td>客户图号</td><td>杆径</td><td>孔径</td><td>样块硬度</td><td colspan="2">产品表面硬度</td></tr><tr><td>长城 D03-5</td><td>上衬套(圆形) 下衬套(方形)</td><td>2906100XKF15A</td><td>∅32</td><td>∅31</td><td>55±5SHA</td><td colspan="2">57±5SHA</td></tr></table>																表3:产品信息								项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度		长城 D03-5	上衬套(圆形) 下衬套(方形)	2906100XKF15A	∅32	∅31	55±5SHA	57±5SHA																									
表3:产品信息																																																																
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度																																																										
长城 D03-5	上衬套(圆形) 下衬套(方形)	2906100XKF15A	∅32	∅31	55±5SHA	57±5SHA																																																										
K																																																																
L	<table><tr><td>3</td><td>②2906100XKF15A/02-02</td><td>塑料底座</td><td>1</td><td>PA66+GF35</td><td>C114506/02-01</td></tr><tr><td>2</td><td>②2906100XKF15A/02-01</td><td>塑料骨架</td><td>2</td><td>PA66+GF35</td><td>C114506/02-01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>橡胶</td><td>1</td><td>R6949-H55</td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>名称</td><td>数量</td><td>材料</td><td>备注</td></tr><tr><td colspan="3">投影法 第一画法</td><td>比例 1:1</td><td>质量(g) 144.5g</td><td>材质 组件</td></tr><tr><td colspan="3">热处理:表面处理</td><td colspan="3">名称 长城D03-5前稳定杆衬套 ②</td></tr><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td colspan="3">图样标记 S</td><td colspan="3">共 1 张 第 1 张</td></tr></table>																3	②2906100XKF15A/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114506/02-01	2	②2906100XKF15A/02-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114506/02-01	1		橡胶	1	R6949-H55		序号	图号	名称	数量	材料	备注	投影法 第一画法			比例 1:1	质量(g) 144.5g	材质 组件	热处理:表面处理			名称 长城D03-5前稳定杆衬套 ②			批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图样标记 S			共 1 张 第 1 张		
3	②2906100XKF15A/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114506/02-01																																																											
2	②2906100XKF15A/02-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114506/02-01																																																											
1		橡胶	1	R6949-H55																																																												
序号	图号	名称	数量	材料	备注																																																											
投影法 第一画法			比例 1:1	质量(g) 144.5g	材质 组件																																																											
热处理:表面处理			名称 长城D03-5前稳定杆衬套 ②																																																													
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组																																																											
图样标记 S			共 1 张 第 1 张																																																													