

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	完全代用品信息										来历		客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者
B	代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字										初始图纸		A	20250709	马传德	
C													⑥/5		更新技术要求、胶料配方、产品硬度测量标准,图纸更新为半个衬套		B	20250818	马传德	
D	产品图号	孔径尺寸A	对应杆径尺寸B	材料③	硬度	区分颜色标识														
E	99202	16.4	17.2	R6972-H66	66SHA	黄色														
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
K																				
L																				

Ø5mm左右大小
黄色点标识

Z
Y X

衬套装配后状态示意图

(1.5)
(1.5)
A
B
A
32±0.35
37±0.35

C
(48.75)
(0.5)偏心距
(R18)
(R13)
∅A=16.4±0.25
(4.25)
R7.25
26±0.25
(6.7)
(2)
D
R5
(4)

②产品硬度
测量位置

A-A
1:1

(2-20.5±0.25)
(2-21.75±0.25)

(5°)
(0.5)
(7.62)
C-I
2:1

(5°)
(0.5)
(10.9)
D
2:1

B-B
1:1

(29)
(1.5)
(3)

技术要求: ③

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行,其它尺寸参考3D数模;

2.天然胶,橡胶材料硬度要求66±3shA(产品硬度68±3shA),材料性能满足DVP要求;

3.▽I为重要特性,▽C为关键特性; ④

4.衬套表面刻字内容:>NR+SBR<,型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;

5.衬套性能试验要求如下(刚度和耐久试验使用装配后状态进行测试):

5-1.刚度试验

5-1.1.测试条件:

Z向静刚度:加载±5000N,速度10±2mm/min,循环3次,取值范围±0.25mm

Z向动刚度:①频率0~50Hz,测试步长1Hz,振幅±0.5mm,取值15Hz时的动刚度

②频率50~300Hz,测试步长10Hz,振幅±0.1mm,取值100Hz时的动刚度

Y向静刚度:加载±1000N,速度10mm/min,循环3次,取值范围±500N

扭转刚度:加载±12°,速度1°/s,循环3次,取值范围±5°

5-1.2.标准要求:

(1)卡箍测试(粘接):Kz=5000±15%N/mm;Kdz(15Hz)=TBDN/mm(参考),
Kdz(100Hz)=TBDN/mm(参考);Ky=200N/mm(参考);Kty≤2.5Nm/°

(2)工装夹具(不粘接):Kz=TBDN/mm;Ky=TBDN/mm(参考);Kty≤TBDNm/°

5-2.粘接试验:①常温自由状态骨架与橡胶粘接面积≥90%;②将衬套与稳定杆相同杆径的样棒装配到卡箍或试验夹具中,然后将整体装配件放入到150℃环境箱中烘烤50min,取出冷却4h以上后拆出产品进行剥脱胶,要求骨架与橡胶粘接面积≥90%;

5-3.耐久试验:Z向加载±3500N,扭转±10°,频率1~2Hz,循环20万次后不允许出现损坏、龟裂、异响,刚度损失≤20%,满足稳定杆疲劳测试;

6.禁用物质:满足QJ/XP 16JT.009禁用物质规定;

7.衬套插片和底座骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538;

8.所有带○的尺寸为出厂检验尺寸。

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
2	99202/01-01	骨架	1	PA66+GF50	8.4g	C114628/01-01
1		橡胶	1	NR+SBR ③ (R6972-H66)	24.5g	

投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	32.9g(ref.)	组件	C114628-CPSJ

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				马传德 20250818	稳定杆系 统

图样标记	S	A	共 1 张 第 1 张	名称	图号	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3
				后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		99202 (JS873)	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIN ISO 3302-1 Class M2																
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160						
F	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.5%						
C	±0.15	±0.2	±0.2	±0.25	±0.35	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.7%						