

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	表1.刚度实验要求								表2.异响实验要求											
	项目	方向	测试方法		评定标准		温度	浸水	扭角	次数	来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	
B	静刚度	Z	预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度		10000 N/mm±15%		-35℃	无	±20°	100					首次下发试制图纸		A	20251106	夏明成	
		Y	预载±500N,速度12mm/min,加载3次,计算±200N时刚度		600 N/mm±15%		0℃	无	±20°	100										
		θ	预载±15°,速度30°/min,加载3次,计算±5°时刚度		<2.5N·m/°		23℃	无	±20°	100										
	动刚度	Z	预载0N,频率100Hz,振幅±0.05mm		<18000N/mm		23℃	有	±20°	100										
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
K																				
L																				

表4.公差标准	
50~120	±0.7
10~50	±0.5
6~10	±0.3
<6	±0.2
角度公差	±1°

红旗1标志2系列按Q/CAT-2.2
非金属标识、制造商代码、日
期标记,按Q/CAT-3.1型腔号

技术要求:

1.橡胶硬度:60±5(以满足刚度要求为主),满足标准JF01-1037-2021;

2.产品刚度试验如表1所示;

3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验,振幅±30mm,频率1~3Hz,循环15万次,试验结束后:金属件无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失≤25%;

4.异响试验:实验条件如表2所示。
将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;
耐久试验前后各进行一次异响试验评价;

5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;

6.未注尺寸公差按表3所示;

7.产品检验按照标准JA2904-HL-1;

8.满足汽车禁用物质要求Q/CAM-266;

9.开始供货前,样品须经产品设计部门进行OTS认可;

10. 为出厂检验尺寸。

2	2906036-QW01/01-01	金属骨架	2	DC01	C114548/01-01	
1	-	衬套	1	30R6778-H60	-	
序号	图号	名称	数量	材料	产品号	
投影法 第一画法			比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114729-CPSJ
热处理:表面处理			名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)			
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号 2906036-QW02 (LN147)
夏明成 20251106			稳定杆 系统			
图样标记	S	共 1 张 第 1 张			安徽中鼎密封件股份有限公司	