ASTM D6931 (Modified, High Temperature)

HT-IDT

Project Name:		**Institution:**	
Mix Type:		**Date Tested:**	
Test Temperature:	44C	**Technician:**	

Specimen ID	Air Voids (%)	Thickness (mm)	Diameter (mm)	Peak Load (N)	IDT Strength (kPa)
1		150.0	150.0	6130.0	173.4
2		150.0	150.0	6940.0	196.4
3		150.0	150.0	6220.0	176.0
Average		**150.0**	**150.0**	**6430.0**	**181.9**
Std Dev		**0.0**	**0.0**	**444.0**	**12.6**
COV (%)		**0.0**	**0.0**	**6.9**	**6.9**

