IDEAL-CT: Proposed Cracking Test

Project Name:		**Institution:**	
Mix Type:		**Date Tested:**	
Test Temperature:	25C	**Technician:**	

Specimen ID	Air Voids (%)	Thickness (mm)	Diameter (mm)	Peak Load (kN)	(L) (mm)	Tensile Strength (kPa)	Fracture Energy (Gf) (LLD)	Slope (S)	Gf/S	Gf/S * $(L/D)^2$	CT Index
1		62.0	150.0	21.5	6.0	1474.8	15028.0	5.16	2915.2	4.7	116.5
2		62.0	150.0	22.3	5.8	1526.9	14747.5	5.21	2832.6	4.2	109.0
3		62.0	150.0	22.7	6.4	1554.0	16460.6	5.26	3128.7	5.7	134.0
Average		**62.0**	**150.0**	**22.2**	**6.1**	**1518.6**	**15412.0**	**5.21**	**2958.8**	**4.9**	**119.8**
Std Dev		**0.0**	**0.0**	**0.6**	**0.3**	**40.3**	**918.9**	**0.05**	**152.8**	**0.8**	**12.8**
COV (%)		**0.0**	**0.0**	**2.7**	**5.5**	**2.7**	**6.0**	**1.0**	**5.2**	**16.3**	**10.7**

