Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04132	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0302

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand dieser Bescheinigung ist die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Prüfung erfolgte durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers in seiner Funktion als ZÜS.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren anstelle einer hydraulischen Druckprüfung.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0302 ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt, mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer Nenndicke e_n von 5,9 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter sind ein PS von 6 bar(g) sowie eine TS von 60 °C.

Als zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,5 mm definiert. Messwerte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung gewertet.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickemessung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0302 dokumentiert.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt. Es wurde eine ausreichende Ankopplung an der Leitungsoberfläche gewährleistet, um valide Wanddickenwerte zu ermitteln.

Äußere Prüfung und Bewertung

Die äußere Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen gemäß dem Prüfbericht ANG-DA-2013-04120. Im Zuge dieser Inspektion wurden die Oberflächenzustände der Leitung NR-21-L-0302 bewertet.

Die Auswertung der Wanddickendaten aus RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0302 ergab keine Unterschreitung der Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche gemäß Werksnorm unzulässig sind.

Ergebnis und Konformität

Basierend auf den Ergebnissen der äußeren Prüfung und der Wanddickemessungen erfüllt die Leitung NR-21-L-0302 die Anforderungen der BetrSichV sowie der internen Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003.

Die Leitung wird für den weiteren Betrieb unter den spezifizierten Bemessungsparametern freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____