**Anlagenüberwachung Niers GmbH** **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| ANG-DA-2023-04027 | Endfassung | 16.03.2023 |

# Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0207

## Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm bei einem zulässigen Betriebsdruck (PS) von 6 bar(g) und einer zulässigen Temperatur (TS) von 165 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2.

## Prüfgrundlage und Umfang

Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung erfolgten gemäß NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren basiert auf dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept.

Der Umfang der Prüfung umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0207. Die Durchführung erfolgte unter Berücksichtigung der Anforderungen des Anhangs 2 der BetrSichV.

## Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickemessung durchgeführt. Die entsprechenden Messergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0207 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Messbeginn sichergestellt.

Gemäß der Werksnorm ist für die Leitung NR-21-L-0207 eine Mindestwanddicke von 2,0 mm zulässig. Die im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0207 aufgeführten Werte liegen über diesem Grenzwert, sodass keine Abweichung vorliegt.

## Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 zusammengefasst. Es wurden keine Mängel festgestellt. Das in NR-PK-21 definierte Prüfkonzept wird nach dem Rissbefund an der Leitung NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019 hiermit re-konfirmiert.

Die Leitung NR-21-L-0207 ist in ihrem aktuellen Zustand sicher zu betreiben. Die nächste wiederkehrende Prüfung ist gemäß NR-PFE-21-2015 in 5 Jahren fällig.

| Vorgang | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| Prüfer | Dipl.-Ing. Claudia Pesch | inspector of the ZÜS | 16.03.2023 | _____ |