Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2020-0244-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	14.09.2020

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand dieser Dokumentation ist die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0207 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt Kondensat von E-2103 zu B-2107 und ist aus P235GH gefertigt (Do 88,9 mm, e_n 4,0 mm).

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz als UT-Techniker (UT 2) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Verantwortlichkeit umfasst die korrekte Erfassung der Wanddicken an den definierten Messstellen sowie die Dokumentation der Ergebnisse.

Prüfverfahren und Normative Grundlagen

Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese revidierte Anweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 16809 sowie die spezifischen Datenanforderungen nach QSCP-CIS-001 bezüglich der Messstellen-IDs und des digitalen Exports.

Die Justierung am Vergleichskörper sowie die technische Umsetzung der Ultraschallprüfung erfolgten unter Einhaltung der Vorgaben der EN ISO 16809, um eine präzise Bestimmung der verbleibenden Wanddicke sicherzustellen.

Messergebnisse und Auswertung

Die aktuellen Messwerte beziehen sich auf die im Bericht RLW-PB-2020-0244 dokumentierte Zwischenmessung der Kondensatleitungen. Dabei wurde an der Leitung NR-21-L-0207 eine spezifische Bewertung der Wanddicken vorgenommen.

An der Messstelle 05 (Bogen) wurde ein abnehmender Trend der Wanddicke festgestellt. Der gemessene Wert liegt etwa 2,1 mm unter dem Referenzwert, was im Kontext des Berichts RLW-PB-2020-0244 bewertet wird.

Bewertung gemäß Werksnorm

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt auf Basis der QSCP Werksnorm, welche für die Leitung NR-21-L-0207 eine Mindestwanddicke (t-min) von 2,0 mm vorsieht. Werte unterhalb dieser Grenze sind als Abweichung zu klassifizieren.

Die vorliegenden Daten der Zwischenmessung dienen der Überwachung des Materialabtrags zwischen den fünfjährigen Prüfzyklen der ZÜS zur Sicherstellung der Asset-Integrität.

Wanddickenmessung vom 14.09.2020

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	19.03.2018	2,88	2,69	0,078	0,084	8,2	14.09.2025	
02	4,0	2,0	19.03.2018	2,99	2,82	0,066	0,058	12,4	14.09.2025	
03	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	3,04	0,059	0,048	17,7	14.09.2025	
04	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	2,97	0,062	0,056	15,7	14.09.2025	
05	4,0	2,0	19.03.2018	2,30	2,09	0,109	0,098	0,8	14.09.2025	
06	4,0	2,0	19.03.2018	3,56	3,58	0,021	0,010	>50	14.09.2025	
07	4,0	2,0	19.03.2018	3,07	2,97	0,060	0,064	15,2	14.09.2025	
08	4,0	2,0	—	—	2,87	—	—	—	14.09.2025	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,20	3,07	0,033	0,014	32,3	14.09.2025	
02	3,6	2,0	19.03.2018	2,77	2,61	0,054	0,068	9,0	14.09.2025	
03	3,6	2,0	19.03.2018	2,91	2,83	0,043	0,044	18,9	14.09.2025	
04	3,6	2,0	19.03.2018	2,93	2,89	0,037	0,040	22,3	14.09.2025	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	3,6	2,0	19.03.2018	3,05	3,05	0,034	0,040	26,3	14.09.2025	
06	3,6	2,0	19.03.2018	2,75	2,58	0,055	0,064	9,1	14.09.2025	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2020	_____