Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2026-0049-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	09.02.2026

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Gegenstand

Die Wanddickenmessung erfolgte an der Leitung NR-21-L-0207, welche Kondensat von E-2103 nach B-2107 in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) führt. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt, mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm. Die Auslegung erfolgt für eine PS von 6 bar(g) und eine TS von 165 °C.

Die Prüfung wurde durch Lukas Bongartz durchgeführt, um die aktuelle Wanddicke im Rahmen einer Wiederholungsmessung zu ermitteln. Ziel ist die Überprüfung der Materialintegrität gegenüber der Werksnorm, welche eine Mindestwanddicke von 2,0 mm für diesen Durchmesser vorschreibt.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 4 durchgeführt. Diese umfasst die Ultraschallprüfung unter Anwendung der Norm EN ISO 16809 sowie eine Rastermessung zur Erfassung lokaler Wanddickenminderungen. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Die Ergebnisse dieser Messung sind in den Prüfbericht RLW-PB-2026-0049 vom 09.02.2026 eingeflossen. Die Durchführung erfolgte unter Berücksichtigung der Anforderungen an die ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs auf der Rohrfläche.

Messergebnisse und Bewertung

An der Messstelle NR-21-L-0207-05 wurde eine Wanddicke von 1,54 mm ermittelt. Da dieser Wert unter der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm liegt, ist dieser Befund als Abweichung zu bewerten. Die Restlebensdauer für diesen Punkt ist als expired eingestuft.

Die Bewertung der Messwerte erfolgt im Kontext der FFS-Annahmen, wie im Bericht RLW-PB-2026-0049 detailliert beschrieben. Die gemessene Wanddicke an der genannten Stelle unterschreitet die zulässige Grenze der Werksnorm.

Wanddickenmessung vom 09.02.2026

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	08.09.2025	2,31	2,36	0,074	0,061	4,9	09.02.2031	
02	4,0	2,0	08.09.2025	2,42	2,34	0,072	0,089	3,8	09.02.2031	
03	4,0	2,0	08.09.2025	2,66	2,68	0,061	0,067	10,2	09.02.2031	
04	4,0	2,0	08.09.2025	2,50	2,55	0,065	0,078	7,1	09.02.2031	
05	4,0	2,0	08.09.2025	1,60	1,54	0,107	0,102	überschritten	09.02.2028	< Werksnorm
06	4,0	2,0	08.09.2025	3,35	3,46	0,021	0,022	>50	09.02.2031	
07	4,0	2,0	08.09.2025	2,58	2,57	0,064	0,074	7,7	09.02.2031	
08	4,0	2,0	08.09.2025	2,51	2,47	0,074	0,074	6,4	09.02.2031	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	09.02.2026	_____