Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03914	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0412

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der vorliegenden Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0412 (K-2101 bottoms zu E-2104) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nenndicke e_n von 3,2 mm ausgeführt. Die zulässigen Parameter betragen PS 10 bar(g) und TS 150 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Die Durchführung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung erfolgte gemäß den Vorgaben der NR-PFE-21-2003.

Prüfgrundlagen und Normen

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung der Prüfungen bildet die BetrSichV in der Fassung von 2002. Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß § 15 Abs. 10 der BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT-Wanddickemessung) anstelle einer Druckprüfung realisiert.

Als technische Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Umfang der Maßnahmen dient die NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht.

Durchführung und Ergebnisse

Die Ergebnisse der Wanddickemessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0412 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen durchgeführt. Es wurde eine ausreichende Ankopplung der Prüfköpfe sichergestellt.

Die detaillierten Befunde der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 vom 03.04.2008 aufgeführt. Es wurden keine Abweichungen hinsichtlich der Mindestwanddicke von 2,0 mm festgestellt.

Bewertung und Feststellung

Die durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn durchgeführten Prüfungen bestätigen die Integrität der Leitung NR-21-L-0412. Es konnten keine Rissanzeigen oder messbare Wanddickenschwund am austenitischen Werkstoff 1.4404 nachgewiesen werden.

Es wird auf den Hinweis im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 hingewiesen, dass Messwerte an korrodierten Bögen der Leitung NR-21-L-0207 ohne A-Scan-Verifizierung als unzuverlässig einzustufen sind. Dies hat keinen Einfluss auf die Bewertung der hier betrachteten Leitung NR-21-L-0412.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____