Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03919	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0430

Gegenstand und Anwendungsbereich

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0430 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung aus Material 1.4404 (Do 60,3 mm x en 2,6 mm) dient dem Transport von rückgewonnenem Lösungsmittel zum Tanklager bei einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 50 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn führte die Prüfungen als Sachverständiger durch, um die Betriebssicherheit der Anlage gemäß den geltenden Anforderungen zu gewährleisten.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren (UT-Wanddickenschnitt) anstelle einer hydraulischen Druckprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Zur Beurteilung der Wanddicken wurde die Werksnorm herangezogen, die für Dimensionen bis DN 100 eine Mindestwanddicke von 2,0 mm vorschreibt. Abweichungen von diesem Wert werden als NCR gewertet.

Durchführung der Prüfungen

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung wurden am 03.04.2008 durchgeführt. Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0430 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Die detaillierten Befunde und die Bewertung der durchgeführten Maßnahmen sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 aufgeführt. Die Prüfung umfasst die visuelle Inspektion der Leitung sowie die UT-Messung der Wanddicke zur Feststellung der Materialintegrität.

Bewertung und Ergebnis

Basierend auf den Daten aus RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0430 liegen alle gemessenen Wanddicken der Leitung NR-21-L-0430 über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es konnten keine Rissanzeigen festgestellt werden.

Die Festigkeitsprüfung wird hiermit als bestanden bewertet. Die Leitung ist unter den spezifizierten Design-Parametern für den weiteren Betrieb in der ANLAGE-21 zulässig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____