

Клей-герметик APHYS H922 LTF

ОПИСАНИЕ

H922 представляет собой устойчивый к атмосферным воздействиям однокомпонентный гибридный герметик на основе силанового полимера, отверждающийся под действием влаги, присутствующей в воздухе или в основаниях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

H922 подходит для герметизации и склеивания различных материалов в промышленном производстве, таких как контейнеры-рефрижераторы, кузова грузовиков и автобусов, судостроение, лифты, кондиционеры и вентиляционные установки, сэндвич-панели и во многих других отраслях промышленности. Имеет очень хорошую адгезию к алюминию, стали, полиэстеру, стеклопластику, керамике, большинству лакированных металлов и т. д. Однако для сложных материалов (особенно лакированных или цветных металлов) необходимо заранее провести испытания.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Однокомпонентный, высокопрочный.
Не требует грунтовки для большинства оснований. Не содержит пузырей. Поддается покраске. Не отделяется, устойчив к атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полимер	Силан прекращен
Цвет	Белый/Серый/Черный
Механизм лечения	Влагоотверждение
Плотность (неотверждённый) Белый цвет	1,55 ±0,05 г/см³
Непровисающие свойства	Нет
Температура применения	5 - 40 °C (40 - 105 °F)
Время skins	10-20 минут
Скорость отверждения	3 мм ок. Первые 24 часа
Усадка	2 % ок.
Твердость по Шору А (ISO 868)	Около 50
Прочность на разрыв (ISO 37)	2,5 Н/мм²ок.
Удлинение при разрыве (ISO 37)	500 % ок.
Прочность на растяжение и сдвиг (ISO 4587)	2,0 Н/мм²ок.
Температура стеклования (ISO 4663)	-50 °C (-60 °F) прибл.
Объемное сопротивление (ASTM D 257-99)	3 x 10¹¹ Омсм прибл.
Температурная устойчивость Краткосрочный	90 °C (195 °F) 140 °C (285 °F)
Диапазон рабочих температур	-40–90 °C (-40–195 °F)

1) 23 °C (73 °F) / 50 % относительной влажности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания: Основания должны быть ровными, сухими, очищенными от пыли, масла, жира, плохо прилипающих красок или покрытий, а также любых загрязнений, которые могут повредить склеиванию. Их можно очистить МЕК или ацетоном. Проверьте совместимость используемого растворителя с основаниями. При использовании растворителей потушите все источники возгорания и тщательно соблюдайте инструкции по безопасности и обращению, данные производителем. Возможно, придется предварительно затереть основание. Очистите после протирания. После обезжиривания дайте основанию высохнуть.

Герметизация: H922 можно наносить с помощью ручного или пневматического пистолета. После нанесения шпателем разгладьте шов мыльной водой. Этот продукт следует использовать в течение 24 часов после открытия картриджа или защиты колбасы; в противном случае герметик может затвердеть внутри. Не наносить при температуре ниже 5°C. В холодную погоду перед использованием храните упаковку при температуре около 20 °C. Избегайте любого контакта с неотвержденными полиуретанами во время отверждения. Очистка: Инструменты можно очистить МЕК или ацетоном до полного отверждения герметика. После отверждения при необходимости провести абразивную обработку.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от 5 до 25 °C.

УПАКОВКА

600 мл сосиски

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не классифицируется как опасный. Перед использованием прочтите паспорт безопасности материала.



Примечания: Настоящий технический паспорт содержит общую информацию. Пользователю необходимо проверить заранее проверьте совместимость материалов и рабочих технологий. Наша продукция постоянна и высшего качества и, следовательно, не могут быть обвинены в несоответствиях, вызванных их использованием или реакций, которые имеют исключительная ответственность пользователя. Наша техническая служба находится в распоряжении наших клиентов для любых дополнительных информация.