

Клей-герметик APHYS H926 HT

ОПИСАНИЕ

H926 HT is a single component hybrid sealant base on Silane Terminated polymer, curing under the effect of moisture present in the air or in the substrates.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

H926 HT is suitable for bonding various materials for industrial and refrigerated container, truck and bus bodies, shipbuilding, elevator manufacturing, air conditioning and ventilation units, sandwich panels and many other industrial applications. It has very good adhesion on aluminum, steel, polyester, FRP, ceramic, most lacquered metals etc. However, for difficult materials (especially lacquered or non-ferrous metals), it is necessary to make tests beforehand.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Single component, high strength
Primerless for most substrates
Bubble free
Paintable
None release

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	
Плотность при 20 °C 1,55 ±0,05 г/см³.	1,55 ±0,05 г/см³
Время образования пленки (при 23 °C, относительной влажности 50%) 5 ~ 20 минут.	
Время отверждения (при 25 °C, относительная влажность 50%) > 3,0 мм/24 часа.	
Удлинение при разрыве (ISO 37)	
Hardness (Shore A) 65±5	
Temperature resistance	-40 to +100 °C (peak of +150 °C for 30 от -40 до +100 °C (пик +150 °C в течение 30 минут максимум)
Провисание (ISO 7390)	Нет или < 2 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания: Основания должны быть ровными, сухими, очищенными от пыли, масла, жира, плохо прилипающих красок или покрытий, а также любых загрязнений, которые могут повредить склеиванию. Их можно очистить МЕК или ацетоном.

Проверьте совместимость используемого растворителя с основаниями. При использовании растворителей потушите все источники возгорания и тщательно соблюдайте инструкции по безопасности и обращению, данные производителем. Возможно, придется предварительно затереть основание. Очистите после протирания. После обезжиривания дайте основанию высохнуть. Герметизация: H926 можно наносить с помощью ручного или пневматического пистолета. После нанесения шпателем разгладьте шов мыльной водой. Этот продукт следует использовать в течение 24 часов после открытия картриджа или защиты колбасы; в противном случае герметик может затвердеть внутри. Не наносить при температуре ниже 5°C. В холодную погоду перед использованием храните упаковку при температуре около 20 °C. Избегайте любого контакта с неотвержденными полиуретанами во время отверждения. Очистка: Инструменты можно очистить МЕК или ацетоном до полного отверждения герметика. После отверждения при необходимости провести абразивную обработку.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от 5 до 25 °C.

УПАКОВКА

600 mL sausages

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не классифицируется как опасный. Перед использованием прочтите паспорт безопасности материала.



Примечания: Настоящий технический паспорт содержит общую информацию. Пользователю необходимо проверить заранее совместимость материалов и рабочих технологий. Наша продукция постоянна и высшего качества и, следовательно, не могут быть обвинены в несоответствиях, вызванных их использованием или реакцией, которые имеют исключительная ответственность пользователя. Наша техническая служба находится в распоряжении наших клиентов для любых дополнительных информация.