
Non-private
Flat
Auto-S
NSGD
PSAC
Layers
V1
V2
V3
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
Layer 5
Layer 6
Layer 7
50
100
Epoch
Operation
Open
Close
Both
Thickness
2.91
4.61
7.35