# Наливные и монолитные полы

Бесшовные полимерные, самонивелирующиеся и монолитные покрытия.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.8, 10.12

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ, ММ |
|---|---|
| Ровность: ПВА-покрытия | 2 |
| Ровность: полиминеральные покрытия | 4 |
| Ровность: асфальтобетон | 6 |
| Ровность: цементно-бетонное монолитное покрытие | 4 |
| Толщина наливного слоя, не менее | 3 |
| Грунтовка, не тоньше | 0,1 |




### Условия приёмки и требования

- Влажность основания 4–6 %. Укладка при температуре основания 5–25 °C и относительной влажности воздуха около 60 % (п. 10.12.4, 10.12.5).
- Защищать слой от жары, прямого солнца и сквозняков (п. 10.12.7).
- Покрытие сцеплено со всем основанием, без трещин, бугорков и наплывов (п. 10.12.9).
- Монолитные покрытия: бетон не ниже С12/15, раствор не ниже М200, воду на месте укладки не добавляют (п. 10.8.2, 10.8.3).



Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.