

ZEPTAFLEX®

Битумно-латексная гидроизоляционная эмульсия

Описание материала

Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на основе битумно-латексной эмульсии, предназначен для устройства бесшовной гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей. Материал наносится механизированным способом с помощью установки безвоздушного напыления УНД-01 (или её аналога).

Особенности материала

- высокая скорость производства гидроизоляционных работ;
- готовое покрытие после окончательной полимеризации сохраняет физико-механические свойства в температурном диапазоне от -30°C до +150°C;
- гидроизоляция поверхности любой геометрической формы;
- физико-механические характеристики полученного гидроизоляционного покрытия позволяют обеспечить его долговечность выше предусмотренных гарантийных сроков для соответствующих строительных сооружений;
- материал не токсичен и не горюч;
- возможность выполнения работ в закрытых помещениях без специальных средств защиты;
- стойкость к воздействию агрессивных сред.

Область применения	
- гидроизоляция мостовых конструкций, тоннелей и других искусственных сооружений в транспортном строительстве;	гидроизоляция коллекторных тоннелей, защиты от биогенной сернокислотной агрессии сводов коллекторных тоннелей;
- гидроизоляция и антикоррозионная защита подземных и наземных строительных конструкций гражданских, промышленных зданий и сооружений;	- гидроизоляция и защита от коррозии железобетонных и металлических резервуаров, бассейнов промышленного и гражданского назначения;
- гидроизоляция кровель, балконов и террас;	- гидроизоляция мест прохода (ввода) подземных коммуникаций.
Инструкция по работе с материалом	
Подготовка поверхности	Производство работ
Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений, высолов, остатков не схватившегося раствора, масляных пятен и краски. Прочность бетона на сжатие должна быть не менее 80% марочной прочности. Поверхностная влажность основания должна быть не более 4%. Металлическая поверхность должна быть очищена от ржавчины или окалины. Обязательна абразивная обработка металлической поверхности до чистого металла. Грунтовку поверхности бетона и металла под гидроизоляцию проводят битумно-полимерным праймером «Zeptaflex Праймер» (см. технический лист «Zeptaflex Праймер»). В местах, где гидроизоляция с горизонтальной поверхности переходит на вертикальную, должна быть выполнена галтель из мелкозернистого бетона. Для армирования мембраны в местах ее усиления над перегибами основания под гидроизоляцию, деформационными швами и т.п. применяют стеклосетки, стеклоткани, прокладки из полимерных волокон или полосы рулонного гидроизоляционного материала.	Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Напыление осуществляется с нижней точки конструкции. Диапазон температур применения от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85%. Процесс напыления осуществляется посредством подачи двух компонентов: битумно-полимерной эмульсии и коагулянта, по двум контурам, включающим систему гибких шлангов высокого давления. Шланги соединены с двухканальным распылителем, в соплах которого установлены конусовидные форсунки. Благодаря специфической форме выходных отверстий форсунок, компоненты приобретают на выходе плоские конусовидные струи, смешиваются в воздухе, при этом происходит моментальная реэмульгация эмульсии (разрушение оболочки эмульгатора). При попадании на основание частицы материала образуют мембрану. После полимеризации материал обретает свойства бесшовной гидроизоляции. Расход материала на 1 м² поверхности около 5,3 кг при толщине сухого слоя 3 мм. Окончательный срок полимеризации всего слоя нанесенного материала около 1-2 суток. Время полимеризации может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от погодных условий, влажности основания,

	температуры и влажности воздуха окружающей среды. При обратной засыпке грунта в качестве защитного слоя гидроизоляции необходимо использовать профилированную полимерную мембрану или геотекстиль плотностью не менее 180 г/м ² .
--	--

Подготовка материала			
Перед применением материал необходимо тщательно перемешать вручную или механическим способом.		Приготовление второго компонента (коагулянта) осуществляется непосредственно на строительном объекте, путем смешивания хлористого кальция (высший сорт по ГОСТ 450-77) с технической водой в соотношении 1:10 (1 кг хлористого кальция (CaCl ₂) на 10 литров воды).	
Инструмент и оборудование			
Установка безвоздушного напыления УНД-01 (или её аналог), комплект вспомогательного инструмента и оборудования. После окончания работ, эмульсионный контур установки необходимо промыть дизельным топливом. Для одной промывки требуется 30 литров дизельного топлива.			
Технические характеристики продукта			
Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод определения / Примечание
Прочность сцепления (адгезия) к бетонному основанию	МПа	более 0,6	ГОСТ 26589-94 (по методу А)
Прочность сцепления (адгезия) к стальному основанию	МПа	более 0,5	ГОСТ 26589-94 (по методу А)
Условная прочность	МПа	0,7	ГОСТ 2678-94
Относительное удлинение	%	1200	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость мембраны толщиной 3 мм, в течение 24 ч, не менее	кгс/см2	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 часов	%	0,6	ГОСТ 2678-94
Гибкость на брусе радиусом 5 мм, без трещин	°С	-35	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость, не менее	°С	210	ГОСТ 2678-94
Цвет продукта		Темно-коричневый, черный	
Поставка / тара		200 кг, металлические бочки	
Хранение / транспортировка			
Хранить следует в упаковке производителя в помещении или под навесом при температуре от +10°С до +25°С и относительной влажности не более 95%. Срок хранения - 12 месяцев.			
Утилизация отходов			
Высохшие остатки материала утилизируются обычным образом, как строительный мусор. В жидком состоянии запрещается сливать в канализацию.			
Меры предосторожности			
При попадании материала на кожу необходимо удалить загрязнение чистой тканью и промыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой и обратиться за консультацией к врачу			

Приведённые в настоящем документе сведения не носят характер гарантийных обязательств. В каждом отдельном случае необходимо принимать во внимание особенности строительного объекта, условия проведения работ и цели применения материала.