



Система добровольной сертификации
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный номер РОСС RU.33026.04ЦЭТ0
Россия, 142200, Московская область, г Серпухов, ул Ворошилова, д. 57
Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Рег. № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002 действительно до «8» января 2027 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
Гнездилов В.А.

4 марта 2026 г.

Протокол испытаний:	ПРОМ/Э-26/03-0106
Дата выдачи протокола:	04.03.2026
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "Техносинтез" (ООО "Техносинтез"). Адрес места нахождения: 117623, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, владение 248, строение 1, этаж 1, комната 56.
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "Техносинтез" (ООО "Техносинтез"). Адрес места нахождения: 117623, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, владение 248, строение 1.
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zeptaflex»
Сведения об отборе образца (ов):	Отбор образцов производился изготовителем (представителем изготовителя) в соответствии с ГОСТ 58972-2020
Дата получения образца (ов):	20.02.2026
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ТУ 23.99.12-001-26922568-2026
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Образец, подвергшийся испытаниям к реализации, не допускается. Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается. Испытательный центр не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком. Протокол испытаний может содержать результаты выездных испытаний в том числе на арендованном оборудовании и с привлечением третьих лиц.	

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний


Температура воздуха, °C	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 106,7
Напряжение питания сети, В	220 ± 10
Частота питания сети, Гц	50 ± 1

Результаты испытаний

Таблица № 1

Таблица № 1				
№ п/п	Наименование показателя	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4	5
Компонент А				
1	Плотность, кг/м³	ТУ 23.99.12-001-26922568-2026	1000 - 1200	1100
2	Содержание вяжущего с эмульгатором, % масс.		58 - 66	62
3	Условная вязкость по воронке ВЗ - 246, диам. сопла 3мм, при 20 °С, с		6 - 60	12
4	Массовая доля остатка на сите № 014, %, не более		2,5	1,2
5	Глубина проникновения иглы в остаток после испарения воды из эмульсии при 25°С, 0,1 мм, не более		60	42
Полимеризованной мембраны Zeptaflex				
1	Относительное удлинение при разрыве при +25 °С, %, не менее	ТУ 23.99.12-001-26922568-2026	1000	1280
2	Теплостойкость при температуре 140 °С, в течение 240 мин.		выдерживает	Требование выполнено
3	Температура размягчения, °С, не менее		210	225
4	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: - бетон; - металл		0,6 0,5	0,63 0,57
5	Гибкость на бруске радиусом 5,0 мм, °С, не менее		-30	-30
6	Водопоглощение за 24 часа, % по массе, не более		0,6	0,2
7	Водонепоницаемость, 3 мм, 0,3 МПа в течении 24 ч		выдерживает	Требование выполнено
8	Условная прочность, МПа, не менее		0,7	0,79

Ответственный за проведение испытаний:

 / Романова Д.А.

-----конец протокола-----